

PRYŽE A TĚSNÍCÍ DESKY



PRYŽE PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ - SBR

strana

SBR /E	SBR V/E	SBR V/E	347	A
SBR 70 E	SBR 70 V/E	SBR DESKA 70 E	348	
SBR DESKA 65	BŘÍT RADLICE	BŘÍT RADLICE U	349	

OLEJIVZDORNÉ PRYŽE - NBR

strana

NBR 65 Z	NBR 65 Z/V	NBR SATYR 70 E	350	B
NBR SATYR 70 E/V	NBR SATYR 30%	NBR SATYR 100%	351	
NBR DESKA 65	NBR SUPER	MEMBRÁNOVÉ PLÁTNO	352	

OTĚRUVZDORNÉ PRYŽE - PARAGUMA

strana

PARAGUMA AG 2 SUPER	PARAGUMA AG 6	PARAGUMA AG 7	353	C
PARAGUMA AG 9 RED STAR	PARAGUMA AG 15	BLACK STAR 40	354	
BLACK STAR 60	BR 60 Z	SBR/NR AG 14	355	

PRYŽE FDA PRO POTRAVINÁŘSKÉ POUŽITÍ

strana

SILIKON AG 35	SILIKON AG 36	SILIKON AG 34	356	D
SILIKON AG 34 V	SILIKON 60-BLUE	KOMPAKTNÍ SILIKON 40°Sh GP-40-T	357	
NBR AG 21	EPDM FDA 60	EPDM AG 23 FRESH	358	
SBR 60 FDA	PARAGUMA R642 NR	PARAGUMA R320 NR	359	

PRYŽE PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

strana

VITON 70 AG 37	VITON 72 AG 38	BUTYL 60 AG 31	360	E
HYPALON CSM 65			361	

PRYŽE ODOLNÉ CHEMIKÁLIÍM - EPDM

strana

EPDM 60 Z	EPDM 60 Z/V	EPDM MANTICORE 70 E	362	F
EPDM MANTICORE 70 V/E	EPDM MANTICORE 30%	EPDM MANTICORE 100%	363	
EPDM 70 BLACK	EPDM DESKA 65		364	

PRYŽE ODOLNÉ STÁRNUTÍ - NEOPREN

strana

NEOPREN 60 Z	NEOPREN 60 Z/V	NEOPREN WENDIGO 70 E	365	G
NEOPREN WENDIGO 70 V/E	NEOPREN WENDIGO 30%	NEOPREN 65 WENDIGO 100%	366	

EXPANDOVANÁ PLOCHÁ TĚSNÍCÍ PRYŽ

strana

EXPANDOVANÉ SBR	AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM	AERSTOP CN20 CR	367	H
AERSTOP CN20 CR	AERSTOP LOW SMOKE EVM	AERSTOP SE34 B SBR/EPDM	368	
AERSTOP BVP53 N NBR	AERSTOP SE32CE EPDM/CR	EXPANDOVANÝ SILIKON	369	
AERSTOP SE30 EXPAND. EPDM	AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM	AERSTOP SE29B ADH EPDM	370	

PROTIHLUKOVÉ IZOLACE

strana

AIRPREN 501 PELL	AIRPREN 503 SKY	ROCKFONIK 507	371	I
AIPREN 504 ALL	ROCKFONIK 505	SONICK 506 PYRAMIDA	372	

BEZAZBESTOVÉ DESKY

strana

GAMBIT AF-OIL	GAMBIT AF-153	GAMBIT AF-200 G	373	J
GAMBIT AF-400	GAMBIT AF-20 UNIVERZAL	GAMBIT AF-202	374	
GAMBIT AF-300	GAMBIT AF-1000	TEMAFAST	375	
TEMAFAST ECONOMY	TEMAPLUS	TEMASIL NG	376	
MOTORIT H5/E	NEFALIT 5	PTFE N - DESKA	377	
ELAPAC FD	TĚSNÍCÍ PAPIR ST 25-40	NOVUS GRAFIT TI	378	
NOVUS GRAFIT FI	AFGFAST 150 LT	AFGSIL 330 MT	379	
TEMACID	GAMBIT AF-MF	PARO GAMBIT	380	
PU DESKA 80	PU DESKA 65	NP DESKA NOVOPLAST	381	

ZÁVĚSNÉ FÓLIE

strana

ZÁVĚSNÉ FÓLIE PVC PÁSKY	ZÁVĚSNÉ FÓLIE PVC ROLE	DRŽÁK A PORT PRO FÓLIE	382	K
-------------------------	------------------------	------------------------	-----	---

LEPIDLA

strana

VTEŘINOVÉ LEPIDLO AR 011	LEPIDLO COLD RUBBER GLUE	LEPIDLO ALKAPREN 50 PLUS	383	L
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----	---

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRYŽÍ

PRYŽE PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ - SBR

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	VLOŽKA	TVRDOST (° Sh)	TAŽNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
SBR / E	Všeobecné použití	SBR	černá	0	70	100	4	-20°C až +70°C	1,50	347
SBR V/E	Všeobecné použití	SBR	černá	1	70	100	4	-20°C až +70°C	1,50	347
SBR V/E	Všeobecné použití	SBR	černá	2	70	100	4	-20°C až +70°C	1,50	347
SBR 70 E	Všeobecné použití	NR/SBR	černá	0	70	200	3	-30°C až +70°C	1,50	348
SBR 70 V/E	Všeobecné použití	NR/SBR	černá	1-2	70	200	3	-30°C až +70°C	1,50	348
SBR DESKA 70 E	Všeobecné použití	NR/SBR	černá	0	70	200	3	-30°C až +70°C	1,50	348
SBR DESKA 65	Všeobecné použití	SBR	černá	0	65	150	4	-20°C až +70°C	1,45	349
BŘÍT RADLICE	Všeobecné použití	SBR	černá	0	70			-20°C až +70°C		349
BŘÍT RADLICE U	Všeobecné použití	SBR	černá	0	70			-20°C až +70°C		349

OLEJIVZDORNÉ PRYŽE - NBR

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	VLOŽKA	TVRDOST (° Sh)	TAŽNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
NBR 65 Z	Olejivzdorné pryže	NBR	černá	0	65	250	4	-20°C až +70°C	1,40	350
NBR 65 Z/V	Olejivzdorné pryže	NBR	černá	1	65	250	4	-30°C až +70°C	1,65	350
NBR SATYR 70 E	Olejivzdorné pryže	NBR/SBR	černá	0	70	200	4	-30°C až +90°C	1,45	350
NBR SATYR 70 E/V	Olejivzdorné pryže	NBR/SBR	černá	1-2	70	200	4	-30°C až +90°C	1,45	351
NBR SATYR 30%	Olejivzdorné pryže	NBR/SBR	černá	0-2	70	250	5	-25°C až +80°C	1,45	351
NBR SATYR 100%	Olejivzdorné pryže	NBR	černá	0	65	350	100	-30°C až +110°C	1,35	351
NBR DESKA 65	Olejivzdorné pryže	NBR	černá	0	65	250	8-9	-25°C až +70°C	1,40	352
NBR SUPER	Olejivzdorné pryže	NBR	černá	0	70	300	13	-40°C až +130°C	1,30	352
MEMBRÁNOVÉ PLÁTNO	Olejivzdorné pryže	NBR	černá	1-3		250	15	-20°C až +70°C	1,30	352

OTĚRUVZDORNÉ PRYŽE - PARAGUMA

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	OTĚRUVZDORNOST (mm ³)	TVRDOST (° Sh)	TAŽNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
PARAGUMA AG 2 SUPER	Otěruvzdorné pryže	NR	červená	80	38	900	25,5	-40°C až +75°C	0,98	353
PARAGUMA AG 6	Otěruvzdorné pryže	NR	běžová	85	45	600	16	-40°C až +85°C	1,05	353
PARAGUMA AG 7	Otěruvzdorné pryže	NR	šedá	100	40	600	16	-40°C až +70°C	1,05	353
PARAGUMA AG 9 RED STAR	Otěruvzdorné pryže	NR/SBR	červená	100	45	600	15	-30°C až +70°C	1,10	354
PARAGUMA AG 15	Otěruvzdorné pryže	NR	běžová	100	45	600	15	-30°C až +70°C	1,10	354
BLACK STAR 40	Otěruvzdorné pryže	NR	černá	120	40	600	16,5	-30°C až +70°C	1,10	354
BLACK STAR 60	Otěruvzdorné pryže	NR	černá	120	60	450	12,5	-30°C až +70°C	1,17	355
BR 60 Z	Otěruvzdorné pryže	NR	černá		60	400	18	-20°C až +70°C	1,20	355
SBR/NR AG 14	Otěruvzdorné pryže	NR	černá		55	350	14	-30°C až +80°C	1,10	355

PRYŽE FDA PRO POTRAVINÁŘSKÉ POUŽITÍ

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	VLOŽKA	TVRDOST (° Sh)	TAŽNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
SILIKON AG 35	Potravinářské použití	VMQ	transparentní	0	60	360	10,5	-60°C až +230°C	1,20	356
SILIKON AG 36	Potravinářské použití	VMQ	bílá	0	60	360	10,5	-60°C až +230°C	1,20	356
SILIKON AG 34	Potravinářské použití	VMQ	červená	0	60	250	6	-90°C až +200°C	1,20	356
SILIKON AG 34 V	Potravinářské použití	VMQ	červená	1	60	360	10,5	-60°C až +230°C	1,20	357
SILIKON 60-BLUE	Potravinářské použití	VMQ	modrá	0	60	250	6	-90°C až +200°C	1,20	357
KOMPAKTNÍ SILIKON 40 GP	Potravinářské použití	VMQ	transparentní	0	40	625	9	-60°C až +230°C	1,20	357
NBR AG 21	Potravinářské použití	NBR	bílá	0	65	400	8	-35°C až +110°C	1,44	358
EPDM FDA 60	Potravinářské použití	EPDM	bílá	0	60	300	5	-25°C až +140°C	1,30	358
EPDM AG 23 FRESH	Potravinářské použití	EPDM	černá	0	70	250	11	-40°C až +120°C	1,18	358
SBR 60 FDA	Potravinářské použití	NBR/SBR	bílá	0	40	300	6	-30°C až +70°C	1,50	359
PARAGUMA R642 NR	Potravinářské použití	NR	bílá	0	65	600	10	-45°C až +80°C	1,30	359
PARAGUMA R320 NR	Potravinářské použití	NR	bílá	0	40	600	20	-40°C až +80°C	0,95	359

PRYŽE PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	VLOŽKA	TVRDOST (° Sh)	TAŽNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
VITON 70 AG 37	Agresivní média a teplota	FKM	černá	0	72	200	4	-30°C až +250°C	1,95	360
VITON 72 AG 38	Agresivní média a teplota	FKM	černá	0	70	165	7	-20°C až +250°C	1,85	360
BUTYL 60 AG 31	Chemická odolnost, ozón	IIR	černá	0	60	350	9	-40°C až +125°C	1,20	360
HYPALON CSM 65	Chemická odolnost, ozón	CSM	černá	0	65	350	10	-30°C až +140°C	1,40	361

PRYŽE ODOLNÉ CHEMIKÁLIÍM

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	VLOŽKA	TVRDOST (° Sh)	TAŽNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
EPDM 60 Z	Odolné chemii a stárnutí	EPDM	černá	0	60	250	7	-10°C až +120°C	1,25	362
EPDM 60 Z/V	Odolné chemii a stárnutí	EPDM	černá	1	60	250	8	-10°C až +120°C	1,25	362
EPDM MANTICORE 70 E	Odolné chemii a stárnutí	EPDM/SBR	černá	0	70	200	4	-30°C až +90°C	1,45	362
EPDM MANTICORE 70 V/E	Odolné chemii a stárnutí	EPDM/SBR	černá	1-2	70	200	4	-30°C až +90°C	1,45	363
EPDM MANTICORE 30%	Odolné chemii a stárnutí	EPDM/SBR	černá	0	65	250	6	-30°C až +90°C	1,35	363
EPDM MANTICORE 100%	Odolné chemii a stárnutí	EPDM	černá	0	65	350	8	-40°C až +130°C	1,25	363
EPDM 70 BLACK	Odolné chemii a stárnutí	EPDM	černá	0	70	400	7	-30°C až +100°C	1,45	364
EPDM DESKA 65	Odolné chemii a stárnutí	EPDM	černá	0	65	250	7	-10°C až +120°C	1,25	364

PRYŽE ODOLNÉ STÁRNUTÍ - NEOPREN

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	VLOŽKA	TVRDOST (° Sh)	TAŽNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
NEOPREN 60 Z	Odolné stárnutí	CR	černá	0	60	250	7-8	-10°C až +80°C	1,45	365
NEOPREN 60 Z/V	Odolné stárnutí	CR	černá	1	60	250	7-8	-10°C až +80°C	1,45	365
NEOPREN WENDIGO 70 E	Odolné stárnutí	CR	černá	0	70	200	4	-30°C až +90°C	1,45	365
NEOPREN WENDIGO 70 V/E	Odolné stárnutí	CR	černá	1-2	70	200	4	-30°C až +90°C	1,45	366
NEOPREN WENDIGO 30%	Odolné stárnutí	CR	černá	0-1	70	250	5	-30°C až +90°C	1,45	366
NEOPREN 65 WENDIGO 100%	Odolné stárnutí	CR	černá	0	65	400	10	-25°C až +100°C	1,40	366

EXPANDOVANÁ PLOCHÁ TĚSNÍCÍ PRYŽ

NÁZEV	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	BARVA	VLOŽKA	TVRDOST (° Shore C)	TAŽNOST (%)	STLAČENÍ (kPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
EXPANDOVANÉ SBR	Všeobecné použití	SBR	černá	0	20-30			-40°C až +70°C		367
AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM	Odolné chemikáliím	EPDM	černá	0	25-45	160	97	-40°C až +100°C	1,10	367
AERSTOP CN20 CR	Odolné stárnutí	CR	černá	0	15-20	132	133	-40°C až +120°C	1,50	367
AERSTOP CN20 CR	Odolné stárnutí	CR	černá	0	15-20	132	133	-40°C až +120°C	1,50	368
AERSTOP LOW SMOKE EVM	Odolné ozónu, ohni	EVM	běžová	0	23	258		-40°C až +140°C	1,37	368
AERSTOP SE34 B SBR/EPDM	Odolné stárnutí	SBR/EPDM	běžově bílá	0	40-55	126	115	-40°C až +90°C	1,40	368
AERSTOP BVP53 N NBR	Odolné oleji	NBR	černá	0	15-20	110	100	-40°C až +85°C	1,65	369
AERSTOP SE32CE EPDM/CR	Odolné stárnutí a chemii	EPDM/CR	černá	0	30-40	141	80	-40°C až +100°C	1,30	369
EXPANDOVANÝ SILIKON	Potravinářské použití	VMQ	bílá	0	15-20	100-200	75-120	-60°C až +230°C	2,50	369
AERSTOP SE30 EXPAND. EPDM	Odolné chemikáliím	EPDM	černá	0	40-55	126	115	-50°C až +120°C	1,40	370
AERSTOP SE29B EPDM (ROLE)	Odolné chemikáliím	EPDM	černá	0	25-45	160	97	-40°C až +100°C	1,10	370
AERSTOP SE29B ADH EPDM	Odolné chemikáliím	EPDM	černá	0	25-45	160	97	-40°C až +100°C	1,10	370

BEZAZBESTOVÉ DESKY

NÁZEV	MATERIÁL (vlákna)	BARVA	TLAK (bar)	ROZMĚR (mm)	STLAČITELNOST (%)	PEVNOST (MPa)	TEPLOTA	HMOTNOST (g/cm ³)	STRANA
GAMBIT AF-OIL	NBR	zelená	100	1500x1500	6-14	10	-60°C až +300°C	2,0	371
GAMBIT AF-153	NBR/NR/SBR	zelená	40	1500x1500	6-15	4	-30°C až +155°C	1,9	371
GAMBIT AF-200 G	Aramid/Grafit	černá	80	1500x1500	10	8	-40°C až +320°C	1,9	371
GAMBIT AF-400	NBR	modrá	120	1500x1500	10	12	-40°C až +350°C	2,0	372
GAMBIT AF-20 UNIVERZAL	Kevlar/Aramid	červená	60	1500x1500	10	7	-40°C až +220°C	2,0	372
GAMBIT AF-202	Aramid/NBR	zelená	40	1500x1500	11	4	-40°C až +180°C	2,0	372
GAMBIT AF-300	NBR/NR/SBR	žlutá	100	1500x1500	11	10	-30°C až +280°C	2,0	373
GAMBIT AF-1000	Aramid/Kevlar/NBR	černá	120	1500x1500	9	12	-40°C až +350°C	1,9	373
TEMAFAST	NBR	červená	40	1500x1500	18	4	-40°C až +140°C	1,6-1,9	373
TEMAFAST ECONOMY	Org. vláko NBR/SBR	zeleno-žlutá	40	1500x1500	11	4	-40°C až +140°C	1,6-1,9	374
TEMAPLUS	Aramid/NBR	zelená	130	1500x1500	10	13	-30°C až +250°C	1,7-20	374
TEMASIL NG	Aramid/NBR	modrá	100	1500x1500	7	10	-30°C až +250°C	1,7-2,0	374
MOTORIT H5/E	Perforovaný plech	šedo hnědá	120	500x1000	11	120	-40°C až +350°C	2,4-3,1	375
NEFALIT 5	Nefalit vlákno	žluto běžová	40	1000x1000	15	4	-40°C až +750°C		375
PTFE N - DESKA	PTFE	bílá		1200x1200		4	-60°C až +260°C		375
ELAPAC FD	ELAPAC	modrá	25	1000x1400			-30°C až +100°C	2,0	376
TĚSNÍCÍ PAPIR ST 25-40	Papír	žlutá		700x1000			-40°C až +150°C		376
NOVUS GRAFIT TI	Grafit/laminát	šedá	120	1500x1500	30-35	12	-196°C až +400°C	1,0	376
NOVUS GRAFIT FI	Grafit/laminát	šedo-černá	100	1500x1500	40-50	10	-196°C až +400°C	1,0	377
AFGFAST 150 LT	NBR	červená	40	750x750	15-25	4	-40°C až +150°C	1,6-1,9	377
AFGSIL 330 MT	Aramid/NBR	modrá	120	750x750	5-15	12	-30°C až +330°C	1,7-2,0	377
TEMACID	Kaučuková směs/Aramid	světle šedá	60	1500x1500	10	6	-30°C až +150°C	1,9	378
GAMBIT AF-MF	Kevlar/NBR	šedá	120	1500x1500	9	12	-40°C až +400°C	1,9	378
PARO GAMBIT	Aramid/NBR	hnědo-červená	100	1500x1500	11	10	-40°C až +350°C	1,9	378



A

PRYŽE PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ - SBR

SBR /E  Pryž bez vložky pro všeobecné použití kód 20001 str.347	SBR V/E  Pryž s vložkou pro všeobecné použití kód 20002 str.347	SBR V/E  Pryž s 2 vložkami pro všeobecné použití kód 20003 str.347	SBR 70 E  Pryž bez vložky pro všeobecné použití kód 20270 str.348	SBR 70 V/E  Pryž s vložkami pro všeobecné použití kód 20270 str.348	SBR DESKA 70 E  Pryžová deska 1x1 m pro všeobecné použití kód 20271 str.348
SBR DESKA 65  Pryžová deska 1x1 m pro všeobecné použití kód 20109 str.349	BŘIT RADLICE  Pryžový profil gumového břitu bez úkosu kód 20112 str.349	BŘIT RADLICE U  Pryžový profil gumového břitu s úkosem kód 20113 str.349			

B

OLEJIVZDORNÉ PRYŽE - NBR

NBR 65 Z  Olejivzdorná pryž bez vložky kód 20027 str.350	NBR 65 Z/V  Olejivzdorná pryž s vložkou kód 20028 str.350	NBR SATYR 70 E  Olejivzdorná pryž bez vložky kód 20231 str.350	NBR SATYR 70 E/V  Olejivzdorná pryž s vložkou kód 20231 str.351	NBR SATYR 30%  Olejivzdorná pryž s vložkou i bez vložky kód 20230 str.351	NBR SATYR 100%  Olejivzdorná pryž bez vložky kód 20297 str.351
NBR DESKA 65  Olejivzdorná pryžová deska bez vložky kód 20110 str.352	NBR SUPER  Olejivzdorná pryž bez vložky kód 20089 str.352	MEMBRÁNOVÉ PLÁTNO  Olejivzdorná pryž s textilními vložkami kód 20034 str.352			









C

OTĚRUVZDORNÉ PRYŽE - PARAGUMA

PARAGUMA AG 2 SUPER  Otěruvzdorná pryž kód 20207 str.353	PARAGUMA AG 6  Otěruvzdorná pryž kód 20091 str.353	PARAGUMA AG 7  Otěruvzdorná pryž kód 20146 str.353	PARAGUMA AG 9 RED STAR  Otěruvzdorná pryž kód 20100 str.354	PARAGUMA AG 15  Otěruvzdorná pryž kód 20021 str.354	BLACK STAR 40  Otěruvzdorná pryž kód 20288 str.354
BLACK STAR 60  Otěruvzdorná pryž kód 20276 str.355	BR 60 Z  Otěruvzdorná pryž kód 20015 str.355	SBR/NR AG 14  Pryž pro mechanické namáhání kód 20016 str.355			

D

PRYŽE FDA PRO POTRAVINÁŘSKÉ POUŽITÍ

SILIKON AG 35  Transparentní pryž pro speciální použití kód 20044 str.356	SILIKON AG 36  Bílá pryž pro speciální použití kód 20097 str.356	SILIKON AG 34  Pryž pro speciální použití kód 20302 str.356	SILIKON AG 34 V  Pryž s vložkou pro speciální použití kód 20099 str.357	SILIKON 60-BLUE  Pryž pro speciální použití kód 20291 str.357	KOMPAKTNÍ SILIKON 40°Sh GP-40-T  Pryž pro speciální použití kód 20190 str.357
NBR AG 21  Olejivzdorná pryž pro speciální použití kód 20088 str.358	EPDM FDA 60  Pryž pro speciální použití kód 20277 str.358	EPDM AG 23 FRESH  Netoxická pryž pro styk s pitnou vodou kód 20092 str.358	SBR 60 FDA  Pryž pro potravinářský průmysl kód 20216 str.359	PARAGUMA R642 NR  FDA otěruvzdorná pryž kód 20168 str.359	PARAGUMA R320 NR  FDA otěruvzdorná pryž kód 20169 str.359

E

PRYŽE PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

VITON 70 AG 37  Pryž odolná agresivním médiím a teplotám kód 20300 str.360	VITON 72 AG 38  Pryž odolná agresivním médiím a teplotám kód 20047 str.360	BUTYL 60 AG 31  Pryž pro speciální použití kód 20204 str.360	HYPALON CSM 65  Pryž pro speciální použití kód 20310 str.361
---	---	---	--

F

PRYŽE ODOLNÉ CHEMIKÁLIÍM - EPDM

EPDM 60 Z  Pryž bez vložky odolná chemii a stárnutí kód 20035 str.362	EPDM 60 Z/V  Pryž s vložkou odolná chemii a stárnutí kód 20036 str.362	EPDM MANTICORE 70 E  Pryž bez vložky odolná venkovnímu prostředí kód 20249 str.362	EPDM MANTICORE 70 V/E  Pryž s vložkou odolná venkovnímu prostředí kód 20249 str.363	EPDM MANTICORE 30%  Pryž bez vložky odolná venkovnímu prostředí kód 20248 str.363	EPDM MANTICORE 100%  Pryž bez vložky pro chemická prostředí kód 20285 str.363
EPDM 70 BLACK  Těžkoohřlavá pryž bez vložky kód 20273 str.364	EPDM DESKA 65  Pryžová deska odolná chemii a stárnutí kód 20111 str.364				

G


PRYŽE ODOLNÉ STÁRNUTÍ - NEOPREN

NEOPREN 60 Z  Pryž bez vložky odolná stárnutí a rozpouštědlům kód 20039 str.365	NEOPREN 60 Z/V  Pryž s vložkou odolná stárnutí kód 20040 str.365	NEOPREN WENDIGO 70 E  Pryž bez vložky odolná stárnutí a kyselinám kód 20250 str.365	NEOPREN WENDIGO 70 V/E  Pryž s vložkou odolná stárnutí a kyselinám kód 20250 str.366	NEOPREN WENDIGO 30%  Pryž bez vložky odolná stárnutí a kyselinám kód 20245 str.366	NEOPREN 65 WENDIGO 100%  Pryž bez vložky odolná kyselinám a stárnutí kód 20217 str.366
---	--	---	---	--	--






H EXPANDOVANÁ PLOCHÁ TĚSNÍCÍ PRYŽ

EXPANDOVANÉ SBR  (mikroporézni) kód 20049 str.367	AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM  Expandované EPDM kód 20051 str.367	AERSTOP CN20 CR  Expandovaný neopren kód 20050 str.367	AERSTOP CN20 CR  Expandovaný neopren kód 21050 str.368	AERSTOP LOW SMOKE EVM  Expandované EVM kód 20194 str.368	AERSTOP SE34 B SBR/EPDM  Expandované SBR-EPDM kód 20196 str.368
AERSTOP BVP53 N NBR  Expandované NBR kód 20197 str.369	AERSTOP SE32CE EPDM/CR  Expandované EPDM/CR kód 20198 str.369	EXPANDOVANÝ SILIKON  Měkčená pryž kód 20052 str.369	AERSTOP SE30 EXPAND. EPDM  Expandované SBR-EPDM kód 20298 str.370	AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM  Expandovaná role kód 20051 str.370	AERSTOP SE29B ADH EPDM  Expandovaná role se samolepkou kód 23697 str.370

I PROTIHLUKOVÉ IZOLACE


AIPREN 501 PELL  Protihluková deska s otevřenými póry kód 23681 str.371	AIPREN 503 SKY  Protihluková deska s PVC vrstvou kód 23685 str.371	ROCKFONIK 507  Protihluková deska s bosáží a povlakem kód 23686 str.371	AIPREN 504 ALL  Protihluková deska s hliníkovou fólií kód 23682 str.372	ROCKFONIK 505  Protihluková deska s bosáží kód 23683 str.372	SONICK 506 PYRAMIDA  Protihluková deska s bosáží kód 23687 str.372
---	--	---	--	--	--

K BEZAZBESTOVÉ DESKY

GAMBIT AF-OIL (Typ 235)  Těsnící deska 100 bar kód 20258 str.373	GAMBIT AF-153  Těsnící deska 40 bar kód 20252 str.373	GAMBIT AF-200 G  Grafit-kevlar deska s aramid.vláknem +320°C kód 20253 str.373	GAMBIT AF-400  Těsnící deska 120 bar kód 20256 str.374	GAMBIT AF-200 UNIVERZAL  Deska Aramid/Kevlar pojená NBR 60 bar kód 20254 str.374	GAMBIT AF-202  Deska Aramid/Kevlar pojená NBR 40 bar kód 20219 str.374
GAMBIT AF-300/Typ 225  Těsnící deska 100 bar kód 20255 str.375	GAMBIT AF-1000  Grafitová deska Aramid/Kevlar-NBR 120 bar kód 20268 str.375	TEMAFAST  Bezazbestové těsnící desky kód 20082 str.375	TEMAFAST ECONOMY  Bezazbestové těsnící desky kód 20081 str.376	TEMAPLUS  Bezazbestové těsnící desky kód 20083 str.376	TEMASIL NG  Bezazbestové těsnící desky kód 20084 str.376
MOTORIT H5/E  Bezazbestové těsnící desky kód 20085 str.377	NEFALIT 5  Bezazbestové izolační desky kód 20086 str.377	PTFE N - DESKA  PTFE deska - bílá kód 20087 str.377	ELAPAC FD  Těsnící deska 25 bar kód 20220 str.378	TĚSNÍCÍ PAPIR ST 25-40  Těsnící papír 700x1000 mm kód 20107 str.378	NOVIIS GRAFIT TI  Těsnící deska Grafito laminátová 120 bar kód 20247 str.378
NOVUS GRAFIT FI  Grafito laminátová deska 1500x1500 mm, 100 bar kód 20265 str.379	AFGFAST 150 LT  Bezazbestové těsnící desky, 750x750 mm kód 20180 str.379	AFGSIL 330 MT  Bezazbestové těsnící desky, 750x750 mm kód 20181 str.379	TEMACID  Bezazbestové těsnící desky 1500x1500 mm kód 20108 str.380	GAMBIT AF-MF  Kevlarová deska pojená NBR kód 20293 str.380	PARO GAMBIT  Uhlíková a Aramidová deska pojená NBR kód 20259 str.380

K ZÁVĚSNÉ FÓLIE


ZÁVĚSNÉ FÓLIE PVC



Pásky transparentní fólie do průchodu

kód 20189 str.382

ZÁVĚSNÉ FÓLIE PVC



Role transparentní fólie do průchodu

kód 20179 str.382

DRŽÁK A PORT PRO PVC FÓLIE



Držák a port pro zavěšení PVC fólií

kód 33333 str.382

L LEPIDLA

VTEŘINOVÉ LEPIDLO AR 011



Univerzální bezbarvé lepidlo na plast, kov, pryž

kód 33000 str.383

LEPIDLO COLD RUBBER GLUE



Dvousložkové lepidlo

kód 33929 str.383

LEPIDLO ALKAPREN 50 PLUS



Kaučukové beztoluenové

kód 33015 str.383

S SLUŽBY



TVAROVÉ ŘEZÁNÍ NA CNC PLOTU

- přírubové těsnění
- kruhové těsnění
- obdélníkové a kruhové podložky
- stírací lišty
- 3D tvary z pěnové pryže
- atypická těsnění dle výkresu zákazníka



ŘEZÁNÍ PÁSKU PRYŽE

- Kompaktní těsnící pryže
- Expandované (mikroporézní) pryže
- Recyklované pryže
- PVC fólie do vrat
- Dopravníkové pásy
- Jiné materiály je možné upravit na základě zkušebního řezu.



SAMOLEPICÍ VRSTVA NA PRYŽE

Na našem zařízení Vám dokážeme nalepit na plošné materiály samolepicí vrstvu (samolepku). Jedná se o různé materiály.

Tato samolepicí vrstva se nejčastěji využívá na:

- Mikroporézní pryže - SBR, NEOPREN, EPDM, SILIKON
- Kompaktní pryže - SBR, NBR, EPDM, NEOPREN, SILIKON, VITON, PARAGUMA

**Barva:** Černá**Specifická hmotnost:** 1,50 g/cm³**Tvrdość:** 70° Shore A**Tažnost:** 100 %**Pevnost:** 40 kg/cm² (4 MPa)**Teplotní odolnost:** -20°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi SBR (Styren - Butadien kaučuk). Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a bobtnavost. Ekonomická verze pro nejzákladnější aplikace - těsnění a těsnící prvky, průmyslové podlahoviny, ochranné zástěrky atd.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	12	kg	001/120-S0070-171
2	0	1200	10 000	12	kg	002/120-S0070-171
3	0	1200	10 000	12	kg	003/120-S0070-171
4	0	1200	10 000	12	kg	004/120-S0070-171
5	0	1200	10 000	12	kg	005/120-S0070-171
6	0	1200	10 000	12	kg	006/120-S0070-171
8	0	1200	10 000	12	kg	008/120-S0070-171
10	0	1200	10 000	12	kg	010/120-S0070-171
12	0	1200	10 000	12	kg	012/120-S0070-171

SBR V/E

Přyz s vložkou pro všeobecné použití

20002

**Barva:** Černá**Specifická hmotnost:** 1,50 g/cm³**Tvrdość:** 70° Shore A**Tažnost:** 100 %**Pevnost:** 40 kg/cm² (4 MPa)**Teplotní odolnost:** -20°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi SBR (Styren - Butadien kaučuk). Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a bobtnavost. Ekonomická verze pro nejzákladnější aplikace - těsnění a těsnící prvky, průmyslové podlahoviny, ochranné zástěrky atd.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1	1200	10 000	12	kg	001/120-S1T70-171
1,5	1	1200	10 000	12	kg	1,5/120-S1T70-171
2	1	1200	10 000	12	kg	002/120-S1T70-171
2,5	1	1200	10 000	12	kg	2,5/120-S1T70-171
3	1	1200	10 000	12	kg	003/120-S1T70-171
4	1	1200	10 000	12	kg	004/120-S1T70-171
5	1	1200	10 000	12	kg	005/120-S1T70-171
6	1	1200	10 000	12	kg	006/120-S1T70-171
8	1	1200	10 000	12	kg	008/120-S1T70-171
10	1	1200	10 000	12	kg	010/120-S1T70-171
12	1	1200	10 000	12	kg	012/120-S1T70-171

SBR V/E

Přyz se 2 vložkami pro všeobecné použití

20003

**Barva:** Černá**Specifická hmotnost:** 1,50 g/cm³**Tvrdość:** 70° Shore A**Tažnost:** 100 %**Pevnost:** 40 kg/cm² (4 MPa)**Teplotní odolnost:** -20°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi SBR (Styren - Butadien kaučuk). Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a bobtnavost. Ekonomická verze pro nejzákladnější aplikace - těsnění a těsnící prvky, průmyslové podlahoviny, ochranné zástěrky atd.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	2	1200	10 000	12	kg	003/120-S2T70-171
4	2	1200	10 000	12	kg	004/120-S2T70-171
5	2	1200	10 000	12	kg	005/120-S2T70-171
6	2	1200	10 000	12	kg	006/120-S2T70-171
8	2	1200	10 000	12	kg	008/120-S2T70-171
10	2	1200	10 000	12	kg	010/120-S2T70-171
12	2	1200	10 000	12	kg	012/120-S2T70-171

SBR 70 E

Přyz pro všeobecné použití bez vložky, šíře 1200 a 1400 mm

20270



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 30 kg/cm² (3 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi NR/SBR. Tloušťka 1 mm má tažnost 250% (pevnost 3,5 MPa). Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je vysoká teplota, oleje, chemická odolnost a stárnutí. Použití v průmyslu: Kompaktní pryž pro výrobu těsnění, nebo zástěrek automobilů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	20 000	24	m ²	001/120-S0T70-102
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-S0T70-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-S0T70-102
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-S0T70-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-S0T70-102
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-S0T70-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-S0T70-102
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-S0T70-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-S0T70-102
5	0	1200	10 000	12	m ²	005/120-S0T70-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-S0T70-102
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-S0T70-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-S0T70-102
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-S0T70-102
8	0	1200	10 000	12	m ²	008/120-S0T71-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-S0T70-102
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-S0T70-102
10	0	1200	10 000	12	m ²	010/120-S0T71-102
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-S0T70-102
20	0	1400	5 000	7	m ²	020/140-S0T70-102

SBR 70 V/E

Přyz s vložkami pro všeobecné použití, šíře 1200 a 1400 mm

20270



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 30 kg/cm² (3 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi NR/SBR (textilní vložka). Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je vysoká teplota, chemická odolnost a stárnutí. Použití v průmyslu: Kompaktní pryž pro výrobu těsnění, nebo zástěrek automobilů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1	1200	10 000	12	m ²	002/120-S1T70-102
2	1	1400	10 000	14	m ²	002/140-S1T70-102
3	1	1200	10 000	12	m ²	003/120-S1T70-102
3	1	1400	10 000	14	m ²	003/140-S1T70-102
4	1	1200	10 000	12	m ²	004/120-S1T70-102
4	1	1400	10 000	14	m ²	004/140-S1T70-102
5	1	1200	10 000	12	m ²	005/120-S1T70-102
5	1	1400	10 000	14	m ²	005/140-S1T70-102
6	1	1200	10 000	12	m ²	006/120-S1T70-102
6	1	1400	10 000	14	m ²	006/140-S1T70-102
8	1	1200	10 000	12	m ²	008/120-S1T71-102
10	1	1200	10 000	12	m ²	010/120-S1T70-102
4	2	1200	10 000	12	m ²	004/120-S2T70-102
5	2	1200	10 000	12	m ²	005/120-S2T70-102
6	2	1200	10 000	12	m ²	006/120-S2T70-102
6	2	1400	10 000	14	m ²	006/140-S2T70-102
8	2	1200	5 000	6	m ²	008/120-S2T70-102
8	2	1400	5 000	7	m ²	008/140-S2T70-102
10	3	1200	5 000	6	m ²	010/120-S2T70-102
10	2	1400	5 000	7	m ²	010/140-S2T70-102

SBR DESKA 70 E

Přyzová deska 1x1m pro všeobecné použití

20271



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 30 kg/cm² (3 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Popis: Těsnící desky 1x1 metr z pryžové směsi NR/SBR. Tyto desky se používají jako podkladní desky pod těžké stroje a zařízení k zamezení chvění (přes podlahu).

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
15	0	1000	1000	1x1	ks	015/1X1-S0070-102
20	0	1000	1000	1x1	ks	020/1X1-S0070-102
25	0	1000	1000	1x1	ks	025/1X1-S0070-102
30	0	1000	1000	1x1	ks	030/1X1-S0070-102
40	0	1000	1000	1x1	ks	040/1X1-S0070-102
50	0	1000	1000	1x1	ks	050/1X1-S0070-102



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A

Tažnost: 150 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi SBR (Styren - Butadien kaučuk).


Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a bobtnavost.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	0	1000	1000	1	ks	010/1x1-S0065-171
15	0	1000	1000	1	ks	015/1x1-S0065-171
20	0	1000	1000	1	ks	020/1x1-S0065-171
25	0	1000	1000	1	ks	025/1x1-S0065-171
30	0	1000	1000	1	ks	030/1x1-S0065-171
40	0	1000	1000	1	ks	040/1x1-S0065-171
50	0	1000	1000	1	ks	050/1x1-S0065-171

BŘIT RADLICE

Přyzový profil gumového břitu bez úkosu

20112



Barva: Černá

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Gumové břity na sněhové radlice, pro odstraňování nánosů sněhu z pozemních komunikací. Skladová - výrobní délka je **9 metrů** a dle Vašich požadavků řežeme na přesné míry. Na objednávku a na základě výkresů s kótami dodáváme i břity s otvory pro šrouby.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	0	100	2,20	m	100/020-S0070-193
30	0	120	4,00	m	120/030-S0070-193
20	0	200	4,40	m	200/020-S0070-193
50	0	200	11,60	m	200/050-S0070-193
40	0	250	11,60	m	250/040-S0070-193
50	0	250	15,20	m	250/050-S0070-193
60	0	250	15,00	m	250/060-S0070-193
30	0	150	6,00	m	150/030-S0070-193
50	0	300	15,20	m	300/050-S0070-193
40	0	150	7,60	m	150/040-S0070-193
40	0	140	11,60	m	200/040-S0070-193
50	0	150	10,66	m	150/050-S0070-193
40	0	200	12,50	m	200/040-S0070-193

BŘIT RADLICE U

Přyzový profil gumového břitu s úkosem

20113



Barva: Černá

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Gumové břity na sněhové radlice, pro odstraňování nánosů sněhu z pozemních komunikací. Skladová - výrobní délka je **9 metrů** a dle Vašich požadavků řežeme na přesné míry. Na objednávku a na základě výkresů s kótami dodáváme i břity s otvory pro šrouby.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
30	0	120	3,5	m	120/030-S0070-093
40	0	120	5,3	m	120/040-S0070-093
40	0	150	6	m	150/040-S0070-093
40	0	200	8,3	m	200/040-S0070-093
30	0	250	8,3	m	250/030-S0070-093
40	0	250	10,2	m	250/040-S0070-093
20	0	150	6	m	150/020-S0070-093
30	0	150	6	m	150/030-S0070-093
40	0	200	8,3	m	200/030-S0070-093



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A

Tažnost: 250 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Základní směs olejiivzdorné pryže na bázi NBR (Nitril - Butadien kaučuk) s nízkým obsahem akrylonitrilu. Dobrá odolnost ve styku s tuky, minerálními a živočišnými oleji (při teplotě prostředí). Určená pro výrobu těsnících prvků.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	12	kg	001/120-B0065-171
1,5	0	1200	10 000	12	kg	1,5/120-B0065-171
2	0	1200	10 000	12	kg	002/120-B0065-171
2,5	0	1200	10 000	12	kg	2,5/120-B0065-171
3	0	1200	10 000	12	kg	003/120-B0065-171
4	0	1200	10 000	12	kg	004/120-B0065-171
5	0	1200	10 000	12	kg	005/120-B0065-171
6	0	1200	10 000	12	kg	006/120-B0065-171
8	0	1200	10 000	12	kg	008/120-B0065-171
10	0	1200	10 000	12	kg	010/120-B0065-171
12	0	1200	10 000	12	kg	012/120-B0065-171

NBR 65 Z/V

Olejiivzdorná pryž s vložkou

20028



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,65 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A

Tažnost: 250 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Popis: Základní směs olejiivzdorné pryže na bázi NBR (Nitril - Butadien kaučuk) s nízkým obsahem akrylonitrilu. Dobrá odolnost ve styku s tuky, minerálními a živočišnými oleji (při teplotě prostředí). Určená pro výrobu těsnících prvků.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1	1200	10 000	12	kg	001/120-B1T65-171
2	1	1200	10 000	12	kg	002/120-B1T65-171
3	1	1200	10 000	12	kg	003/120-B1T65-171
4	1	1200	10 000	12	kg	004/120-B1T65-171
5	1	1200	10 000	12	kg	005/120-B1T65-171
6	1	1200	10 000	12	kg	006/120-B1T65-171
8	1	1200	10 000	12	kg	008/120-B1T65-171
10	1	1200	10 000	12	kg	010/120-B1T65-171
12	1	1200	10 000	12	kg	012/120-B1T65-171

NBR SATYR 70 E

Olejiivzdorná pryž bez vložky

20231



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Popis: Základní neporézní olejiivzdorná pryž s obsahem 10% NBR s hladkým povrchem pro výrobu těsnění. Použití v chemickém a strojírenském průmyslu. Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady a rozpouštědla.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	0	1400	20 000	28	m ²	0,5/140-B0070-196
1	0	1200	20 000	24	m ²	001/120-B0T69-102
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-B0T69-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-B0T69-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-B0T69-102
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-B0T69-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-B0T69-102
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-B0T69-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-B0T69-102
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-B0T69-102
8	0	1200	10 000	12	m ²	008/120-B0T71-102
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-B0T69-102
10	0	1200	10 000	12	m ²	010/120-B0T71-102
12	0	1400	5 000	7	m ²	012/140-B0T69-102
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-B0T69-102



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Výztuha: Nylonová vložka (1 nebo 2 vložky)

Popis: Základní neporézní olejiivzdorná pryž s obsahem 10% NBR s hladkým povrchem pro výrobu těsnění. Použití v chemickém a strojírenském průmyslu. Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady a rozpouštědla.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-B1T69-102
2	1	1400	10 000	14	m ²	002/140-B1T69-102
3	1	1200	10 000	12	m ²	003/120-B1T69-102
3	1	1400	10 000	14	m ²	003/140-B1T69-102
4	1	1200	10 000	12	m ²	004/120-B1T69-102
4	1	1400	10 000	14	m ²	004/140-B1T69-102
5	1	1200	10 000	12	m ²	005/120-B1T69-102
5	1	1400	10 000	14	m ²	005/140-B1T69-102
6	1	1200	10 000	12	m ²	006/120-B1T69-102
3	2	1400	10 000	14	m ²	003/140-B2T69-102
4	2	1400	10 000	14	m ²	004/140-B2T69-102
5	2	1400	10 000	14	m ²	005/140-B2T69-102
6	2	1400	10 000	14	m ²	006/140-B2T69-102
8	2	1200	10 000	12	m ²	008/120-B2T71-102
10	2	1200	10 000	12	m ²	010/120-B2T71-102

NBR SATYR 30%

Olejiivzdorná pryž s vložkou i bez vložky

20230



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Teplotní odolnost: -25°C až +80°C

Výztuha: Nylonová vložka (1 nebo 2 vložky)

Popis: Pryž s obsahem 30% NBR je rezistentní vůči olejům, benzínům (95), naftě, plynům, neoxidačním kyselinám a pentanu. Její elektrický odpor je v řádu 3x10⁸ Ohm. Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady a rozpouštědla.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-B0T70-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-B0T70-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-B0T70-102
2	1	1400	10 000	14	m ²	002/140-B1T70-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-B0T70-102
3	1	1400	10 000	14	m ²	003/140-B1T70-102
3	2	1400	10 000	14	m ²	003/140-B2T70-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-B0T70-102
4	2	1400	10 000	14	m ²	004/140-B2T70-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-B0T70-102
5	1	1400	10 000	14	m ²	005/140-B1T70-102
5	2	1400	10 000	14	m ²	005/140-B2T70-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-B0T70-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-B0T70-102
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-B0T70-102

NBR SATYR 100%

Olejiivzdorná pryž bez vložky

20297



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,35 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 350 %

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +110°C

Popis: Pryž s obsahem 100% NBR vhodná pro výrobu těsnění (podložek), které bude trvale v kontaktu s olejem, benzínem 95/98, transformát. olej, bionafta, nafta, neoxidační kyseliny, propan, zemní plyn, svítiplyn. Neobsahuje stopy silikonu. Velmi dobrá odolnost: ředěné neoxidační kyseliny nebo zásady, střední odolnost ozónu. Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,7	0	1400	20 000	28	m ²	0,7/140-B0T65-102
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-B0T65-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-B0T65-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-B0T65-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-B0T65-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-B0T65-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-B0T65-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-B0T65-102
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-B0T65-102



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
15	0	1000	1000	ks	015/1x1-B0065-171
20	0	1000	1000	ks	020/1x1-B0065-171
25	0	1000	1000	ks	025/1x1-B0065-171
30	0	1000	1000	ks	030/1x1-B0065-171
40	0	1000	1000	ks	040/1x1-B0065-171
50	0	1000	1000	ks	050/1x1-B0065-171

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A

Tažnost: 250 %

Pevnost: 80-90 kg/cm² (8-9 MPa)

Teplotní odolnost: -25°C až +70°C

Popis: Základní směs olejivzdorné pryže na bázi NBR. Dobrá odolnost ve styku s tuky, minerálními i živočišnými oleji (při teplotě prostředí). Pryž je určena pro výrobu těsnících nebo tlumících prvků, všeobecně používaná pro běžné účely. Zvýšením teploty pryže, působením okolní teplotou, má za následek výrazně měkkší pryž s adekvátními důsledky.

NBR SUPER

Olejivzdorná pryž bez vložky

20089



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-B0070-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-B0070-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-B0070-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-B0070-196
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-B0070-196
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-B0070-196

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A

Tažnost: 300 %

Pevnost: 130 kg/cm² (13 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +130°C

Popis: Speciální pryž na bázi NBR s vysokým podílem benzínu vzdorné akrylonitrilové složky a nízkou bobtnavostí. Výborná odolnost v trvalém kontaktu s uvedenými látkami: nafta, transformátorový olej, řepkový olej, natural, tuky, Propan - butan. Výborná odolnost vůči: vysokým i nízkým teplotám, stárnutí, aromatickým uhlovodíkům, ředěným kyselinám a zásadám, částečná odolnost ozónu, dobrá odolnost vůči koncentrovaným kyselinám a zásadám. Oboustranný textilní otláček* u tloušťek 2, 3 a 4 mm, tloušťka 5 a 6 mm pouze z jedné strany*- textilní otláček zaručuje snadné odvíjení role a usnadňuje proces lepení pryže na kovové povrchy.

MEMBRÁNOVÉ PLÁTNO

Olejivzdorná pryž s textilními vložkami

20034



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	HMOT. (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,3	1	1350	0,5		m ²	0,3/135-B1T00-104
0,4	1	1350	0,6		m ²	0,4/135-B1T00-104
0,5	1	1350	0,7		m ²	0,5/135-B1T00-104
0,8	2	1350	1,5		m ²	0,8/135-B1T00-104
1	2	1350	2,0		m ²	001/135-B1T00-104
2	3	1350	2,5		m ²	002/135-B1T00-104
3	3	1350	4,2		m ²	003/135-B1T00-104

Barva: Šedočerná

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³

Vodivost: Elektricky vodivý materiál

Tažnost: 250 %

Pevnost: 150 kg/cm² (15 Mpa) šířce 16-20 N/mm², v délce 13-16 N/mm²

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Membranové plátno se skládá z jedné nebo více textilních vložek s oboustranným nánosem gumy vulkanizací spojených do pružného celku. Pogumované plátno, trvale pružné. Pryž je odolná benzínu, olejům, petroleji a topným plynům, používán zejména v automobilovém a plynárenském průmyslu. Pevnost v . Membranové plátno je volně navinuto do role, přičemž jeho délka závisí tloušťce výrobku. V jedné roli mohou být max. 3 kusy.



Barva: Červená

Specifická hmotnost: 0,98 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdoost: 38°Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 900 %

Pevnost: 255 kg/cm² (25,5 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +75°C

Odolnost vůči otěru: 80 mm³ (při 5 N) dle DIN 53516.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní 38°Shore A (jedna strana hladká, druhá tkanina), velmi měkká pryžová deska o vysoké pružnosti, určené zejména pro výrobu zástěrek k pásovým dopravníkům, tlumícím elementům, čerpadlům jako ochrana zařízení před působením otěru, pro měkké těsnicí prvky atd. Odolná vůči všem neoxidujícím kyselinám. Není vhodná povětrnostním vlivům, olejům, rozpouštědel, koncentrovaným kyselinám a zásadám.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1400	10 000	2,75	14	m ²	002/140-N0040-4202
3	1400	10 000	4,12	14	m ²	003/140-N0040-4202
4	1400	10 000	5,50	14	m ²	004/140-N0040-4202
5	1400	10 000	6,86	14	m ²	005/140-N0040-4202
6	1400	10 000	8,23	14	m ²	006/140-N0040-4202
8	1400	5 000	11,00	7	m ²	008/140-N0040-4202
10	1400	5 000	13,70	7	m ²	010/140-N0040-4202

PARAGUMA AG 6

Otěruvzdorná pryž

20091



Barva: Běžová

Specifická hmotnost: 1,05 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdoost: 45° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 160 kg/cm² (16 MPa), stříh 25 N/mm

Teplotní odolnost: -40°C až +85°C

Odolnost vůči otěru: 85 mm³ (při 5 N) dle ISO 4649.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní pryž 45° Shore A (čistá paraguma). Těsnící desky z čisté přírodní pryže s vysokou elasticitou a měkkostí, výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, částečnou odolností atmosférickým vlivům a slabým roztokům kyselin a zásad.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1400	20 000	1,45	28	m ²	001/140-N0045-796
2	1400	15 000	2,95	21	m ²	002/140-N0045-796
3	1400	10 000	4,40	14	m ²	003/140-N0045-796
4	1400	10 000	5,90	14	m ²	004/140-N0045-796
5	1400	10 000	7,35	14	m ²	005/140-N0045-796?
6	1400	10 000	8,80	14	m ²	006/140-N0045-796
8	1400	5 000	11,70	7	m ²	008/140-N0045-796
10	1400	5 000	14,70	7	m ²	010/140-N0045-796
12	1400	5 000	17,60	7	m ²	012/140-N0045-796
15	1400	5 000	22,00	7	m ²	015/140-N0045-796
20	1400	5 000	29,40	7	m ²	020/140-N0045-796
25	1400	5 000	36,75	7	m ²	025/140-N0045-796
40	1400	5 000	58,80	7	m ²	030/140-N0045-796

PARAGUMA AG 7

Otěruvzdorná pryž

20146



Barva: Šedá

Specifická hmotnost: 1,05 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdoost: 40° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 160 kg/cm² (16 MPa), stříh 25 N/mm

Teplotní odolnost: -40°C až +70°C

Odolnost vůči otěru: 100 mm³ (při 5 N) dle ISO 4649.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní pryž 40° Shore (paraguma). Těsnící desky z čisté přírodní pryže s vysokou elasticitou a měkkostí, výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, částečnou odolností atmosférickým vlivům a slabým roztokům kyselin a zásad.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1400	20 000	1,45	28	m ²	001/140-N0040-696
1,5	1400	20 000	2,20	28	m ²	1,5/140-N0040-696
2	1400	20 000	2,95	28	m ²	002/140-N0040-696
3	1400	10 000	4,40	14	m ²	003/140-N0040-696
4	1400	10 000	5,90	14	m ²	004/140-N0040-696
5	1400	10 000	7,35	14	m ²	005/140-N0040-696
6	1400	10 000	8,80	14	m ²	006/140-N0040-696
8	1400	10 000	11,70	14	m ²	008/140-N0040-696
10	1400	10 000	14,70	14	m ²	010/140-N0040-696
15	1400	5 000	22,00	7	m ²	015/140-N0040-696



Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdoost: 45° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 150 kg/cm² (15 MPa), stříh 25 N/mm

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Odolnost vůči otěru: 100 mm³ (při 5 N) dle ISO 4649.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní pryž 45° Shore A, velmi měkká pryžová desky o vysoké pružnosti, určené zejména pro výrobu zástěrek k pásovým dopravníkům, tlumícím elementům, čerpadlům, jako ochrana zařízení před působením otěru, pro měkké těsnící prvky atd. Odolná vůči všem neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1400	20 000	1,45	28	m ²	001/140-N0045-402
1,5	1400	15 000	2,20	21	m ²	1,5/140-N0045-402
2	1400	10 000	2,95	14	m ²	002/140-N0045-402
3	1400	10 000	4,40	14	m ²	003/140-N0045-402
4	1400	10 000	5,90	14	m ²	004/140-N0045-402
5	1400	10 000	7,35	14	m ²	005/140-N0045-402
6	1400	10 000	8,80	14	m ²	006/140-N0045-402
8	1400	10 000	11,70	14	m ²	008/140-N0045-402
10	1400	10 000	14,70	14	m ²	010/140-N0045-402
15	1400	5 000	22,00	7	m ²	015/140-N0045-402
20	1400	5 000	29,40	7	m ²	020/140-N0045-402

PARAGUMA AG 15

Otěruvzdorná pryž

20021



Barva: Běžová

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³

Tvrdoost: 45° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 150 kg/cm² (15 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Odolnost vůči otěru: 100 mm³ (při 5 N) dle DIN 53516.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní pryž 45° Shore A, velmi měkká pryžová desky o vysoké pružnosti, určené zejména pro výrobu zástěrek k pásovým dopravníkům, tlumícím elementům, čerpadlům, jako ochrana zařízení před působením otěru, pro měkké těsnící prvky atd. Odolná vůči všem neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1400	20 000	1,55	28	m ²	001/140-N0045-602
1,5	1400	15 000	2,30	21	m ²	1,5/140-N0045-602
2	1400	10 000	3,10	14	m ²	002/140-N0045-602
3	1400	10 000	4,60	14	m ²	003/140-N0045-602
4	1400	10 000	6,15	14	m ²	004/140-N0045-602
5	1400	10 000	7,70	14	m ²	005/140-N0045-602
6	1400	10 000	9,25	14	m ²	006/140-N0045-602
8	1400	5 000	12,30	7	m ²	008/140-N0045-602
10	1400	5 000	15,40	7	m ²	010/140-N0045-602
12	1400	5 000	18,50	7	m ²	012/140-N0045-602
15	1400	5 000	23,10	7	m ²	015/140-N0045-602
20	1400	5 000	30,80	7	m ²	020/140-N0045-602

BLACK STAR 40

Otěruvzdorná pryž

20288



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (+/- 5)

Tvrdoost: 40° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 165 kg/cm² (16,5 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Odolnost vůči otěru: 120 mm³ (při 5 N) dle ISO 4649.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní pryž 40° Shore vhodné např. do tryskacích kabin. Těsnící desky z přírodní pryže a nižšími fyzikálně mechanickými vlastnostmi, dobrou odolností atmosférickým vlivům a ředěným roztokům kyselin a zásad. Ustrnutí v tlaku 70°C /24 hod./25% stlačení min. odpovídá dle DIN 53517 = 30% (podle metody D395 B). Tolerance v mechanických vlastnostech +10% (-25%). Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4	1400	25 000	6,15	32,2	m ²	004/140-N0040-102
6	1400	25 000	9,25	32,2	m ²	006/140-N0040-102
8	1400	10 000	12,30	14	m ²	008/140-N0040-102
10	1400	10 000	15,40	14	m ²	010/140-N0040-102
15	1400	10 000	23,10	14	m ²	015/140-N0040-102
20	1400	10 000	30,80	14	m ²	020/140-N0040-102



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,17 g/cm³

Tvrdość: 60° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 450 %

Pevnost: 125 kg/cm² (12,5 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Odolnost vůči otěru: 120mm³ (při 5 N) dle ISO 4649

Popis: Ořezávací kompaktní prýž 60° Shore (nižší pojivost paragumy) vhodné např. do tryskacích kabin. Těsnící desky z přírodní pryže se střední elasticitou a nižšími fyzikálně mechanickými vlastnostmi, dobrou odolností atmosférickým vlivům a ředěným roztokům kyselin a zásad. Ustrnutí v tlaku 70°C /24 hod./25% stlačení min. odpovídá dle DIN 53517 = 30% (podle metody D395 B). Tolerance v mechanických vlastnostech +10% (-25%). Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4	1400	10 000	6,55	14	m ²	004/140-N0060-102
5	1400	10 000	8,20	14	m ²	005/140-N0060-102
6	1400	10 000	9,83	14	m ²	006/140-N0060-102
8	1400	10 000	13,10	14	m ²	008/140-N0060-102
10	1400	10 000	16,40	14	m ²	010/140-N0060-102
15	1400	10 000	24,60	14	m ²	015/140-N0060-102
20	1400	10 000	32,75	14	m ²	020/140-N0060-102
30	1400	10 000	49,10	14	m ²	030/140-N0060-102

BR 60 Z

Ořezávací prýž

20015



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,17 g/cm³

Tvrdość: 60° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 400 %

Pevnost: 180 kg/cm² (18 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Těsnící desky z polybutadienového kaučuku (BR) s vysokou elasticitou, odrazovou pružností, výbornými fyzikálně - mechanickými vlastnostmi, částečnou odolností atmosférickým vlivům a slabým roztokům.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1200	10 000	2,80	12	kg	002/120-F0060-171
3	1200	10 000	4,21	12	kg	003/120-F0060-171
4	1200	10 000	5,62	12	kg	004/120-F0060-171
5	1200	10 000	7,00	12	kg	005/120-F0060-171
6	1200	10 000	8,42	12	kg	006/120-F0060-171
6	1200	6 000	8,42	7,2	kg	006/120-F0060-171-6M
8	1200	10 000	11,23	12	kg	008/120-F0060-171
10	1200	10 000	14,00	12	kg	010/120-F0060-171

SBR/NR AG 14

Ořezávací prýž

20016



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdość: 55°Shore A


Tažnost: 350 %

Pevnost: 140 kg/cm² (140 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +80°C

Popis: Prýž pro mechanické namáhání bez otláčku nebo s otláčkem, prýžové desky ze směsi NR/SBR s vysokou tažností. Velmi dobrá odolnost mechanickému namáhání - stírací lišty pro dopravníkové dráhy apod. Není určena k vystýlání pískovacích boxů. Na základě požadavku je možné vyrobit otláček z obou stran (kód NOL - jednostranný otláček, N00 - hladká z obou stran a NLL je oboustranný otláček). Otláček slouží k zdrsnění povrchu jako protismykové opatření.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BAREVNÉ ODLIŠENÍ	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1400	10 000	bez otláčku	14	kg	003/140-N0055-149
4	1400	10 000	bez otláčku	14	kg	004/140-N0055-149
5	1400	10 000	bez otláčku	14	kg	005/140-N0055-149
5	1400	10 000	1x otláček	14	kg	005/140-N0L55-149
6	1400	10 000	bez otláčku	14	kg	006/140-N0L55-149
6	1000	10 000	1x otláček	10	kg	006/100-N0055-149
8	1400	10 000	1x otláček	14	kg	008/140-N0L55-149
10	1400	5 000	1x otláček	7	kg	010/140-N0L55-149
12	1400	5 000	1x otláček	7	kg	012/140-N0L55-149
15	1400	5 000	1x otláček	7	kg	015/140-N0L55-149
20	1400	5 000	1x otláček	7	kg	020/140-N0L55-149
25	1400	5 000	1x otláček	7	kg	025/140-N0L55-149



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	0	1200	10 000	12	m ²	0,5/120-Q0060-059
0,8	0	1200	10 000	12	m ²	0,8/120-Q0060-059
1	0	1200	10 000	12	m ²	001/120-Q0060-059
1,5	0	1200	10 000	12	m ²	1,5/120-Q0060-059
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-Q0060-059
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-Q0060-059
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-Q0060-059
5	0	1200	10 000	12	m ²	005/120-Q0060-059
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-Q0060-059
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-Q0060-059
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-Q0060-059
12	0	1200	5 000	6	m ²	012/120-Q0060-059

Barva: Transparentní mléčná

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdoost: 60° Shore A

Tažnost: 360 %

Pevnost: 105 kg/cm² (10,5 MPa)

Teplotní odolnost: -60°C až +230°C


Norma: FDA 21 177.2600, BfR XV, KTW BGBl 28-12; EC1935/2004

Popis: Pryž ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Také není vhodná pro paliva. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu.

SILIKON AG 36

Bílá pryž pro potravinářské použití

20097



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	0	1200	10 000	12	m ²	0,5/120-Q0060-259
1	0	1200	10 000	12	m ²	001/120-Q0060-259
1,5	0	1200	10 000	12	m ²	1,5/120-Q0060-259
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-Q0060-259
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-Q0060-259
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-Q0060-259
5	0	1200	10 000	12	m ²	005/120-Q0060-259
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-Q0060-259
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-Q0060-259
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-Q0060-259

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdoost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 360 %

Pevnost: 105 kg/cm² (10,5 MPa)

Teplotní odolnost: -60°C až +230°

Norma: FDA 21 177.2600, BfR XV, KTW BGBl 28-12; EC1935/2004

Popis: Pryž ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Také není vhodná pro paliva. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu.

SILIKON AG 34

Pryž pro potravinářské použití

20302



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	12	m ²	001/120-Q0060-402
1,5	0	1200	10 000	12	m ²	1,5/120-Q0060-402
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-Q0060-402
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-Q0060-402
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-Q0060-402
5	0	1200	10 000	12	m ²	005/120-Q0060-402
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-Q0060-402
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-Q0060-402
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-Q0060-402

Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdoost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250%

Pevnost: 60 kg/cm² (6 MPa)

Teplotní odolnost: -90°C až +200°C

Norma: FDA 21 CFR 177.2600, EC 1935/2004; BfR XV, KTW BGBl 28-12

Popis: Pryž ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým a nízkým teplotám, zředěným a koncentrovaným kyselinám a zásadám, UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Není vhodná pro paliva.



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,6	1	1200	10 000	12	m ²	1,6/120-Q1T60-459
2	1	1000	10 000	10	m ²	002/120-Q1T60-459
3	1	1000	10 000	10	m ²	003/120-Q1T60-459
5	1	1000	10 000	10	m ²	005/120-Q1T60-459

Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 360 %

Pevnost: 105 kg/cm² (10,5 MPa)

Teplotní odolnost: -60°C až +230°C

Popis: Přyz ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Také není vhodná pro paliva. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu.

SILIKON 60-BLUE

Přyz pro potravinářské použití

20291



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA pryže	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	Modrá	1200	10 000	12	m ²	001/120-Q0060-302
1,5	Modrá	1200	10 000	12	m ²	1,5/120-Q0060-302
2	Modrá	1200	10 000	12	m ²	002/120-Q0060-302
3	Modrá	1200	10 000	12	m ²	003/120-Q0060-302
4	Modrá	1200	10 000	12	m ²	004/120-Q0060-302
5	Modrá	1200	10 000	12	m ²	005/120-Q0060-302
6	Modrá	1200	10 000	12	m ²	006/120-Q0060-302
8	Modrá	1200	5 000	6	m ²	008/120-Q0060-302
10	Modrá	1200	5 000	6	m ²	010/120-Q0060-302

Barva: Modrá

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdost: 60°Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 60 kg/cm² (6 MPa)

Teplotní odolnost: -90°C až +200°C


Norma: FDA 21 CFR 177.2600, EC 1935/2004; BfR XV, KTW BGBl 28-12

Popis: Přyz ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým a nízkým teplotám, zředěným a koncentrovaným kyselinám a zásadám, UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Není vhodná pro paliva.

KOMPAKTNÍ SILIKON 40°Sh GP

Přyz pro potravinářské použití

20190



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,3	0	1200	10 000	12	m ²	0,3/120-Q0040-059
0,5	0	1200	10 000	12	m ²	0,5/120-Q0040-059
0,8	0	1200	10 000	12	m ²	0,8/120-Q0040-059
1	0	1200	10 000	12	m ²	001/120-Q0040-059
1,5	0	1200	10 000	12	m ²	1,5/120-Q0040-059
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-Q0040-059
2,5	0	1200	10 000	12	m ²	2,5/120-Q0040-059
3	0	1200?	10 000	12	m ²	003/120-Q0040-059
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-Q0040-059
5	0	1200	10 000	12	m ²	005/120-Q0040-059
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-Q0040-059
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-Q0040-059
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-Q0040-059
12	0	1200	5 000	6	m ²	012/120-Q0040-059

Barva: Transparentní


Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdost: 40° Shore

Teplotní odolnost: -60°C až +230°C, krátkodobě +250°C

Norma: FDA 21 §177.2600, BGVV / WRAS/ WRC/ KTW

Použití: Měkká silikonová pryž pro různorodé použití



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-B0065-296
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-B0065-296
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-B0065-296
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-B0065-296
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-B0065-296
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-B0065-296
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-B0065-296
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-B0065-296
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-B0065-296

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 1,44 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A

Tažnost: 400 %

Pevnost: 80 kg/cm² (8 MPa), Tah 8 N/mm, stříh 20 N/mm

Teplotní odolnost: -35°C až +110°C


Norma: EU 1935/2004; 2023/2006; FDA 21 CFR 177.2600

Popis: Olejiivzdorná pryž, vhodná pro styk s potravinářskými produkty včetně jedlých tuků, nealkoholických a alkoholických nápojů (40% max.)

EPDM FDA 60

Pryž pro potravinářské použití

20277



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0060-202
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-D0060-202
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0060-202
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D0060-202
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0060-202
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-D0060-202
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-D0060-202
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-D0060-202

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³

Tvrdost: 60° Shore A (+/- 5 °)

Tažnost: 300 %

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Teplotní odolnost: -25°C až +140°C

Norma: FDA, WRAS

Popis: Pryž bez vložky pro potravinářský průmysl dle normy FDA. Bez zápachu a bez chuti, netečná k potravinám, odolná ozónu, atmosférickým vlivům, kyselinám a zásadám. Není vhodná pro oleje a rozpouštědla.

EPDM AG 23 FRESH

Netoxická pryž pro styk s pitnou vodou

20092



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0070-196
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-D0070-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0070-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D0070-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0070-196
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-D0070-196

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,18 g/cm³

Tvrdost: 70°Shore A (+/- 5°)


Tažnost: 250 %

Pevnost: 110 kg/cm² (11 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +120°C

Norma: Český certifikát pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb.; WRAS certifikát

Popis: EPDM speciálně vyvinutý pro aplikace, které vyžadují shodu AS/NZ4020 pro pitnou vodu. Plochá pryžová deska určená pro použití ve vodohospodářství (pitná voda). Výborná odolnost ozónu, kyselinám, alkáliím a alkoholům.



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-S0060-202
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-S0060-202
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-S0060-202
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-S0060-202
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-S0060-202
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-S0060-202
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-S0060-202
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-S0060-202
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-S0060-202

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 300%

Pevnost: 60 kg/cm² (6 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C


Norma: FDA, EC 1935/2004

Popis: Bílá pryž z materiálu NR/SBR pro potravinářský průmysl (FDA certifikát, EC 1935/2004), šíře 1400 mm, oboustranně hladká. Bez zápachu a bez chuti, netečná k potravinám. Není vhodná UV, pro oleje, chemikálie a rozpouštědla.

PARAGUMA R642 NR

Otěruvzdorná pryž pro potravinářské použití

20168



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-N0065-296
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-N0065-296
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-N0065-296
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-N0065-296
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-N0065-296
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-N0065-296
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-N0065-296
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-N0065-296
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-N0065-296
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-N0065-296

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa), stříh 26 N/mm

Teplotní odolnost: -45°C až +80°C

Odolnost vůči otěru: 200 mm³ dle ISO 4649.


Norma: EU 1935/2004, 2023/2006, F.D.A 21 CFR 177.2600

Popis: Oboustranně hladká pryž s dobrou odolností vůči ředěným kyselinám a zásadám. Koncentrované kyseliny a zásady nutno konzultovat, odolnost je pouze středního stupně. Pryž slouží k výrobě těsnění pro potravinářské provozy, jako stěrka u pásů s granulemi apod. Neuvádět do styku s mastnými výrobky nebo ropnými výrobky (oleje, nafta, benzíny).

PARAGUMA R320 NR

Otěruvzdorná pryž pro potravinářské použití

20169



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-N0040-296
5	0	1500	6 000	9	m ²	005/140-N0040-296
8	0	1500	6 000	9	m ²	008/140-N0040-296

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 0,95 g/cm³

Tvrdost: 40° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 200 kg/cm² (20 MPa), stříh 32 N/mm

Teplotní odolnost: -40°C až +80°C

Norma: EC 1935/2004, F.D.A 21 CFR část 177

Odolnost vůči otěru: 110 mm³ dle ISO 4649.

Popis: Oboustranně hladká pryž s dobrou odolností vůči ředěným kyselinám a zásadám. Koncentrované kyseliny a zásady nutno konzultovat, odolnost je pouze středního stupně. Pryž slouží k výrobě těsnění pro potravinářské provozy, jako stěrka u pásů s granulemi apod. Neuvádět do styku s mastnými výrobky nebo ropnými výrobky (oleje, nafta, benzíny).



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,95 g/cm³

Tvrdość: 72° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 200 %

Teplotní odolnost: -30°C až +250°C

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Popis: Přizová směs z vitonu esafluorpropylen (fluoruhlíková přiz) je materiál, který se díky svým vyjimečným vlastnostem používá pro výrobu prvků, které mají splňovat vysoce náročné požadavky. Excelentní odolnost alifatickým, aromatickým nebo chlorovaným uhlovodíkům, ředěným i koncentrovaným kyselinám a zásadám, vůči leteckým benzínům, klimatickým vlivům, vysokým teplotám a ozónu. Přiz je velmi dobře odolná rozpouštědlům, syntetickým i minerálním olejům, nepropustnost plynům.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	10	m ²	001/120-K0070-102
1,5	0	1200	10 000	10	m ²	1,5/120-K0070-102
2	0	1200	10 000	10	m ²	002/120-K0070-102
3	0	1200	10 000	10	m ²	003/120-K0070-102
4	0	1200	10 000	10	m ²	004/120-K0070-102
5	0	1200	10 000	10	m ²	005/120-K0070-102
6	0	1200	10 000	10	m ²	006/120-K0070-102
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-K0070-102
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-K0070-102

VITON 72 AG 38

Přiz odolná agresivním médiím a teplotám

20047



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,85 g/cm³

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 165 %

Pevnost: 70 kg/cm² (7 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +250°C

Poznámka: Do tloušťky 6 mm přiz neobsahuje stopy silikonu, od 6 mm je možné, že přiz obsahuje stopy silikonu na povrchu.

Popis: Přiz z vitonu, odolná agresivním médiím a vysokým teplotám. Přiz je velmi dobře odolná ředěným i koncentrovaným kyselinám a zásadám, syntetickým i minerálním olejům. Excelentní odolnost alifatickým, aromatickým nebo chlorovaným uhlovodíkům. Excelentní odolnost vůči leteckým benzínům, dobrá nepropustnost plynům. Výborná odolnost klimatickým vlivům, vysokým teplotám a ozónu. Tolerance šířky a délky rolí jsou +/-2%. Tolerance pro tloušťku 1, 2 a 3 mm je +/-0,3 mm. U tloušťky 4 a 5 mm je tolerance +/-0,4 mm.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-K0070-196
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-K0070-196
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-K0070-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-K0070-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-K0070-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-K0070-196
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-K0070-196
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-K0070-196
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-K0070-196

BUTYL 60 AG 31

Přiz pro speciální použití

20204



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdość: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 350 %

Pevnost: 90 kg/cm² (9 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +125°C

Použití produktu: Speciální přiz pro venkovní prostředí, odolná ozónu, záporným i vysokým teplotám, kyselinám i zásadám.

Popis: Přiz IIR homogenní směs na bázi syntetického kopolymeru Isobutylene - Isoprene. Minimální nasákavost - nepropustnost plynů, vody, páry nebo vzduchu. Vysoká pevnost a odolnost vůči stříhu nebo přetržení. Dobrá odolnost vůči ketonům, lehkým alkoholům a většině anorganických látek. Přiz nevhodná pro rozpouštědla a styk s oleji nebo uhlovodíky.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-R0060-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-R0060-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-R0060-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-R0060-102



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	0	1400	10 000	14	m ²	1,5/140-M0065-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-M0065-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-M0065-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-M0065-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-M0065-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-M0065-102

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 350 %

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +140°C

Popis: Pryžová směs na bázi chlorsulfonátového polyethylenu je zvláště vhodná pro aplikace, kde je životnost standardních pryžových směsí omezena působením těchto faktorů a jejich kombinací: Abrazivní vliv média nebo části zařízení, negativní vliv atmosférických vlivů a ozónu. Vynikající odolnost proti ozónu, stárnutí, povětrnostním podmínkám, rozpouštědlům, zředěným kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost vysokým teplotám, alifatickým olejům, uhlovodíkům, koncentrovaným kyselinám a zásadám, alkoholům a většině anorganickým látek. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy.



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,25 g/cm³

Tvrdost: 60° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 70 kg/cm² (7 MPa)

Teplotní odolnost: -10°C až +120°C

Popis: Materiál pryže terpolymer na etylen-propylenové bázi. Odolnost vůči ozónu, atmosférickým vlivům, chemikáliím a vysokým teplotám. Chemickou odolnost je nutno konzultovat pro konkrétní případy. Pryže EPDM mají špatnou odolnost vůči ropným látkám.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171
1,5	0	1200	10 000	12	kg	1,5/120-D0060-171
2	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171
2,5	0	1200	10 000	12	kg	2,5/120-D0060-171
3	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171
4	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171
5	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171
6	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171
8	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171
10	0	1200	10 000	12	kg	001/120-D0060-171

EPDM 60 Z/V

Přyz s vložkou odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím

20036



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,25 g/cm³

Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 80 kg/cm² (8 MPa)

Teplotní odolnost: -10°C až +120°C

Popis: Tento syntetický terpolymer na etylen-propylenové bázi má velmi dobré fyzikálně - mechanické vlastnosti. Odolnost vůči: Ozonovému stárnutí, atmosférickým vlivům, agresivním chemikáliím, vysokým teplotám. Chemickou odolnost je nutno konzultovat pro konkrétní případy. Pryže EPDM mají špatnou odolnost vůči ropným látkám.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1	1200	10 000	12	kg	001/120-D1T60-171
2	1	1200	10 000	12	kg	002/120-D1T60-171
3	1	1200	10 000	12	kg	003/120-D1T60-171
4	1	1200	10 000	12	kg	004/120-D1T60-171
5	1	1200	10 000	12	kg	005/120-D1T60-171
6	1	1200	10 000	12	kg	006/120-D1T60-171
8	1	1200	10 000	12	kg	008/120-D1T60-171
10	1	1200	10 000	12	kg	010/120-D1T60-171
12	1	1200	10 000	12	kg	012/120-D1T60-171

EPDM MANTICORE 70 E

Přyz bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím

20249



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Popis: Kompaktní pryž s obsahem 10% EPDM odolná venkovnímu prostředí, chemikáliím nebo vhodná pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu. Při venkovním použití je odolná ozónu, záporných teplotám a chemickým roztokům. Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady, oleje a rozpouštědla.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0069-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-D0069-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-D0069-102
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-D0069-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0069-102
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-D0069-102
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-D0069-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0069-102
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-D0069-102
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-D0069-102
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-D0069-102
12	0	1400	5 000	7	m ²	012/140-D0069-102
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-D0069-102



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Výztuha: Nylonová vložka (1 nebo 2 vložky)

Popis: Kompaktní přyz s obsahem 10% EPDM odolná venkovnímu prostředí, chemikáliím nebo vhodná pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu. Při venkovním použití je odolná ozónu, záporných teplotám a chemickým roztokům. Tato přyz se vyrábí s 1 či 2 vložkami a to i v síle 10 mm a 20 mm (1x1 m). Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady, oleje a rozpouštědla.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1	1400	10 000	14	m ²	002/140-D1T69-102
2	1	1200	10 000	12	m ²	002/120-D1T69-102
3	1	1200	10 000	12	m ²	003/120-D1T69-102
4	1	1200	10 000	12	m ²	004/120-D1T69-102
5	1	1200	10 000	12	m ²	005/120-D1T69-102
10	1	1000	1 000	1	m ²	010/100-D1T69-102
20	1	1000	1 000	1	m ²	020/100-D1T69-102
3	2	1200	10 000	12	m ²	003/120-D2T69-102
4	2	1200	10 000	12	m ²	004/120-D2T69-102
5	2	1200	10 000	12	m ²	005/120-D2T69-102
6	2	1200	10 000	12	m ²	006/120-D2T69-102
8	2	1200	5 000	6	m ²	008/120-D2T69-102
10	2	1400	5 000	7	m ²	010/140-D2T69-102

EPDM MANTICORE 30%

Přyz bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím

20248



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,35 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250%

Pevnost: 60 kg/cm² (6 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Použití: Kompaktní přyz s obsahem 30% EPDM odolná venkovnímu prostředí, chemikáliím a zásadám, vhodná pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu. Není vhodná pro oleje.

Popis: Při venkovním použití je odolná ozónu, záporným teplotám a chemickým roztokům. Tato přyz se vyrábí bez vložek od 1 mm do 20 mm tloušťky. Ustrnutí v tlaku: DIN 53517 22hod./70°C = 40%.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0065-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-D0065-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-D0065-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0065-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D0065-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0065-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-D0065-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-D0065-102
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-D0065-102
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-D0065-102
20	0	1400	5 000	7	m ²	020/140-D0065-102

EPDM MANTICORE 100%

Přyz bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím

20285



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,25 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/- 5 °)

Tažnost: 350 %

Pevnost: 80 kg/cm² (8 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +130°C

Použití: Kompaktní přyz 100% z EPDM výborná venkovnímu prostředí, odolnost chemikáliím a zásadám, horké vodě, vhodná pro výrobu těsnění v průmyslu všeobecně. Není vhodná pro oleje.

Popis: Při venkovním použití je odolná ozónu, záporným teplotám a chemickým roztokům. Tato přyz se vyrábí bez vložek od 1 mm do 20 mm tloušťky. Ustrnutí v tlaku: DIN 53517 22hod./70°C = 40%.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0064-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-D0064-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0064-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D0064-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0064-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-D0064-102



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D1L70-196
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-D1L70-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D1L70-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D1L70-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D1L70-196

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 400 %

Pevnost: 70 kg/cm² (7 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +100°C

Norma: Klasifikace dle R22 HL1, R23 HL1 & HL2 včetně EU regulace EN-45545-2 2013

Popis: Požární odolnost s nízkými toxickými emisemi kouře, bez halogenů. Tato verze pryže je jednostranně hladká/druhá s otláčkem pro možnost lepení a velké adheze na druhé straně povrchu. Norma klasifikace dle R22 HL1, R23 HL1 & HL2 včetně EU regulace EN-45545-2 2013. Těsnění, kryty a další prvky vystavené riziku požáru. Speciálně pro železniční vozidla. Velmi dobrá požární odolnost, nízké emise kouře, vynikající odolnost vůči ozonu, dobrá odolnost proti stárnutí, velmi dobrá tepelná odolnost. Matné provedení zaručuje dobrou kvalitu povrchu, zajišťuje snadné odvíjení a usnadňuje proces lepení.

EPDM DESKA 65

Pryž bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím

20111



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
20	0	1000	1000	1	ks	020/1x1-D0065-171
25	0	1000	1000	1	ks	025/1x1-D0065-171
30	0	1000	1000	1	ks	030/1x1-D0065-171
40	0	1000	1000	1	ks	040/1x1-D0065-171
50	0	1000	1000	1	ks	050/1x1-D0065-171

Barva: Černá

Tvrdost: 65° Shore A (+/- 5°)

Pevnost: 70 kg/cm² (7 Mpa)

Teplotní odolnost: -10°C až +120°C

Použití: Pryže odolné stárnutí

Popis: Pryžová deska odolná teplotám a chemii. Materiál pryže terpolymer na etylen-propylenové bázi. Odolnost vůči ozónu, atmosférickým vlivům, agresivním chemikáliím, vysokým teplotám. Chemickou odolnost je nutno konzultovat pro konkrétní případy. Pryže EPDM mají špatnou odolnost vůči ropným látkám.



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdoost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 70-80 kg/cm² (7-8 MPa)

Teplotní odolnost: -10°C až +80°C

Použití: Přez odolné stárnutí

Popis: Polychloprenový kaučuk (Neopren) se používá tam, kde jsou požadavky na odolnost proti povětrnosti, ozónu a ohni (samozhášivý) a na dobrou adhezi. Dobře odolává rozpouštědlům a středně olejům.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	12	kg	001/120-J0060-171
1,5	0	1200	10 000	12	kg	1,5/120-J0060-171
2	0	1200	10 000	12	kg	002/120-J0060-171
2,5	0	1200	10 000	12	kg	2,5/120-J0060-171
3	0	1200	10 000	12	kg	003/120-J0060-171
4	0	1200	10 000	12	kg	004/120-J0060-171
5	0	1200	10 000	12	kg	005/120-J0060-171
6	0	1200	10 000	12	kg	006/120-J0060-171
8	0	1200	10 000	12	kg	008/120-J0060-171
10	0	1200	10 000	12	kg	010/120-J0060-171

NEOPREN 60 Z/V

Přez s vložkou odolná stárnutí a rozpouštědlům

20040



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdoost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 70-80 kg/cm² (7-8 MPa)

Teplotní odolnost: -10°C až +80°C

Použití: Přez odolné stárnutí

Popis: Přez odolná stárnutí s vložkou šíře 1200 mm. Polychloprenový kaučuk (Neopren) se používá tam, kde jsou požadavky na odolnost proti povětrnosti, ozónu a ohni (samozhášivý) a na dobrou adhezi. Dobře odolává rozpouštědlům a středně olejům.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	1	1200	10 000	12	kg	001/120-J1T60-171
2	1	1200	10 000	12	kg	002/120-J1T60-171
3	1	1200	10 000	12	kg	003/120-J1T60-171
4	1	1200	10 000	12	kg	004/120-J1T60-171
5	1	1200	10 000	12	kg	005/120-J1T60-171
6	1	1200	10 000	12	kg	006/120-J1T60-171
8	1	1200	10 000	12	kg	008/120-J1T60-171
10	1	1200	10 000	12	kg	010/120-J1T60-171
12	1	1200	10 000	12	kg	012/120-J1T60-171

NEOPREN WENDIGO 70 E

Přez bez vložky odolná stárnutí a povětrnostním vlivům

20250



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdoost: 70° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Popis: Kompaktní, nepropustná přez, neporézní hladká z obou stran. Odolnost vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám. Ustrnutí v tlaku: 70°C při 22hod. = 40% DIN 53517. Není vhodná pro oleje, koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-J0069-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-J0069-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-J0069-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-J0069-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-J0069-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-J0069-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-J0069-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-J0069-102
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-J0069-102
10	0	1000	5 000	5	m ²	010/100-J0069-102
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-J0069-102
10	0	1500	5 000	7,5	m ²	010/150-J0069-102
10	0	1800	5 000	9	m ²	010/180-J0069-102
12	0	1400	5 000	7	m ²	012/140-J0069-102
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-J0069-102
20	0	1400	5 000	7	m ²	020/140-J0069-102
20	0	1000	1 000	1	m ²	020/1x1-J0069-102
25	0	1400	5 000	7	m ²	025/140-J0069-102
25	0	1000	1 000	1	m ²	025/1x1-J0069-102



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdoost: 70° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 200 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Výztuha: 1 nebo 2 nylonové vložky

Použití: Všechny neoxidační kyseliny, louhy, chladicí kapaliny apod.

Popis: Kompaktní přez s vložkou s obsahem 10% Neoprenu, hladká z obou stran. Tato přez v tloušťce 10 mm nabízí šíře 1000, 1200, 1400, 1500 a 1800 mm. Přez v tloušťce 20 a 25 mm nabízí formát desek 1x1 m. Neporézní přez odolná vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro oleje a koncentrované kyseliny a zásady. Ustrnutí v tlaku: 70°C při 22hod. = 40% DIN 53517.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-J1T9-102
2	1	1400	10 000	14	m ²	002/140-J1T69-102
3	1	1400	10 000	14	m ²	003/140-J1T69-102
4	1	1400	10 000	14	m ²	004/140-J1T69-102
5	1	1400	10 000	14	m ²	005/140-J1T69-102
4	2	1400	10 000	14	m ²	004/140-J2T69-102
5	2	1400	10 000	7	m ²	005/140-J2T69-102
6	2	1400	10 000	7	m ²	006/140-J2T69-102
8	2	1400	5 000	7	m ²	008/140-J2T69-102
10	2	1400	5 000	7	m ²	010/140-J2T69-102

NEOPREN WENDIGO 30%

Přez bez vložky odolná stárnutí a chemikáliím

20245



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdoost: 70° Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Popis: Kompaktní přez bez vložky s obsahem 30% Neoprenu, hladká z obou stran (s nylonovou vložkou jen u síly 3 mm). Dobrá teplotní odolnost, odolnost vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, odolnost vůči olejům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro rozpouštědla.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-J0070-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-J0070-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-J0070-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-J0070-102
3	1	1400	10 000	14	m ²	003/140-J1070-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-J0070-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-J0070-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-J0070-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-J0070-102
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-J0070-102

NEOPREN 65 WENDIGO 100%

Přez bez vložky odolná stárnutí a chemikáliím

20217



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³

Tvrdoost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 400 %

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Teplotní odolnost: -25°C až +100°C

Popis: Přez s obsahem 100% Neoprenu s vynikajícími mechanickými vlastnostmi: vysoká teplotní odolnost, neporézní přez, odolnost vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, odolnost vůči olejům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám a rozpouštědlům. Ustrnutí v tlaku: 70°C při 22hod. = 40% DIN 53517.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-J0065-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-J0065-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-J0065-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-J0065-102



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	500	1500	0,75	ks	002/500-S0020-105
3,5	500	1500	0,75	ks	3,5/500-S0020-105
7	500	1500	0,75	ks	007/500-S0020-105
10	500	1500	0,75	ks	010/500-S0020-105
12	500	1500	0,75	ks	012/500-S0020-105

Barva: Černá

Tvrđost: 20-30° Shore C

Teplotní odolnost: -40°C až +70°C

Popis: Desky z pórovité pryžové směsi, které se vyznačují velmi nízkou tvrdostí. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil... Použitá směs je SBR - Styren Butadien kaučuk. Desky se prodávají pouze na kusy tj. 0,5x1,5 m = 1 ks.

AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM

Expandované EPDM, 1x2 m

22051



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (110 kg/m³ +/-25)

Tvrđost: 25-45° Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 160 % (max.)

Pevnost: Stlačení 50%: 97 kPa (80-160%)

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Popis: Desky z expandovaného EPDM mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek je odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Tolerance tloušťky: 2–10 mm (+/- 0,25 mm), 10–25 mm (+/- 0,50 mm), 25–50 mm (+/- 1 mm).

Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,46	ks	1,5/1X2-D0022-124
2	1000	2000	0,60	ks	002/1X2-D0022-124
2	1000	10 000	5,00	ks	002/100-D0022-124
3	1000	2000	1,13	ks	003/1X2-D0022-124
4	1000	2000	1,28	ks	004/1X2-D0022-124
5	1000	2000	1,60	ks	005/1X2-D0022-124
6	1000	2000	1,90	ks	006/1X2-D0022-124
8	1000	2000	2,55	ks	008/1X2-D0022-124
10	1000	2000	3,20	ks	010/1X2-D0022-124
12	1000	2000	3,85	ks	012/1X2-D0022-124
15	1000	2000	4,80	ks	015/1X2-D0022-124
20	1000	2000	6,40	ks	020/1X2-D0022-124
25	1000	2000	8,00	ks	025/1X2-D0022-124
30	1000	2000	9,60	ks	030/1X2-D0022-124
35	1000	2000	11,20	ks	035/1X2-D0022-124
40	1000	2000	12,80	ks	040/1X2-D0022-124
45	1000	2000	14,40	ks	045/1X2-D0022-124
50	1000	2000	16,00	ks	050/1X2-D0022-124

AERSTOP CN20 CR

Expandovaný neopren, 1x2 m

20050



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³ (150 kg/m³ +/-25)

Tvrđost: 15-20° Shore C

Tažnost: 132 %

Pevnost: Stlačení dle NF R99211-80 ~50% = 133 kPa (80 až 160),

Pevnost v tahu 706 kPa

Teplotní odolnost: -40°C až +120°C

Norma: NF R99211-80 Renault 03-10-102 (3C 08 B4 C2), UL 94

Popis: Desky z expandovaného NEOPRÉNU mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Hlavní přednosti desek: vysoká teplotní odolnost, uzavřené póry (nenasákavost vody apod.), odolnost vůči stárnutí, odolnost vůči olejům. Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks nebo celé role 1 m x 10 m.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,80	ks	1,5/1X2-J0020-124
2	1000	2000	0,95	ks	002/1X2-J0020-124
3	1000	2000	1,34	ks	003/1X2-J0020-124
4	1000	2000	1,79	ks	004/1X2-J0020-124
5	1000	2000	2,23	ks	005/1X2-J0020-124
6	1000	2000	2,67	ks	006/1X2-J0020-124
8	1000	2000	3,56	ks	008/1X2-J0020-124
10	1000	2000	4,10	ks	010/1X2-J0020-124
12	1000	2000	4,80	ks	012/1X2-J0020-124
15	1000	2000	6,40	ks	015/1X2-J0020-124
20	1000	2000	8,20	ks	020/1X2-J0020-124
25	1000	2000	10,50	ks	025/1X2-J0020-124
30	1000	2000	13,60	ks	030/1X2-J0020-124
35	1000	2000	14,60	ks	035/1X2-J0020-124
40	1000	2000	17,20	ks	040/1X2-J0020-124
50	1000	2000	19,70	ks	050/1X2-J0020-124



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,65 g/cm³ (165 kg/m³ +/-25)

Tvrdost: 15-20° Shore C

Tažnost: 110 %

Pevnost: Stlačení 50%: D1056-07 (22h/50%/23°C) =100 kPa

Teplotní odolnost: -40°C až +85°C

Norma: NF R99211-80 Renault 03-10-102

Popis: Desky z expandovaného NBR jsou olejizdorné měkčené pryže ASTM D2240 Shore 00 (25-35). Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů dle ASTM D 1056-07. Pryžové desky na bázi syntetického elastomeru NBR. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, oleje, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní přednosti těchto desek: Odolnost vůči bobtnání a olejivzdornost (uzavřené póry).

Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,6	ks	1,5/1X2-B0025-124
2	1000	2000	0,7	ks	002/1X2-B0025-124
3	1000	2000	1,1	ks	003/1X2-B0025-124
4	1000	2000	1,3	ks	004/1X2-B0025-124
5	1000	2000	1,7	ks	005/1X2-B0025-124
6	1000	2000	1,9	ks	006/1X2-B0025-124
8	1000	2000	2,6	ks	008/1X2-B0025-124
10	1000	2000	3,3	ks	010/1X2-B0025-124
12	1000	2000	3,9	ks	012/1X2-B0025-124
15	1000	2000	4,9	ks	015/1X2-B0025-124
20	1000	2000	6,5	ks	020/1X2-B0025-124

AERSTOP SE32CE EPDM/CR

Expandované EPDM/CR, 1x2 m

20198



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³ (130 kg/m³ +/-25)

Tvrdost: 30-40° Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 141% (max.)

Pevnost: V tahu 440 kPa

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +115°C

Norma: NF R99211-80 Renault 03-10-102, UL 94 pro e>2 mm UL 94 HBF

Popis: Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů dle ASTM D 1056-07.

Desky na bázi syntetického elastomeru EPDM/CR. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní přednosti desek: Odolnost vůči bobtnání a olejivzdornost. Ustrnutí v tlaku: dle ASTM 22hod.

50%/40°C ~ 50-80%. Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ -3,9% (-5%/+1).

Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,45	ks	1,5/1X2-J0030-124
2	1000	2000	0,67	ks	002/1X2-J0030-124
3	1000	2000	1,10	ks	003/1X2-J0030-124
4	1000	2000	1,35	ks	004/1X2-J0030-124
5	1000	2000	1,70	ks	005/1X2-J0030-124
6	1000	2000	2,05	ks	006/1X2-J0030-124
8	1000	2000	2,60	ks	008/1X2-J0030-124
10	1000	2000	3,30	ks	010/1X2-J0030-124
12	1000	2000	3,90	ks	012/1X2-J0030-124
15	1000	2000	4,90	ks	015/1X2-J0030-124
20	1000	2000	6,50	ks	020/1X2-J0030-124
25	1000	2000	8,10	ks	025/1X2-J0030-124
30	1000	2000	9,80	ks	030/1X2-J0030-124
35	1000	2000	11,90	ks	035/1X2-J0030-124
40	1000	2000	13,10	ks	040/1X2-J0030-124
45	1000	2000	15,00	ks	045/1X2-J0030-124
50	1000	2000	16,90	ks	050/1X2-J0030-124

EXPANDOVANÝ SILIKON

Expandovaný silikon

20052



Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 2,50 g/cm³ (250 kg/m³ +/-50)

Tvrdost: 15-20° Shore C

Tažnost: 100-200 %

Pevnost: V tahu 0,75-1,2 N/mm² (BS EN ISO 1798)

Teplotní odolnost: -60°C až +230°C

Popis: Desky z expandovaného silikonu (typu SIL 16): Vynikající odolnost ozónu a UV záření. Dobré chemické odolnosti (nutno konzultovat s dodavatelem). Pryž je vhodná pro styk s pitnou vodou dle norem KTW/DVGW BS 6920. Tepelná vodivost (propustnost) 0,064 W/m.k (+/-25%) VDE 0304. Formáty desek standardně 1x10 m.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	10 000	0,2	m ²	002/100-Q0015-227
3	1000	10 000	0,3	m ²	003/100-Q0015-227
4	1000	10 000	0,8	m ²	004/100-Q0015-227
5	1000	10 000	1,6	m ²	005/100-Q0015-227
6	1000	10 000	1,9	m ²	006/100-Q0015-227
7	1000	10 000	2,2	m ²	007/100-Q0015-227
8	1000	10 000	2,5	m ²	008/100-Q0015-227
10	1000	10 000	3,2	m ²	010/100-Q0015-227
12	1000	10 000	3,9	m ²	012/100-Q0015-227
15	1000	5 000	4,8	m ²	015/100-Q0015-227



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1000	10 000	0,51	m ²	003/100-J0020-124
4	1000	10 000	0,68	m ²	004/100-J0020-124

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³ (150 kg/m³ +/-25)

Tvrdoost: 15-20° Shore C

Tažnost: 132 %

Pevnost: Stlačení dle NF R99211-80 ~50% =122 kPa (80 až 160), Pevnost v tahu 780 kPa

Teplotní odolnost: -40°C až +120°C, krátkodobě +140°C

Norma: NF R99211-80 Renault 03-10-102 (3C 08 B4 C2), UL 94

Popis: Desky z expandovaného NEOPRÉNU mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Hlavní přednosti desek: vysoká teplotní odolnost, uzavřené póry (nenasákavost vody apod.), odolnost vůči stárnutí, odolnost vůči olejům. Deska se expeduje pouze celá role. Menší množství lze objednat z formátu desek 1 x 2 m.

AERSTOP LOW SMOKE EVM

Expandované EVM, En45545, 1,5x0,75m

20194



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1500	750	1,125	ks	002/1500-A023C-224
3	1500	750	1,125	ks	003/1500-A023C-224
4	1500	750	1,125	ks	004/1500-A023C-224
5	1500	750	1,125	ks	005/1500-A023C-224
10	1500	750	1,125	ks	010/1500-A023C-224

Barva: Běžová

Tvrdoost: 23° Shore C

Tažnost: 258 % (max.)

Teplotní odolnost: -40°C až +140°C

Norma: NF 16101-DIN 5510-EN 45545, EN 13501, Certifikát HL3 R22 a 23, EN45545-2 : 2013

Popis: Acetátový kopolymer ethylenu a vinylacetátu - *EVM* samozhášivý, nehořlavý elastomer. Formáty desek: 1500 x 750 mm, Tloušťky 2-50 mm (na požadky). Tabulka obsahuje nejrozšířenější 3 mm tloušťku, nejvíce poptávanou v průmyslu. Tolerance výroby pro tloušťky: 2-10 mm (+/- 0,25 mm), 10–25 mm (+/- 0,50 mm), 25–50 mm (+/- 1 mm). Vlastnosti: Vynikající povětrnostním vlivům, ozónu a odolnost vůči UV záření, nízká i vysokoteplotní odolnost, odolnost oleji včetně antibobtnání při působení oleje a teploty (kapoty automobilů), vynikající odolnosti vůči tlaku bez nutnosti vytvrzování (max. 500 Kpa ~50%). Při hoření nevznikají halogenové kouře ani žádné škodlivé plyny emitované do ovzduší. Tlumící podkladní deska, obložení, proti hlukové výplně, antivibrační desky. **Deska se prodává pouze na kusy. 1,5 m x 0,75 m = 1 ks.**

AERSTOP SE34 B SBR/EPDM

Expandované SBR-EPDM, 1x2m

20196



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,45	ks	1,5/1X2-D0018-224
2	1000	2000	0,69	ks	002/1X2-D0018-224
3	1000	2000	1,10	ks	003/1X2-D0018-224
4	1000	2000	1,28	ks	004/1X2-D0018-224
5	1000	2000	1,60	ks	005/1X2-D0018-224
6	1000	2000	1,90	ks	006/1X2-D0018-224
8	1000	2000	2,50	ks	008/1X2-D0018-224
10	1000	2000	3,00	ks	010/1X2-D0018-224
12	1000	2000	3,50	ks	012/1X2-D0018-224
15	1000	2000	4,80	ks	015/1X2-D0018-224
20	1000	2000	6,40	ks	020/1X2-D0018-224
25	1000	2000	8,00	ks	025/1X2-D0018-224
30	1000	2000	9,60	ks	030/1X2-D0018-224

Barva: Běžově bílé

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³ (140 kg/m³ +/-25)

Tvrdoost: 40-55° Shore, C 15-20° Shore ASTM D2240

Tažnost: 126 % (max.)

Pevnost: Stlačení 50%: 115 kPa (rozsah 80-160), ve střihu (ISO 34-1) 2,2kN/m

Teplotní odolnost: -40°C až +90°C, krátkodobě +115°C

Norma: FMVSS 302/ISO 3794 UL 94

Popis: Pryžové desky na bázi syntetického elastomeru SBR-EPDM. Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů. Absorbe vody a vakua : 1,2% (≤5%) ASTM D 1056-07. Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ 3 - 5%. **Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks.**



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	1600	0,40	ks	1,5/1X1.6-D047-124
2	1000	1600	0,56	ks	002/1X1.6-D047-124
3	1000	1600	0,84	ks	003/1X1.6-D047-124
4	1000	1600	1,12	ks	004/1X1.6-D047-124
5	1000	1600	1,40	ks	005/1X1.6-D047-124
10	1000	1600	3,3	ks	010/1X1,6-DL47-124

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³ (140 kg/m³ +/-25)

Tvrđost: 40-55° Shore C - 15-20 Shore ASTM D2240

Tažnost: 126 % (max.)

Pevnost: Stlačení 50%: 115 kPa (rozsah 80-160), ve střihu (ISO 34-1) 2,2kN/m

Teplotní odolnost: -50°C až +110°C, krátkodobě +120°C

Popis: AERSTOP - Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů. **Formáty desek:** 1m x 1,6 m = (1ks)

AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM

Expandované EPDM, role 10 nebo 20 m bez samolepky

20051



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (110 kg/m³ +/-25)

Tvrđost: 25-45° Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 160 % (max.)

Pevnost: STLAČENÍ 50%: 97 kPa (80-160%)

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C


Popis: Desky z expandovaného EPDM mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek je odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. **Formáty desek: 1m x 10 m pro všechny tloušťky, 1 m x 20 m pro tloušťky od 1 mm do 5 mm. Role lze dodávat pouze po celých baleních.** Výrobky jsou spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	10 000	0,33	m ²	002/1X10-D0022-124
3	1000	10 000	0,57	m ²	003/1X10-D0022-124
4	1000	10 000	0,64	m ²	004/1X10-D0022-124
5	1000	10 000	0,80	m ²	005/1X10-D0022-124
6	1000	10 000	0,95	m ²	006/1X10-D0022-124
8	1000	10 000	1,28	m ²	008/1X10-D0022-124
10	1000	10 000	1,60	m ²	010/1X10-D0022-124
12	1000	10 000	1,93	m ²	012/1X10-D0022-124
15	1000	10 000	2,40	m ²	015/1X10-D0022-124
20	1000	10 000	3,20	m ²	020/1X10-D0022-124

AERSTOP SE29B ADH EPDM

Expandované EPDM, role 10 nebo 20 m se samolepkou

23697



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (110 kg/m³ +/-25)

Tvrđost: 25-45° Shore 00 ASTM D2240


Tažnost: 160 % (max.)

Pevnost: STLAČENÍ 50%: 97 kPa (80-160%)

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Popis: Desky z expandovaného EPDM se samolepkou mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek je odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. **Formáty desek: 1m x 10 m pro všechny tloušťky, 1 m x 20 m pro tloušťky od 1 mm do 5 mm. Role lze dodávat pouze po celých baleních.** Výrobky jsou spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	10 000	0,35	m ²	002/1X10-D1L22-124
3	1000	10 000	0,59	m ²	003/1X10-D1L22-124
4	1000	10 000	0,66	m ²	004/1X10-D1L22-124
5	1000	10 000	0,89	m ²	005/1X10-D1L22-124
6	1000	10 000	0,99	m ²	006/1X10-D1L22-124
8	1000	10 000	1,36	m ²	008/1X10-D1L22-124
10	1000	10 000	1,68	m ²	010/1X10-D1L22-124
12	1000	10 000	2,10	m ²	012/1X10-D1L22-124
15	1000	10 000	2,53	m ²	015/1X10-D1L22-124
20	1000	10 000	3,50	m ²	020/1X10-D1L22-124



Barva: Černá nebo bílá

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C

Norma: Nechořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá


Popis: Protihluková deska s černým PU filmem. Ten chrání tuto protihlukovou izolaci od vody, prachu a oleje. Hodí se do prostor, kde je třeba snížit hladinu hluku a zároveň mít odolnost před únikem kapalin ze strojů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BARVA	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
15	1000	2000	černá	1,10	ks	015/1x2-AIRP-501-1
15	1000	2000	bílá	1,10	ks	015/1x2-AIRP-501-2
20	1000	2000	černá	1,36	ks	020/1x2-AIRP-501-1
20	1000	2000	bílá	1,36	ks	020/1x2-AIRP-501-2
25	1000	2000	černá	1,62	ks	025/1x2-AIRP-501-1
25	1000	2000	bílá	1,62	ks	025/1x2-AIRP-501-2
30	1000	2000	černá	2,05	ks	030/1x2-AIRP-501-1
30	1000	2000	bílá	2,05	ks	030/1x2-AIRP-501-2
40	1000	2000	černá	2,70	ks	040/1x2-AIRP-501-1
50	1000	2000	černá	3,40	ks	050/1x2-AIRP-501-1
60	1000	2000	černá	3,55	ks	060/1x2-AIRP-501-1
60	1000	2000	bílá	3,55	ks	060/1x2-AIRP-501-2

AIRPREN 503 SKY

Protihluková deska s PVC vrstvou se samolepkou

23685



Barva: Černá

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C

Norma: Nechořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá


Popis: Protihluková deska PU na bázi Polyesteru. Vrchní strana je opatřena 89% PVC vrstvou o hustotě 570 g/m². Tím deska s PVC vrstvou má lepší chemickou i tepelnou odolnost. Na druhé straně je opatřena samolepkou. Teplotní koeficient 0,035 W/mK.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	1000	2000	1,72	ks	010/1x2-AIRP-503LEP-1
15	1000	2000	1,89	ks	015/1x2-AIRP-503LEP-1
20	1000	2000	1,91	ks	020/1x2-AIRP-503LEP-1
25	1000	2000	2,20	ks	025/1x2-AIRP-503LEP-1
30	1000	2000	2,3	ks	030/1x2-AIRP-503LEP-1
40	1000	2000	3,9	ks	040/1x2-AIRP-503LEP-1
50	1000	2000	4,29	ks	050/1x2-AIRP-503LEP-1

ROCKFONIK 507 BLACK

Protihluková deska s vlnkovou bosáží, povlakem a samolep.

23686



Barva: Antracitová

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571


Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C, krátkodobě +150°C

Norma: Nechořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá

Popis: Protihluková deska (91°ShA) PU na bázi Polyesteru s vrchní vlnitou strukturou povrchu a vrstvou tvrdého kopolymeru. Odolný vůči stárnutí, povětrnostním podmínkám, prachu i oleji. Na druhé straně je opatřena samolepkou.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BOSÁŽ (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
20	1000	2000	10	1,69	ks	020/1x2-AIRP-507LEP-1
25	1000	2000	15	1,73	ks	025/1x2-AIRP-507LEP-1
30	1000	2000	20	1,79	ks	030/1x2-AIRP-507LEP-1
40	1000	2000	20	1,82	ks	040/1x2-AIRP-507LEP-1
50	1000	2000	30	2,90	ks	050/1x2-AIRP-507LEP-1



Barva: Bílá

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C, krátkodobě +140°C

Norma: Nehořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá

Popis: Protihluková deska z akustické absorpční polyuretanové pěny s hliníkovou vrstvou. Díky ní je tato termo-akustická izolace vhodná pro aplikace s vyššími nároky na tepelnou odolnost. např. prostory s motory, turbínami, kolem ústředního topení a ohřivačů. Na druhé straně je opatřena samolepkou. Teplotní koeficient 0,035 W/mK.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
6	1000	2000	1,06	ks	006/1x2-AIRP-504LEP-AL
10	1000	2000	1,27	ks	010/1x2-AIRP-504LEP-AL
15	1000	2000	1,43	ks	015/1x2-AIRP-504LEP-AL
20	1000	2000	1,50	ks	020/1x2-AIRP-504LEP-AL
25	1000	2000	1,87	ks	025/1x2-AIRP-504LEP-AL
30	1000	2000	1,90	ks	030/1x2-AIRP-504LEP-AL
40	1000	2000	2,52	ks	040/1x2-AIRP-504LEP-AL
50	1000	2000	3,10	ks	050/1x2-AIRP-504LEP-AL

ROCKFONIK 505

Protihluková deska s vlnkovou bosáží, povlakem a samolep.

23683



Barva: Antracitová

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C, krátkodobě +140°C

Norma: Nehořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá


Popis: Protihluková deska PU na bázi Polyesteru s vrchní vlnitou strukturou povrchu a vrstvou tvrdého kopolymeru s otevřenými póry pro lepší pohlcování zvuků. Na druhé straně je opatřena samolepkou. Teplotní koeficient 0,035 W/mK.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BOSÁŽ (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
20	1000	2000	10	1,05	ks	020/1x2-505-10+10LEP
25	1000	2000	15	1,06	ks	025/1x2-505-10+15LEP
30	1000	2000	15	1,16	ks	030/1x2-505-15+15LEP
35	1000	2000	20	1,16	ks	035/1x2-505-15+20LEP
40	1000	2000	25	1,18	ks	040/1x2-505-15+25LEP
40	1000	2000	20	1,25	ks	040/1x2-505-20+20LEP
50	1000	2000	30	1,29	ks	050/1x2-505-20+30LEP
60	1000	2000	30	1,35	ks	060/1x2-505-30+30LEP
70	1000	2000	50	1,36	ks	070/1x2-505-20+50LEP

SONICK 506 PYRAMIDA

Protihluková deska s vlnkovou bosáží a samolepkou

23687



Barva: Antracitová

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C, krátkodobě +140°C

Norma: Nehořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá

Popis: Protihluková deska PU na bázi Polyesteru s vrchní pyramidově vlnitou strukturou povrchu, také s otevřenými póry pro lepší pohlcování zvuků. Na druhé straně je opatřena samolepkou. Teplotní koeficient 0,035 W/mK. Tato protihluková izolace výborně tlumí zvuky a tím minimalizuje šíření hluku. Absorbuje vysokofrekvenční zvuky.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BOSÁŽ (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
50	1000	2000	30	1,87	ks	050/1x2-AIRP-506LEP-1
70	1000	2000	50	2,30	ks	070/1x2-AIRP-506LEP-1
100	1000	2000	70	3,11	ks	100/1x2-AIRP-506LEP-1



Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 6 - 14% ASTM F36 (~10%), dle tloušťky

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa), příčná pevnost v tahu min. 9 MPa DIN 52910

Teplotní odolnost: -60°C až +300, krátkodobě +350°C

Norma: DIN 28091-2:FA-AM1-O

Reziduální tlak: 50 MPa /16 h /300° C / (min.) = 29 MPa

Nasákavost: dle ASTM F146: - vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 6%, vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 6%, - vůči naftě 20°C/24 hod. (max.) = 5%.

Popis: GAMBIT AF-OIL je vyrobena minerálních vláken pojených směsí NBR. Záporná teplota až -60°C je u bezazbestových desek jedna z nejnižších. Použití jako těsnění u průzorů (dozorové spoje) u plynových a palivových rozvodů. Deska je odolná proti vodě (mořské vodě), páře +230°C, petroleji, palivům, olejům a roztokům solí, zemním plynům, propan-butanu, slabé kyseliny i zásady (kyselina mravenčí, octová, sírová 20%, Ethyl glykol, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný atd. Přírubové zkoušky dle DIN 52913.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,4	100	1500	1500	1,8	ks	0,4/300-G0100-594
0,5	100	1500	1500	2,2	ks	0,5/300-G0100-594
0,6	100	1500	1500	2,7	ks	0,6/300-G0100-594
1	100	1500	1500	4,5	ks	001/300-G0100-594
1,5	100	1500	1500	6,7	ks	1,5/300-G0100-594
2	100	1500	1500	9,0	ks	002/300-G0100-594
2,5	100	1500	1500	11,2	ks	2,5/300-G0100-594
3	100	1500	1500	13,5	ks	003/300-G0100-594
4	100	1500	1500	18,0	ks	004/300-G0100-594
5	100	1500	1500	22,5	ks	005/300-G0100-594

GAMBIT AF-153

Těsnící deska, 1500x1500 mm

20252



Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 6-15% ASTM F36 (~10%), dle tloušťky

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°/+155°C, krátkodobě až +180°C, pára +130°C

Reziduální tlak: 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 20 MPa

Norma: DIN 28091-2: FA-AM1-O, GOST R, WRAS

Popis: AF-153 je bezazbestový těsnící materiál na bázi přírodních, minerálních vláken pojených směsí NBR/NR/SBR, tolerance +/- 10%. Deska je vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a kanalizační zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry. Chemická odolnost: částečná odolnost benzínům, dobrá odolnost - etylén glykol, etyl, metyl, mořská voda, silikonové oleje, vzduch. Přírubová zkouška dle DIN 52913.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	1500	1500	2,1	ks	0,5/155-F0040-594
0,8	40	1500	1500	4,0	ks	0,8/155-F0040-594
1	40	1500	1500	4,3	ks	001/155-F0040-594
1,5	40	1500	1500	6,3	ks	1,5/155-F0040-594
2	40	1500	1500	8,5	ks	002/155-F0040-594
2,5	40	1500	1500	11,2	ks	2,5/155-F0040-594
3	40	1500	1500	13,8	ks	003/155-F0040-594
4	40	1500	1500	17,1	ks	004/155-F0040-594
5	40	1500	1500	21,4	ks	005/155-F0040-594

GAMBIT AF-200 G

Těsnící deska Grafít-kevlar s aramidovými vlákny, 1500x1500

20253



Barva: Černá (grafitová)

Specifická hmotnost: 1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36

Pevnost: 80 kg/cm² (8 MPa)

Teplotní odolnost: -40° až +320°C, krátkodobě až +380°C, pára +250°C

Norma: DIN 28091-2: FA-AM1-O, GOST

Reziduální tlak: 50MPa /16h. /300°C = 25 MPa dle DIN 52913; 50MPa / 16h. / 175°C = 30 MPa dle DIN 52913

Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 5%

Popis: Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci aramidových vláken a grafitových částic. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Další tloušťky: 0,3, 0,5, 0,8, 2,0, 2,5, 4,0, 5,0 a 6,0 mm.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	80	1500	1500	4,2	ks	001/320-G0080-194
1,5	80	1500	1500	6,4	ks	1,5/320-G0080-194
2	80	1500	1500	8,6	ks	002/320-G0080-194
2,5	80	1500	1500	10,6	ks	2,5/320-G0080-194
3	80	1500	1500	13,8	ks	003/320-G0080-194
4	80	1500	1500	17,1	ks	004/320-G0080-194
5	80	1500	1500	22,0	ks	005/320-G0080-194



Barva: Modrá

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³

Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa) dle DIN 52910

Teplotní odolnost: -40°C až +350°C, krátkodobě +400°C

Nasákavost: dle ASTM F146: vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 6%, - vůči Kerosenu 20°C/5hod. (max.) = 5%, vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 6%.

Reziduální tlak: 50 MPa /16 h /300°C / (min.) = 30 MPa; 50 MPa /16 h /175°C / (min.) = 35 MPa.

Použití: Těsnění u průzorů (dozorové spoje) u plynových rozvodů.

Popis: GAMBIT AF-400 je vyrobena z minerálních vláken pojených směsí NBR. Formát desek: 1500 x 1500 mm, tolerance +/-10%. Deska je odolná proti vodě, páře +260°C, petroleji, palivům, olejům a roztokům solí. Přírubové zkoušky dle DIN 52913.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,3	120	1500	1500	1,3	ks	0,3/350-G0120-394
0,4	120	1500	1500	1,8	ks	0,4/350-G0120-394
1	120	1500	1500	4,5	ks	001/350-G0120-394
1,5	120	1500	1500	7,0	ks	1,5/350-G0120-394
2	120	1500	1500	9,0	ks	002/350-G0120-394
2,5	120	1500	1500	11,2	ks	2,5/350-G0120-394
3	120	1500	1500	13,5	ks	003/350-G0120-394
4	120	1500	1500	18,0	ks	004/350-G0120-394
5	120	1500	1500	22,5	ks	005/350-G0120-394

GAMBIT AF-200 UNIVERZAL

Těsnící deska Aramid/Kevlar pojená NBR, 1500x1500 mm

20254



Barva: Červená

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³

Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36

Pevnost: 70 kg/cm² (7 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +220°C, krátkodobě až +300°C, pára +180°C

Nasákavost: Olej IRM 903 150°C / 5h (max.) - 5% ASTM F146

Reziduální tlak: 50 MPa /16 h /300°C / (min.) = 22 Mpa; 50 MPa /16 h /175°C / (min.) = 28 MPa.

Použití: Deska vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a kanalizační zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry.


Popis: Nejrozšířenější bezazbestová aramidová deska určená pro střední tlaky a teploty. Materiál na bázi přírodních a minerálních vláken Kevlar / Aramid pojených pryží NBR. Formát desek: 1500 x 1500 mm, tolerance +/-10%. Odolnost: vůči vodě, páře do 180°C, petroleji, oleji, palivům apod. Přírubové zkoušky dle DIN 52913.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	60	1500	1500	2,2	ks	0,5/220-G0060-494
0,8	60	1500	1500	4,3	ks	0,8/220-G0060-494
1	60	1500	1500	4,5	ks	001/220-G0060-494
1,5	60	1500	1500	6,7	ks	1,5/220-G0060-494
2	60	1500	1500	9,0	ks	002/220-G0060-494
2,5	60	1500	1500	11,2	ks	2,5/220-G0060-494
3	60	1500	1500	13,5	ks	003/220-G0060-494
4	60	1500	1500	18,0	ks	004/220-G0060-494
5	60	1500	1500	22,5	ks	005/220-G0060-494

GAMBIT AF-202

Těsnící deska Aramid/Kevlar pojená NBR, 1500x1500 mm

20219



Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa), pevnost střihu 6 MPa

Teplotní odolnost: -40°C až +180°C, krátkodobě až +200°C

Norma: DIN 28091-2: FA-AM1-O

Použití: Vhodný k výrobě těsnění u převodovek, karburátorů, palivových a olejových čerpadel, náprav, olejů, chladicích směsí, kompresorů, motorů ale také rozvodů horké vody nebo těsnění přírub.

Popis: AF 202 je bezazbestový těsnící materiál na bázi aramidových a minerálních vláken pojených NBR kaučukem. Formát desek: 1500 x 1500 mm, tolerance +/-10%.

Přednosti: ekonomicky výhodný těsnící materiál, stlačitelnost = 11%, což zajišťuje těsnost i při malém přítlaku těsnění, elastické zotavení dle ASTM F36 - má 50%.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	1500	1500	2,2	ks	0,5/180-L0040-694
1	40	1500	1500	4,5	ks	001/180-L0040-694
1,5	40	1500	1500	6,7	ks	1,5/180-L0040-694
2	40	1500	1500	9,0	ks	002/180-L0040-694
2,5	40	1500	1500	11,2	ks	2,5/180-L0040-694
3	40	1500	1500	13,5	ks	003/180-L0040-694
4	40	1500	1500	18,0	ks	004/180-L0040-694
5	40	1500	1500	22,5	ks	005/180-L0040-694



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	100	1500	1500	2,2	ks	0,5/280-G0100-794
1	100	1500	1500	4,5	ks	001/280-G0100-794
1,5	100	1500	1500	6,7	ks	1,5/280-G0100-794
2	100	1500	1500	9,0	ks	002/280-G0100-794
2,5	100	1500	1500	11,2	ks	2,5/280-G0100-794
3	100	1500	1500	13,5	ks	003/280-G0100-794
4	100	1500	1500	18,0	ks	004/280-G0100-794
5	100	1500	1500	22,5	ks	005/280-G0100-794

Barva: Světle žlutá

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa), stříh 8 MPa

Teplotní odolnost: -30°C až +280°C (krátkodobě až +320°C)

Norma: DIN 28091-2: FA-AM13-O

Použití: Deska vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a energetická zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry. V automobilním průmyslu lze využít pro všechny typy těsnění - bloky, čerpadla, vany, příruby.

Popis: GAMBIT AF-300 je bezazbestový těsnící materiál na bázi přírodních, minerálních vláken pojených směsí NBR/NR/SBR.

GAMBIT AF-1000

Těsnící deska Grafitová Aramid/Kevlar-NBR, 1500x1500 mm

20268



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	120	1500	1500	5,3	ks	001/350-G0120-194
1,5	120	1500	1500	7,9	ks	1,5/350-G0120-194
2	120	1500	1500	10,6	ks	002/350-G0120-194
2,5	120	1500	1500	13,2	ks	2,5/350-G0120-194
3	120	1500	1500	15,9	ks	003/350-G0120-194
4	120	1500	1500	21,1	ks	004/350-G0120-194
5	120	1500	1500	26,5	ks	005/350-G0120-194

Barva: Černá (grafitová)

Specifická hmotnost: 1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 9% ASTM F36

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +350°C, krátkodobě až +420°C, pára +250°C

Norma: DIN 28091-2 (FA-AM1-ST)

Nasákavost: Olej IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 8%

Reziduální tlak: Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C = 35 MPa dle DIN 52913; 50MPa/16h./300°C = 32 MPa dle DIN 52913

Použití: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl

Popis: Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci aramidových vláken a grafitových částic. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Elastické zotavení - min. 50%. Další tloušťky: 0,8 a 6,0 mm. Deska není vhodná pro aplikace v oblasti kyselin a alkálií.

TEMAFAST

Těsnící deska, 1500x1500 mm

20082



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	1500	1500	1,78	ks	0,5/140-B0040-427
0,8	40	1500	1500	2,85	ks	0,8/140-B0040-427
1	40	1500	1500	3,56	ks	001/140-B0040-427
1,5	40	1500	1500	5,35	ks	1,5/140-B0040-427
2	40	1500	1500	7,13	ks	002/140-B0040-427
3	40	1500	1500	10,69	ks	003/140-B0040-427
4	40	1500	1500	14,25	ks	004/140-B0040-427

Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,6-1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 18% ASTM F36

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +140°C, krátkodobě až +210°C, pára +120°C

Norma: KTW, PZH, GOST

Nasákavost: Olej IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 5%, vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 10%.

Reziduální tlak: 16h./175°C = 20 MPa dle DIN 52913

Použití: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl

Popis: Tento druh je základní typ těsnících bezazbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR. Deska má širokou oblast použití ve všech odvětvích průmyslu při nižších parametrech. Použití pro voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, základní chemikálie.



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	40	1500	1500	7,13	ks	002/140-B0040-727
3	40	1500	1500	10,69	ks	003/140-B0040-727
4	40	1500	1500	14,25	ks	004/140-B0040-727

Barva: Zeleno žlutá

Specifická hmotnost: 1,6-1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36J

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Reziduální tlak: 16h./ 175°C = 20 MPa dle DIN 52913

Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 10%; vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 15%.

Teplotní odolnost: -30°C až +140°C, krátkodobě +210°C, pára +120°C

Norma: DNV-GL, PZH, GOST

Popis: Ekonomická verze desky vyrobená ze směsí organických vláken spojených NBR/SBR. Deska má širokou oblast použití ve všech odvětvích průmyslu při nižších parametrech. Použití pro voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie.

TEMAPLUS

Těsnící deska, 1500x1500 mm

20083



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,4	130	750	750	0,45	ks	0,4/250-B0130-527
0,5	130	1500	1500	1,78	ks	0,5/250-B0130-527
0,8	130	1500	1500	1,88	ks	0,8/250-B0130-527
1	130	1500	1500	1,98	ks	001/250-B0130-527
2	130	1500	1500	2,40	ks	002/250-B0130-527
3	130	1500	1500	2,70	ks	003/250-B0130-527

Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 1,7-2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36J

Pevnost: 130 kg/cm² (13 MPa)

Reziduální tlak: 16h./ 175°C = 32 MPa dle DIN 52913

Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 3%; vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 5%.

Teplotní odolnost: -30°C až +250°C, krátkodobě +450°C, pára +200°C

Norma: DNV-GL, GOST

Popis: Univerzální těsnící deska, obsahující vysoce odolná aramidová vlákna a teplotně odolná plniva spojená speciálním NBR, jsou určeny pro široké spektrum médií jako jsou voda, vodní pára, oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, plyny, uhlovodíky nebo chladicí kapaliny nebo slabě kyselá a zásaditá média. Dále pro kyselá i zásaditá média, např. v automobilovém nebo strojírenském průmyslu.

TEMASIL NG

Těsnící deska, 1500x1500 mm

20084



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	100	1500	1500	1,78	ks	0,5/250-B0100-327
0,8	100	1500	1500	2,85	ks	0,8/250-B0100-327
1	100	1500	1500	3,56	ks	001/250-B0100-327
2	100	1500	1500	7,13	ks	002/250-B0100-327
3	100	1500	1500	10,69	ks	003/250-B0100-327
4	100	1500	1500	14,25	ks	004/250-B0100-327

Barva: Modrá

Specifická hmotnost: 1,7-2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 7% ASTM F36J

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Reziduální tlak: 16h./ 175°C = 30 MPa dle DIN 52913

Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 3%; vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 5%.

Teplotní odolnost: -30°C až +250°C, krátkodobě +400°C, pára +200°C

Norma: DNV-GL, DVGW, BAM, TA Luft, WRAS, pitná voda a potraviny

Popis: Nová generace vláknitopryžových desek tvořená speciální plnivem a upravenou směsí NBRPro své kvalitní složení lze desku aplikovat v široké oblasti petrochemie, olejářství, chemickém průmyslu, potravinářství i v oblasti strojírenství. Vhodná média jsou voda, vodní pára, plyny, oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, chladicí kapaliny, slabá kyselá i zásaditá média.



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	120	500	1000	1,375	ks	001/350-B0120-127
1,2	120	500	1000	1,650	ks	1,2/350-B0120-127
1,5	120	500	1000	2,063	ks	1,5/350-B0120-127
2	120	500	1000	2,750	ks	001/350-B0120-127

Barva: Šedo hnědá

Teplotní odolnost: -40°C až +350°C

Specifická hmotnost: 2,4-31 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36J

Nasákavost: dle ASTM F146: vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 10%, vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 8%.

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)


Teplotní odolnost: -30°C až +280°C (krátkodobě až +320°C)

Popis: Deska složená z jádra tvořeného perforovaným plechem (ocel. plech bez povrchové úpravy), který je z obou stran obložen měkkým bezazbestovým materiálem. Deska se používá zejména k výrobě hlavového těsnění u motorů, dále těsnění sacích a výfukových potrubí (v rámci provozních teplot). Vyznačuje se vysokou odolností vůči mechanické síle, teplotě a dobrou přizpůsobivostí těsněným plochám. Deska je odolná proti oleji, palivům a směsím vody s protimrzacími a antikorozními přísadami.

NEFALIT 5

Těsnící deska, 1000x1000 mm

20086



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	40	1000	1000	2,2	ks	002/1X1-Y0735-727
3	40	1000	1000	3,3	ks	003/1X1-Y0735-727
5	40	1000	1000	5,5	ks	005/1X1-Y0735-727

Barva: Žluto béžová

Teplotní odolnost: -40°C až +750°C

Specifická hmotnost: 0,95 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 15% ASTM F36

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Ztráty žiháním: Tepelná ztráta při 800°C - cca 14%

Permanentní smrštění: 750°C / 24 hod < 2%


Nasákavost vůči oleji: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 5%

Popis: Základní typ Nefalitu - bezazbestových desek s uměle vyrobenými minerálními vlákny je určen pro topné pece v ocelovém a hutním průmyslu jako ochrana (tepelné štíty) vůči ohni, v průmyslu neželezných kovů a např. v energetice, teplárenství, chemickém, farmaceutickém, leteckém, automobilovém průmyslu.

PTFE N - DESKA

Těsnící deska PTFE, 1200x1200 mm

20087



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	1200	1200	1,65	ks	0,5/1200x1200PTFE
1	1200	1200	3,40	ks	001/1200x1200PTFE
1,5	1200	500	2,10	ks	1,5/1200x500PTFE
1,5	1200	1200	5,20	ks	1,5/1200x1200PTFE
2	1200	1200	6,80	ks	002/1200x1200PTFE
3	1200	1200	10,20	ks	003/1200x1200PTFE
4	1200	1200	13,60	ks	004/1200x1200PTFE
5	1200	1200	17,00	ks	005/1200x1200PTFE
6	1200	1200	20,40	ks	006/1200x1200PTFE
8	1200	1200	27,20	ks	008/1200x1200PTFE
10	1200	1200	34,00	ks	010/1200x1200PTFE

Barva: Bílá

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)


Tvrdość: Tvrdość D, dle stupnice Briknella

Teplotní odolnost: -60°C až +260°C, krátkodobě až +300°C

Norma: BS 6564 UA / 2 GKV

Použití: Materiál pro výrobu těsnění s vynikajícími chemickými a mechanickými vlastnostmi (samomazný materiál)

Popis: Materiál PTFE se vyznačuje výjimečnými vlastnostmi především jako samomazný materiál odolávající chvění s dobrou tuhostí a tlumícími účinky. Má výborné elektroizolační vlastnosti v celém rozsahu teplot.



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	25	1000	1400	4,0	ks	002/100-B0025-351
3	25	1000	1400	5,5	ks	003/100-B0025-351

Barva: Modrá

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tvrdość: 86° Shore

Teplotní odolnost: -30°C až +100°C

Použití: Materiál vhodný pro výrobu těsnění pro velké nerovnosti

Pevnost: v tahu podélně 10 N/mm², boční 4,5 N/mm², odolnost proti roztržení v podélném směru 7 N/mm²

Stlačitelnost: 75%

Zotavení: 90%, komprese 24h při +70°C je 40%

Popis: Přednosti desky - žádný výluh ze změkčovadel, smrštění nebo tvrdnutí vlivem vyschnutí. Žádné tvrdnutí při teplotním rozsahu -30°C do +100°C. Nelepí se na přírubu. Nepropustnost plynu - díky obsahu vláken v materiálu o malé šířce, zejména při provozu s vysokým podtlakem. Při utahování příruby se těsnění neposunuje směrem k vnějšímu nebo vnitřnímu okraji těsnících ploch. Použití jako pružné přírubové těsnění pro autocisterny a cisterny v závodech atd., těsnění převodovek, van motorů ale také rozvodů horké vody nebo těsnění velkých přírub. SCHVÁLENÍ: dle Letecké BP specifikace MECH 80. Schváleno německou normou pro železnice DB v tloušťce 3 mm (Mat. č. 150.309), splňuje požadavky DIN 28463.

TĚSNÍCÍ PAPIR ST 25-40

Těsnící papír, 700x1000 mm

20107



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,2	-	700	1000	0,10	ks	TP-0,20-700X1000
0,3	-	700	1000	0,12	ks	TP-0,30-700X1000
0,5	-	700	1000	0,15	ks	TP-0,50-700X1000
0,6	-	700	1000	0,18	ks	TP-0,60-700X1000
0,7	-	700	1000	0,20	ks	TP-0,70-700X1000
0,8	-	700	1000	0,25	ks	TP-0,80-700X1000
1	-	700	1000	0,30	ks	TP-1,00-700X1000
1,5	-	700	1000	0,60	ks	TP-1,50-700X1000

Pevnost: Pevnost v tahu = 13,79 mN/M² (ASTM F152)

Teplotní odolnost: -40°C až +150°C

Norma: Nárůst tloušťky pro paliva a vodu dle ASTM F146 = 5% max. (váhy max. 15%)

Použití: Materiál vhodný pro výrobu těsnění pro velké nerovnosti

Popis: Těsnící papír, přírodní hnědé barvy.

Použití: Výroba různých těsnění s odolností vůči benzínu, oleji nebo vodě.

NOVUS GRAFIT TI

Těsnící deska Grafito-laminátová, 1500x1500 mm

20247



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	120	1500	1500	2,5	ks	001/400-TIX120-694
2	120	1500	1500	5,0	ks	002/400-TIX120-694
3	120	1500	1500	7,5	ks	003/400-TIX120-694

Barva: Šedá

Specifická hmotnost: 1,0 g/cm³

Výztuha: Nerezová vložka tloušťky 0,1 mm (AISI 316)

Pevnost: 120 kg/cm² (12 Mpa)

Tažnost: Stlačitelnost 30-35% ASTM F36

Teplotní odolnost: -196°C až +400°C, krátkodobě +500°C

Norma: BAM test ISO 21010: 2014 a EN 1797:2002-02, ANEX 1, 2, 3

Použití: Široká škála aplikací v chemickém, petrochemickém nebo ve všeobecném průmyslu zejména pro kompresorové přírubové těsnění. Potrubní a lodní systémy.

Popis: Série Novus TI je flexibilní grafito-laminátový materiál zesílený nerezovou vložkou (316) o tloušťce 0,1 mm. Grafitová vrstva je vložena pomocí super tenké vrstvy lepidla bez chloridů. Vložka v robustním těsnícím materiálu má vynikající mechanickou pevnost a při řezání těsnění je plně kompaktní. Výhody a přednosti těsnění: Široký rozsah provozních teplot při zachování flexibility, vynikající zachování napětí přírubového spoje např. u páry, stálost a těsnost těsnění ve spoji. Snadné zpracování při výrobě těsnění. Veškerá potřebná technická dokumentace - atesty, migrační testy a prohlášení.



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	100	1500	1500	5,0	ks	002/400-FI0100-694
3	100	1500	1500	9,5	ks	003/400-FI0100-694

Barva: Šedo-černá

Specifická hmotnost: 1,0 g/cm³

Výztuha: Nerezová vložka tloušťky 0,05 mm (AISI 316)

Pevnost: 100 kg/cm² (10 Mpa)

Tažnost: Stlačitelnost 40-50% ASTM F36

Teplotní odolnost: -196°C až +400°C, krátkodobě +500°C

Norma: BAM test ISO 21010: 2014 a EN 1797:2002-02, ANEX 1a 2

Použití: Grafitový materiál pro výrobu těsnění. Široká škála aplikací v chemickém, petrochemickém nebo ve všeobecném průmyslu zejména pro kompresorové přírubové těsnění. Potrubní a lodní systémy.

Popis: Novus FI je flexibilní grafito-laminátový materiál zesílený nerezovou vložkou (316) o tloušťce 0,05 mm. Grafitová vrstva je vložena pomocí super tenké vrstvy lepidla bez chloridů. Vložka v robustním těsnícím materiálu má vynikající mechanickou pevnost a při řezání těsnění je plně kompaktní. Výhody a přednosti těsnění: Široký rozsah provozních teplot při zachování flexibility. Vynikající zachování napětí přírubového spoje např. u páry, stálost a těsnost těsnění ve spoji. Snadné zpracování při výrobě těsnění. Veškerá potřebná technická dokumentace - atesty, migrační testy a prohlášení výrobce.

AFGFAST 150 LT

Těsnící deska, 750x750 mm

20180



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	750	750	1,3	ks	0,5/075-B0040-402
1	40	750	750	1,5	ks	1,0/075-B0040-402
1,5	40	750	750	1,7	ks	1,5/075-B0040-402
2	40	750	750	1,9	ks	2,0/075-B0040-402
3	40	750	750	2,2	ks	3,0/075-B0040-402
4	40	750	750	2,5	ks	4,0/075-B0040-402
5	40	750	750	2,8	ks	5,0/075-B0040-402

Barva: Červená

Specifická hmotnost: 1,6-1,9 g/cm³

Tažnost: Stlačitelnost 15-25% ASTM F36

Teplotní odolnost: -40° až +150°C, krátkodobě +210°C, pára +120°C

Reziduální tlak: 50MPa/16h./175°C = 20 MPa dle DIN 52913.

Popis: Organická vlákna spojená směsí NBR. Tento druh je základní typ těsnících bezazbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR. Další rozměry 0,4, 0,8, 2,5 mm.

AFGSIL 330 MT

Těsnící deska, 750x750 mm

20181



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	120	750	750	0,8	ks	0,5/330-B0100-302
1	120	750	750	1,4	ks	1,0/330-B0100-302
1,5	120	750	750	1,6	ks	1,5/330-B0100-302
2	120	750	750	2,0	ks	2,0/330-B0100-302
3	120	750	750	2,5	ks	3,0/330-B0100-302
4	120	750	750	3,0	ks	4,0/330-B0100-302

Barva: Modrá

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tvrđost: 86° Shore

Tažnost: Stlačitelnost 5-15% ASTM F36

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +330°C, krátkodobě +450°C, pára +250°C

Reziduální tlak: 50MPa/16h./175°C = 32 MPa dle DIN 52913.

Popis: Aramidová směs organických vláken spojená spec. s NBR. Tento druh je určen pro široké spektrum médií v automobilovém a strojírenském průmyslu. Vhodná média jsou oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, chladicí kapaliny, slabá kyselá i zásaditá média. Další rozměry 0,4; 0,8; 2,5; 5,0 mm.



Barva: Světle šedá

Specifická hmotnost: 1,9 g/cm³

Teplotní odolnost: -40°C až +150°C, krátkodobě +200°C (pára +130)

Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36J

Nasákavost: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 8%

Reziduální tlak: Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C = 20 MPa

Použití: Deska pro kyseliny, louhy, oleje a chladící kapaliny

Popis: Tento druh je základní typ těsnících bezazbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR se směsí kaučuků a aramidových vláken především pro chemický průmysl. Deska pro kyseliny, zásady, louhy, paliva, oleje a chladící kapaliny.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,4	60	1500	1500	1,58	ks	0,4/150-B0040-627
0,5	60	1500	1500	1,97	ks	0,5/150-B0040-627
0,8	60	1500	1500	3,15	ks	0,8/150-B0040-627
1	60	1500	1500	3,94	ks	001/150-B0040-627
1,5	60	1500	1500	5,91	ks	1,5/150-B0040-627
2	60	1500	1500	7,88	ks	002/150-B0040-627
2,5	60	1500	1500	9,85	ks	2,5/150-B0040-627
3	60	1500	1500	11,82	ks	003/150-B0040-627
4	60	1500	1500	15,76	ks	004/150-B0040-627
5	60	1500	1500	19,70	ks	005/150-B0040-627

GAMBIT AF-MF

Těsnící deska Kevlar pojená NBR, 1500x1500 mm

20293



Barva: Šedá

Teplotní odolnost: -40°C až +400°C, pára +280°C

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)

Tažnost: Stlačitelnost 9% ASTM F36

Teplotní odolnost: -40°C až +400°C, krátkodobě až +280°C

Norma: DIN 28091-2 (FA-MA1-0)

Nasákavost: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 6%

Použití: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl

Reziduální tlak: 50MPa/16h./300°C = 29 MPa dle DIN 52913; 50MPa/16h./175°C = 34 MPa dle DIN 52913.

Popis: Těsnící deska s vysokými tepelnými parametry kevlarových vláken pojených NBR. Hlavní použití pro vodu, páru, pohonné hmoty a oleje. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Elastické zotavení - min. 55%.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,3	120	1500	1500	1,3	ks	0,3/400-G0120-694
0,4	120	1500	1500	1,8	ks	0,4/400-G0120-694
0,5	120	1500	1500	2,2	ks	0,5/400-G0120-694
0,6	120	1500	1500	2,7	ks	0,6/400-G0120-694
0,8	120	1500	1500	3,6	ks	0,8/400-G0120-694
1	120	1500	1500	4,5	ks	001/400-G0120-694
1,5	120	1500	1500	6,7	ks	1,5/400-G0120-694
2	120	1500	1500	9,0	ks	002/400-G0120-694
2,5	120	1500	1500	11,2	ks	2,5/400-G0120-694
3	120	1500	1500	13,5	ks	003/400-G0120-694
4	120	1500	1500	18,0	ks	004/400-G0120-694
5	120	1500	1500	22,5	ks	005/400-G0120-694
6	120	1500	1500	27,0	ks	006/400-G0120-694

PARO GAMBIT (typ 246)

Těsnící deska Uhlíková/Aramidová pojená NBR

20259



Barva: Hnědo-červená

Teplotní odolnost: -40°C až +350°C, krátkodobě až +450°C

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36

Teplotní odolnost: -40°C až +400°C, krátkodobě až +280°C

Norma: DIN 28091-2: FA-CM1-0

Nasákavost: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 12%

Použití: Těsnící deska pro páru a teplotu +350°C

Reziduální tlak: 50MPa/16h./300°C = 32 MPa; 50MPa/16h./175°C = 35 MPa

Popis: Chemická excelentní odolnost: Alkohol, Ethyl, Amoniak, Benzen, benzíny (i kerosen), Ethan, Freon 11 a 12, silikonové, hydraulické a fosfát-esterové oleje, kyselina mravenčí, otová, sírová 20%, vzduch, voda, mořská voda, Ethyl glykoly, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,8	100	1500	1500	3,4	ks	0,8/350-G0100-694
1	100	1500	1500	4,3	ks	001/350-G0100-694
1,5	100	1500	1500	6,4	ks	1,5/350-G0100-694
2	100	1500	1500	8,5	ks	002/350-G0100-694
2,5	100	1500	1500	10,7	ks	2,5/350-G0100-694
3	100	1500	1500	12,9	ks	003/350-G0100-694
4	100	1500	1500	17,2	ks	004/350-G0100-694
5	100	1500	1500	21,5	ks	005/350-G0100-694

PU DESKA 80

Běžová polyuretanová deska formátu 1 x 2 m

20299



Barva: Běžová

Specifická hmotnost: 1,12 g/cm³ DIN 53479

Tvrdość: 80° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505

Tažnost: 510% DIN 53504

Pevnost: 183 kg/cm² (18,3 MPa) dle DIN 53504

Teplotní odolnost: -40°C až +70°C

Použití: Izolační deska, antiabrazivní deska, odolnost vůči otěru = 121 mm³

Popis: Antiabrazivní desky jsou vhodné pro vystýlání ploch násypek, sil, betonářských svodů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	2000	4,5	ks	002/1x2-U0080-7272
3	1000	2000	6,7	ks	003/1x2-U0080-7272
4	1000	2000	9,0	ks	004/1x2-U0080-7272
5	1000	2000	11,2	ks	005/1x2-U0080-7272
6	1000	2000	13,4	ks	006/1x2-U0080-7272
8	1000	2000	18,0	ks	008/1x2-U0080-7272
10	1000	2000	22,4	ks	010/1x2-U0080-7272
15	1000	2000	26,9	ks	015/1x2-U0080-7272
20	1000	2000	44,8	ks	020/1x2-U0085-7272
25	1000	2000	56,0	ks	025/1x2-U0080-7272
30	1000	2000	67,2	ks	030/1x2-U0080-7272

PU DESKA 65

Hnědá polyuretanová deska formátu 1 x 2 m

20209



Barva: Tmavě hnědá

Teplotní odolnost: -40°C až +70°C

Tvrdość: 65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505

Pevnost: 25 N/mm² dle DIN 53504

Tažnost: 500% DIN 53504

Specifická hmotnost: 1,24 g/cm³ DIN 53479

Norma: DIN 28091-2 (FA-MA1-0)

Použití: Izolační deska, antiabrazivní deska, odolnost vůči otěru = 70 mm³ dle DIN 53516

Popis: Antiabrazivní desky jsou vhodné pro vystýlání ploch násypek, sil, betonářských svodů apod. Na základě přání lze vodním paprskem vyřezat z těchto desek jakékoliv tvary nebo podélně řežeme pásy.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	2000	4,96	ks	002/1x2-U0065-727
3	1000	2000	7,44	ks	003/1x2-U0065-727
4	1000	2000	9,92	ks	004/1x2-U0065-727
5	1000	2000	12,40	ks	005/1x2-U0065-727
6	1000	2000	14,88	ks	006/1x2-U0065-727
8	1000	2000	19,84	ks	008/1x2-U0065-727
10	1000	2000	24,80	ks	010/1x2-U0065-727
12	1000	2000	29,76	ks	012/1x2-U0065-727
15	1000	2000	37,20	ks	015/1x2-U0065-727
15	1000	2000	12,00	ks	015/1x2-U0040-727

NP DESKA NOVOPLAST

PVC deska, 650x650 mm

20184



Barva: Transparentní (nažloutlá)

Specifická hmotnost: 1,17 g/cm³

Tvrdość: 52°Shore

Tažnost: 400 %

Pevnost: 7 N/mm

Teplotní odolnost: -40°C až +60°C

Použití: Na výrobu těsnění, podložek pod sekací nože, uložení mostních ložisek

Popis: PVC deska Novoplast, rozměry 650x650 mm, nebo rozměr 1300x650 mm v tloušťce 10 mm. Krátkodobě odolná alkoholům, mastnotám. NP desky (Novoplast) najdou využití i v potravinářském průmyslu, dále jako podložky pro vibrační pěchy a desky, vibrační technika, půjčovny stavební mechanizace.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	650	650	0,50	ks	001/650x650-SH52
1,5	650	650	0,75	ks	1,5/650x650-SH52
2	650	650	1,00	ks	002/650x650-SH52
3	650	650	1,50	ks	003/650x650-SH52
4	650	650	2,00	ks	004/650x650-SH52
5	650	650	2,50	ks	005/650x650-SH52
6	650	650	2,80	ks	006/650x650-SH52
8	650	650	4,00	ks	008/650x650-SH52
10	650	650	5,00	ks	010/650x650-SH52
10	1300	650	10,00	ks	010/1300x650-SH52



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	200	0,50	50	m	ZFS2x200PVC75
3	200	0,60	50	m	ZFS3x200PVC75
2	300	0,60	50	m	ZFS2x300PVC75
3	300	1,02	50	m	ZFS3x300PVC75
4	300	1,10	50	m	ZFS4x300PVC75
3	400	1,10	50	m	ZFS3x400PVC75
4	400	1,30	50	m	ZFS4x400PVC75

Barva: Transparentní (křišťálově modrá)

Tvrdost: 75° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -20°C až +50°C

Použití: Závěsné fólie do vrat a průchodů pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu

Popis: Závěsné fólie do vrat a průchodů se zaoblenými hranami, používá se pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu, chladírny, odolné ÚV záření. Technické měkčené PVC má univerzální použití, např. nárazová ochrana v pískovacích tryskách boxech, výroba těsnění a ražených dílů, podložky strojů, potahování, utěšňování, přikrývání, ochranné závěsy a zástěny, lamelové clony, kyvná a rolovací vrata. Řežeme délky dle požadavku zákazníka. Tolerance: Tloušťka +0/-0,3 mm, šířka +0/-5 mm, délka +1 až +2% hmotnost 5%. Pro montáž PVC folií je nutno pořídit i **držák a port** pro zavěšení do dveří apod (kód: 33333) .

ZÁVĚSNÉ FÓLIE PVC

Role transparentní fólie do průchodu

20179



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	20 000	2,00	20	m ²	ZFS2x1000PVC75
3	1000	20 000	3,00	20	m ²	ZFS3x1000PVC75
4	1000	20 000	4,50	20	m ²	ZFS4x1000PVC75
2	1200	20 000	2,20	24	m ²	ZFS2x1200PVC75
3	1200	20 000	3,20	24	m ²	ZFS3x1200PVC75
4	1200	20 000	5,00	24	m ²	ZFS4x1200PVC75
2	1500	20 000	2,50	30	m ²	ZFS2x1500PVC75
3	1500	20 000	3,50	30	m ²	ZFS3x1500PVC75
4	1500	20 000	6,00	30	m ²	ZFS4x1500PVC75

Barva: Transparentní (křišťálově modrá)

Tvrdost: 75° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -20°C až +50°C


Použití: Závěsné fólie do vrat a průchodů pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu

Popis: Závěsné fólie do vrat a průchodů se zaoblenými hranami, používá se pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu, chladírny, odolné ÚV záření. Technické měkčené PVC má univerzální použití, např. nárazová ochrana v pískovacích tryskách boxech, výroba těsnění a ražených dílů, podložky strojů, potahování, utěšňování, přikrývání, ochranné závěsy a zástěny, lamelové clony, kyvná a rolovací vrata. Řežeme délky dle požadavku zákazníka. Tolerance: Tloušťka +0/-0,3 mm, šířka +0/-5 mm, délka +1 až +2% hmotnost 5%. Pro montáž PVC folií je nutno pořídit i **držák a port** pro zavěšení do dveří apod (kód: 33333) .

DRŽÁK A PORT PRO PVC FÓLIE

Držák a port pro zavěšení PVC fólií

33333



TYP	VSTUP (otvor)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
DRŽÁK	--		985	0,10	DZF60313-985D-SS
PORT	3x5,3 otvor		200	0,20	PORT60313-200D-SS
PORT	4x5,3 otvor		300	0,25	PORT2347-300D-SS
PORT	4x5,3 otvor		400	0,25	PORT2347-400D-SS
ŠROUB	ZN M5x8		--	0,01	ZF-SROUB-M5X8-2347
MATICE	ZN M5x8		--	0,01	ZF-MATICE-M5X8-2347

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Popis: Nerezová ocel vhodná pro montáž do dveří (šrouby+matice objednat zvlášť). Základna pro zavěšení PVC fólií upevněných na portu pro tepelné či hlukové bariéry do vrat nebo dveří. Na držák doporučujeme zavěsit PVC porty tak, aby se překrývaly - to znamená, že dva sousední porty budou mít vždy jeden ze „zubů“ na držáku společný; na 1 m držáku je potřeba 6 portů o šíři 200 mm.

Změření a výpočty spotřeby fólie: V optimálním případě by závěsy měly končit 1-3 cm nad podlahou. Počítejte, že překrýtí pásů folie musí být minimálně o jeden zub na každé straně.



BARVA	HMOTNOST (g)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
transparentní	20 g			1	ks	LEP-AR011-020G
transparentní	50 g			1	ks	LEP-AR011-050G

Barva: Bezbarvé lepidlo

Teplotní odolnost: -30°C až +80°C

Viskozita: 70-120 mPas

Materiál: Chemická báze - Etyl

Použití: Pro plast, kov, pryže. Pro těžko lepitelné povrchy je zapotřebí před aplikací nanést **AR 150 CA PRIMER** (kód: 33005) - **Alifatické rozpouštědlo**, které naneste jen na problematický povrch. Pro **neaktivní materiály** (např. kovy) nebo příliš vysoké spáry, extrémní poréznost lepených materiálů či vytvrzení během několika sekund, je zapotřebí použít **AR 100 CA AKTIVÁTOR** (kód: 33007) - **Urychlovač vytvrzování kyanoakrylátových lepidel**. Urychlovač musí být aplikován nejméně 2 minuty před použitím lepidla, obvykle jen na jedné straně spoje.

Popis: Rychle tvrdnoucí standardní typ lepidla pro obecnou aplikaci. Vhodné pro většinu materiálů, u nichž nejsou kladené extrémní požadavky např. pryže SBR, NBR, EPDM. Návod: Lepené plochy dobře očistěte a odmastěte. Dávkovací špičkou naneste (pouze na jednu stranu) tenkou vrstvu lepidla. Lepené díly lehkým tlakem přitlačte k sobě a za několik sekund zafixujte.

LEPIDLO COLD RUBBER GLUE

Dvousložkové lepidlo, pryskyřice a vytvrzovač

33929



BARVA	HMOTNOST (g)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
černá	500/50 g			1	ks	LEP-AG_2004-500G+A

Barva: Černá / hnědá

Pevnost: -3-4MPa v tahu dle DIN 53504

Tažnost: Přetržení 260 - 270%

Použití: : Pro gumu, kov, PVC

Hustota: 1,05 g/cm³

Popis: Směšovací poměr: Podle hmotnosti - 100 bodů pryskyřice - 22 bodů tvrdidlo. Spotřeba: při spotřebě 1 mm silného nanosu - 0,6 m² / kg. Tvrdost po 24 hodinách cca 60-62°ShA

LEPIDLO ALKAPREN 50 PLUS

Kaučuková beztoluenová lepidla

33015



TLOUŠŤKA (mm)	HMOTNOST (g)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
	50 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-0,05L
	350 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-0,5L
	900 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-1L
	3600 g			1	ks	LEP-A50-PLUS-5L

Poznámka: Doba zavaznutí 6 až 14 minut

Použití: Na **lepení savých materiálů s nesavými** např. guma - beton, kůže - guma, umakart - dřevo). Lepidlo je použitelné i na lepení střešních gumových hydroizolačních fólií k betonu, CETRIS - deskám, bitumenovým fóliím, apod..

Popis: Alkapren® 50 Plus je kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo, které je určeno na lepení savých materiálů s nesavými. Lepidlo Alkapren® 50 Plus se při lepení savých materiálů s nesavými nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Při lepení savých materiálů se musí před slepením aspoň jeden z lepených materiálů natřít ještě jednou. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný povrch se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavaznout a potom se oba povrchy slepí. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až po 24 hodinách od slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20°C. Podchlazené lepidlo vytváří spoj s podstatně nižší pevností. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Netemperuje se přímým ohřevem. Skladování: Alkapren® 50 Plus se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20°C. Na lepení materiálů s **nesavým povrchem** (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.) použijte produkt **LEPIDLO ALKAPREN 25 PLUS** (kód: 33011).

VYSVĚTLIVKY POJMŮ

Barva:

barva elastomeru

Specifická hmotnost:

udává specifickou nebo-li měrnou hmotnost, slouží k určení hmotnosti na m²

Tvrdost:

udává tvrdost pryže a je udána v Shore A při konstantní teplotě 20°C

Tažnost:

udává maximální natažení pryže, při jehož překročení nastane destrukce

Pevnost:

udává maximální tlak na plochu pryže, při jehož překročení vzniká nevratná deformace

Teplotní odolnost:

udává pracovní rozsah teplot, v nichž si materiál za určitých podmínek zachovává uvedené fyzikální vlastnosti

Dodávané rozměry:

udává orientační rozměrovou řadu vyráběných tloušťek pryží nebo rozměry profilů

Dodávané formáty:

určuje orientační výrobní délky balení

TOLERANCE A USKLADNĚNÍ PRYŽÍ

Tolerance tloušťky pryžových desek a podlahovin dle norem DIN 7715 a ISO 3302

nominální tloušťka pryže	standardní pryž	podlahová pryž	otěruvzdorná pryž	expandovaná pryž
0,5	± 0,2			
1,0	± 0,2			
1,5	± 0,2			
2,0	± 0,3			± 0,20
2,5	± 0,3			± 0,20
3,0	± 0,3	± 0,4		± 0,20
4,0	± 0,3	± 0,4		± 0,30
5,0	± 0,4	± 0,5		± 0,30
6,0	± 0,4	± 0,5	± 0,50	± 0,30
8,0	± 0,7	± 0,8	± 0,80	± 0,40
10,0	± 0,7	± 0,8	± 0,80	± 0,50
12,0	± 0,8		± 1,00	± 0,50
15,0	± 0,8		± 1,00	± 0,80
20,0	± 1,00		± 1,40	± 0,80
25,0	± 1,25		± 1,75	± 1,00
30,0	± 1,50		± 2,10	± 1,00
35,0	± 1,75		± 2,45	± 1,00
40,0	± 2,00		± 2,80	± 1,00
45,0	± 2,25		± 3,15	± 1,00
50,0	± 2,50		± 3,50	± 1,00
do 5 mm	DIN 7715 P2	DIN 7715 P3	DIN 7715 P3	
nad 6 mm	ISO 3302 ST2	ISO 3302 ST3	ISO 3302 ST3	

Tolerance formátu pryžových a expandovaných desek

tolerance šíře	± 2%
tolerance délky	± 5%

Uskladnění


Doba regálového uskladnění pryžových desek je 1 rok. Sklady určené pro uskladnění pryžových desek musí být zastřešené, suché a chráněné před přímým slunečním světlem. Uchovávání chemikálií v blízkosti skladových objektů je nepřipustné. Desky by měly být skladovány v originálním balení.

SPECIFIKACE ELASTOMERŮ A POLYMERŮ

Obchodní název	Ozn. dle ASTM	Složení polymeru, elastomerů	Charakteristické vlastnosti	Neuvádět do styku s
Butyl	IIR	Isobutylén - isoprén	Velmi dobrá odolnost venkovním vlivům, nízká porozita, dobré fyzikální vlastnosti, částečná odolnost ropným látkám.	Cyklohexan, heptan, benzín, benzeny
EPDM	EPDM	Etylen - propylen - dien	Všeobecně velmi kvalitní polymer, výborná odolnost vysokým teplotám, ozonu a venkovnímu prostředí. Velmi dobrá odolnost chemikáliím, minimální olejivzdornost.	Minerální oleje, rozpouštědla, aromatické uhlovodíky
EPM (EPR)	EPM	Etylen - propylen (kopolymer)	Vynikající odolnost ozonu, teplotám, chemickým látkám a páře.	Oleje, benzíny, ropné látky
Hypalon®	CSM	Chlorsulfonátový polyetylén	Vynikající odolnost stárnutí, ozonu, vlivům venkovního prostředí a kyselinám, dobrá tepluvzdornost a oteruvzdornost a částečná olejivzdornost.	Koncentrované oxidační kyseliny, estry, ketony, chloridy, aromatické uhlovodíky
Natural	NR	Isoprén kaučuk (přírodní kaučuk)	Vynikající fyzikální vlastnosti, výborná oteruvzdornost, minimální olejivzdornost.	Ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovodíky
Neopren®	CR	Chloroprén	Vynikající odolnost venkovnímu prostředí a stárnutí, dobrá olejivzdornost a fyzikální vlastnosti, ohnivzdorný.	Koncentrované oxidační kyseliny, estry, ketony, chloridy, aromatické uhlovodíky
Nitril (Bunan)	NBR	Nitril - Butadien	Vynikající olejivzdornost, dobré fyzikální vlastnosti.	Ozón, ketony, chloridy, estery, aldehydy
Nylon	PA	Polyamid	Velmi dobrá chemická odolnost, dobrá odolnost nízkým teplotám, limitované fyzikálně - mechanické vlastnosti (pružnost, pevnost).	Chloridy, koncentrované kyseliny
Polyuretan	PU	Polyester - polyuretan	Velmi dobré fyzikální vlastnosti, výborná oteruvzdornost, dobrá olejivzdornost, dobrá tepluvzdornost a odolnost stárnutí.	Koncentrované kyseliny, acetáty, chloridy, aldehydy
PVC	PVC	Polyvinyl chlorid	Dobrá odolnost stárnutí a venkovním vlivům, částečná olejivzdornost a odolnost chemikáliím, minimální tepluvzdornost.	Koncentrované kyseliny, uhlovodíky, ketony, ftaláty, chloridy, acetáty
SBR	SBR	Styren - Butadien kaučuk	Dobré fyzikální vlastnosti, dobrá oteruvzdornost, minimální olejivzdornost a odolnost ozónu.	Ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovodíky
Silikon	VMQ	Silikonový kaučuk	Velmi dobrá odolnost vysokým teplotám. Vynikající odolnost ozónu, stárnutí a vlivům venkovního prostředí, velmi dobré mechanické vlastnosti, menší mech. pevnost.	Aromatické uhlovodíky, chloridy, étery
Síťovaný polyetylén	XLPE	Síťovaný polyetylén	Vynikající odolnost rozpouštědlům, olejům a chemikáliím. Nesmí být zaměňována za standardní PE.	Chlór, fluor, brom, jód, oleum
Teflon	PTFE	Polytetrafluoretylén	Vynikající odolnost chemikáliím a rozpouštědlům, vysoká nesmáčivost povrchu, dobrá tepluvzdornost.	Aromatické uhlovodíky, chloridy, étery, horký louh
Viton®	FKM	Fluorovaný kaučuk	Vynikající tepluvzdornost, zvláště na vzduchu a v oleji, velmi dobrá chemická odolnost, ohnivzdorný.	Estery a ketony
Vysoko- molekulární polyetylén	UHMWPE	Polyetylén s vysokou makromolekulární hmotností	Vynikající odolnost rozpouštědlům, olejům a chemikáliím.	Chlór, fluor, brom, dehet, oleum

Neopren, Hypalon a Viton jsou obchodní názvy registrované U.S. ochrannou známkou pro firmu Du Pont Corporation.

PODLAHOVINY A PROFILY



RÝHOVANÉ PRYŽOVÉ PODLAHOVINY

strana

GM 1	GM 2	GM 3	390
GM 3 NBR	GM 4	GM 5	391
GM 6	GM 7	GM 9Z ECO ČERNÁ	392
GM 9	GM 10 - ČERNÁ	G 11 SUPER	393
G12 COBRA	PYRAMIDA	DIAMANT ČERNÝ	394
DESKA ANTIVIBRAČNÍ			395

A

PENÍZKOVÉ PODLAHOVINY

strana

GM 8	S 8 ALFA	S 8 ČERNÁ	396
GM 8Z			397

B

RECYKLOVANÉ PRYŽE

strana

RECYKL STANDARD	RECYKL SPECIÁL PLUS	RECYKL TOP	398
RECYKL SUPER	RECYKL GF 730		399

C

ROHOŽE

strana

MASTER	SPOJKA MASTER	ROHOŽ SBR/G13 S NÁBĚHY	400
--------	---------------	------------------------	-----

D

DIELEKTRICKÉ KOBERCE

strana

S 1 IZOLANT (26,5 kV)	G550 IZOLANT (50kV)	401
-----------------------	---------------------	-----

E

SILIKONOVÉ PROFILY A PRYŽOVÉ TYČE

strana

PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ 15°SHORE	PROFIL SILIKONOVÝ ČTVERCOVÝ 15°SHORE	PROFIL SILIKONOVÝ OBDELNÍK 15°SHORE	402
PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ 60°SHORE	PROFIL TRANSPARENTNÍ KRUHOVÝ 60°SHORE	PROFIL SILIKONOVÝ OBDELNÍK 60°SHORE	403
PROFIL SILIKONOVÝ ČTVERCOVÝ 60°SHORE			403
KRUHOVÝ PROFIL FPM	KRUHOVÝ PROFIL FPM		404
PA TYČ Pa6	EPDM AG 59		405
AERSTOP SE29 TLM OBDELNÍK	AERSTOP SE29 TLM OBDELNÍK SE SAMOLEPKOU		406
AERSTOP SE29 TLM ČTVEREC	AERSTOP SE29 TLM ČTVEREC SE SAMOLEPKOU		407

F







TECHNICKÉ LISTY

strana


408

G



A RÝHOVANÉ PRYŽOVÉ PODLAHOVINY

GM1  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 5 kód 20053 str.390	GM 2  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 4 kód 20054 str.390	GM 3  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 3 kód 20055 str.390	GM 3 NBR  Olejivzdorná rýhovaná pryžová podlah., tloušťka 3 kód 20123 str.391	GM 4  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 6 kód 20056 str.391	GM 5  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 3 kód 20057 str.391
GM 6  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 3 kód 20058 str.392	GM 7  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 3 kód 20059 str.392	GM 9Z ECO ČERNÁ  SBR rýhovaná podlahovina kód 20206 str.392	GM 9  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 3 kód 20062 str.393	GM 10 - ČERNÁ  Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka 3 kód 20063 str.393	G 11 SUPER  Super podlahovina PVC mramor, tloušťka 3 kód 20064 str.393
G12 COBRA  Rýhovaná pryžová podlahovina SBR kód 20187 str.394	PYRAMIDA  Rýhovaná pryžová podlahovina SBR kód 20125 str.394	DIAMANT ČERNÝ  Pryžová podlahovina SBR kód 20126 str.394	DESKA ANTIVIBRAČNÍ  Podložka pod stroje a zařízení s vibrací kód 20290 str.395		

B PENÍZKOVÉ PODLAHOVINY

GM 8  Penízková pryžová podlahovina, tloušťka 3-4 kód 20060 str.396	S 8 ALFA  Penízková pryžová podlahovina, tloušťka 3 kód 20061 str.396	S 8 ČERNÁ  Penízková pryžová podlahovina, tloušťka 10 kód 20164 str.396	GM 8Z  Penízková pryžová podlahovina, tloušťka 3-4,5 kód 20205 str.397
--	--	--	--

C RECYKLOVANÉ PRYŽE

RECYKL STANDARD  Recyklovaná protiskluzová pryž kód 20140 str.398	RECYKL SPECIÁL PLUS  Recyklovaná protiskluzová pryž kód 20192 str.398	RECYKL TOP  Odlehčená recyklovaná protiskluzová pryž kód 20191 str.398	RECYKL SUPER  Recyklovaná protiskluzová pryž kód 20141 str.399	RECYKL GF 730  Recyklovaná protiskluzová pryž kód 20165 str.399
--	--	---	--	--

D ROHOŽE

MASTER  Protiskluzová rohož kód 20073 str.400	SPOJKA MASTER  Pryžová spojka pro rohož Master kód 20128 str.400	ROHOŽ SBR/G13 S NÁBĚHY  Protiúnavová venkovní rohož kód 20203 str.400
--	---	--

E DIELEKTRICKÉ KOBERCE

S 1 IZOLANT (26,5kV)



Dielektrický koberec pro rozvaděče vysokého napětí

kód 20116 str.401

G550 IZOLANT (50kV)



Dielektrický koberec pro rozvaděče vysokého napětí

kód 20071 str.401

F SILIKONOVÉ PROFILY A PRYŽOVÉ TYČE

PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ 15°SHORE



Expandované těsnící profily silikonové

kód 20079 str.402

PROFIL SILIKONOVÝ ČTVERCOVÝ 15°SHORE



Expandované těsnící profily silikonové

kód 20078 str.402

PROFIL SILIKONOVÝ OBDÉLNÍK 15°SHORE



Expandované těsnící profily silikonové

kód 20080 str.402


PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ 60°SHORE



Těsnící profily silikonové

kód 20076 str.403

PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ TRANSPARENTNÍ 60°SHORE



Těsnící profily silikonové

kód 20115 str.403

PROFIL SILIKONOVÝ OBDÉLNÍK 60°SHORE



Těsnící profily silikonové

kód 20077 str.403

PROFIL SILIKONOVÝ ČTVERCOVÝ 60°SHORE



Expandované těsnící profily silikonové

kód 20075 str.403

KRUHOVÝ PROFIL FPM



Černý kruhový profil z vitonu, měkčený, 30°Sh

kód 20148

KRUHOVÝ PROFIL FPM



Černý kruhový profil z vitonu, 75°Sh

kód 20147 str.404

PA TYČ PA6



Polyamidová tyč pro strojní obrábění, 85°Sh D

kód 20135 str.405

EPDM AG 59



Pryžová tyč z EPDM pro strojní obrábění, 85°Sh

kód 20101 str.405

AERSTOP SE29 TLM



Expandované EPDM, obdelník bez samolepky

kód 29001 str.406

AERSTOP SE29 TLM



Expandované EPDM, obdelník se samolepkou

kód 29002 str.406

AERSTOP SE29 TLM



Expandované EPDM, čtverec bez samolepky

kód 29004 str.407

AERSTOP SE29 TLM



Expandované EPDM, čtverec se samolepkou

kód 29003 str.407

S SLUŽBY



TVAROVÉ ŘEZÁNÍ NA CNC PLOTU

- Přírubové těsnění
- Kruhové těsnění
- Obdélníkové a kruhové podložky
- Stírací lišty
- 3D tvary z pěnové pryže
- Atypická těsnění dle výkresu zákazníka



ŘEZÁNÍ PÁSKU PRYŽE

- Kompaktní těsnící pryže
- Expandované (mikroporézní) pryže
- Recyklované pryže
- PVC fólie do vrat
- Dopravníkové pásy
- Jiné materiály




SAMOLEPICÍ VRSTVA NA PRYŽI

Na našem zařízení Vám dokážeme nalepit na plošné materiály samolepicí vrstvu (samolepku). Jedná se o různé materiály.

Mikroporézní pryže - SBR, NEOPREN, EPDM, SILIKON

Kompaktní pryže - SBR, NBR, EPDM, NEOPREN, SILIKON, VITON, PARAGUMA



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM1-005/120-80171
5	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GM1-005/120-80671

Barva: černá/šedá

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnosť: 40 kg/cm² (4 MPa)


Teplotní odolnosť: -10°C až +70°C

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 5 mm je nejčastěji poptávaná podlahovina ve strojírenství.

GM 2

Rýhovaná pryžová podlahovina

20054



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM2-004/120-80171
4	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GM2-004/120-80671

Barva: černá/šedá

Specifická hmotnosť: 1,50 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnosť: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnosť: -10°C až +70°C

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 4 mm.

GM 3

Rýhovaná pryžová podlahovina

20055



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM3-003/120-80171
3	Černá	2000	10 000	20	m ²	GM3-003/200-80147
3	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GM3-003/120-80671

Barva: černá/šedá


Specifická hmotnosť: 1,45 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnosť: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnosť: -25°C až +60°C

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 3 mm.



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GM3-003/120-65171

Barva: šedá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa) dle DIN 53504

Tažnost: 200%

Teplotní odolnost: -25°C až +60°C

Popis: Olejiivzdorná rýhovaná pryžová podlahovina



GM 4

Rýhovaná pryžová podlahovina

20056



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
6	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM4-006/120-80171
6	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GM4-006/120-80671
6	Hnědá	1200	10 000	12	m ²	GM4-006/120-80971

Barva: černá/hnědá/šedá

Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -10°C až +70°C

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 6 mm (standardně nejsilnější rýhovanou podlahovinou).

GM 5

Rýhovaná pryžová podlahovina

20057



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM5-003/120-65185



Barva: černá/šedá

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +60°C

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 3 mm.



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM6-003/120-70182
3	Černá	1500	10 000	15	m ²	GM6-003/150-70182

Barva: černá

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +60°C

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 3 mm.

GM 7

Rýhovaná pryžová podlahovina

20059



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM7-003/120-65185

Barva: černá

Tvrdość: 65° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -25°C až +60°C

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 3 mm.

GM 9Z ECO ČERNÁ

SBR rýhovaná podlahovina

20206



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VLOŽKY (ks)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1000	10 000	0	10	m ²	GM9-003/100-70102
3	1400	10 000	1	14	m ²	GM9-003/140-70102
3	1200	10 000	0	12	m ²	GM9-003/120-70102
3	1400	10 000	0	14	m ²	GM9-003/140-70102
3	1500	10 000	0	15	m ²	GM9-003/150-70102
3	1600	10 000	1	16	m ²	GM9-003/160-70102

Barva: černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³ (+/-0,05) dle DIN 53508

Tvrdość: 80° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505

Pevnost: 30 kg/cm² (3 MPa) dle DIN 53504

Tažnost: 200 % dle DIN 5350

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Trvalá deformace: Dle DIN 53517: 70°C/22 hod.~ 20%

Popis: Podélně rýhovaná podlahovina s tloušťkou 3 mm.



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM9-003/120-80171
3	Černá	1500	10 000	15	m ²	GM9-003/150-80171

Barva: černá

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -25°C až +60°C

G 10 - ČERNÁ

Rýhovaná pryžová podlahovina

20063



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1500	10 000	15	m ²	G10-003/150-70182

Barva: černá

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Teplotní odolnost: -25°C až +60°C

Popis: Tato pryž s protismykovým či protiskluzovým povrchem. Šíře 1500 mm je jedinečná u těchto druhů pryží, např. podlaha u auta Pick-up vychází kolem blatníků.

G 11 SUPER

Super podlahovina PVC, mramor

20064




TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Modrá	1220	23 000	28,06	m ²	G11-003/125-75385
3	Červená	1220	23 000	28,06	m ²	G11-003/125-75485
3	Zelená	1220	23 000	28,06	m ²	G11-003/125-75585
3	Šedá	1250	23 000	18,75	m ²	G11-003/125-75685
3	Hnědá	1250	23 000	18,75	m ²	G11-003/125-75885

Barva: modrá/červená/zelená/šedá/hnědá

Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -5°C až +70°C

Popis: Super podlahovina PVC, barva mramor



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VLOŽKY	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	2000	10 000	0	20	m ²	G12-003/200-70102
4	2000	10 000	2	20	m ²	G12-004/200-70102
5	2000	10 000	0	20	m ²	G12-005/200-70102
6	2000	10 000	2	20	m ²	G12-006/200-70102
6	1700	12 000	2	20,4	m ²	G12-006/170-70102
8	2000	10 000	1	20	m ²	G12-008/200-70102
8	1700	12 000	1	20,4	m ²	G12-008/170-70102
10	1700	10 000	1	17	m ²	G12-010/170-70102

Barva: černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505

Pevnost: 30 kg/cm² (3 MPa) dle DIN 53504

Tažnost: 200 % dle DIN 53504

Norma výrobku: DIN 53508, DIN 53505, DIN 53504, DIN 53517

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C


Trvalá deformace: Dle DIN 53517: 70°C/ 22hod.=20%

Popis: Pryž s nízkou hmotností, odolná proti oděru nebo smyku. Velmi univerzálně použitelná, například jako ochranná protiskluzová podložka, ložná plocha u dodávkových vozů nebo ve stájích. Lze použít např. v kabinách jeřábů, lokomotiv nebo nákl. automobilů.

PYRAMIDA

Rýhovaná pryžová podlahovina SBR

20125



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GMP-003/120-651272
3	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GMP-003/120-656272

Barva: černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³ (DIN 53508)

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 60 kg/cm² (6 MPa) dle DIN 53504

Tažnost: 250 % dle DIN 53504

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C


Trvalá deformace: Dle DIN 53517: 70°C/22 hod.=35%

Popis: Rýhovaná pryžová podlahovina, tloušťka včetně dezénu 3 nebo 4 mm, šíře 1200 mm.

DIAMANT ČERNÝ

SBR rýhovaná podlahovina

20126



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GMD-003/120-651272
3	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GMD-003/120-656272

Barva: černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³ (+/-0,05) dle DIN 53508

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)


Pevnost: 35 kg/cm² (3,5 MPa) dle DIN 53504

Tažnost: 250 %

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Trvalá deformace: Dle DIN 53517: 70°C/22 hod. = 35%

Popis: Pryž vyrobená ze styrenu SBR s jemnými protismykovými výstupky.



Barva: černá

Specifická hmotnost: 1,35 g/cm³

Tvrdost: Volitelná 45 nebo 70° Shore

Tažnost: 300 % dle DIN 53504



Teplotní odolnost: -20°C až +80°C

Trvalá deformace: Dle DIN 53517: 70°C/ 22hod.=20%

Vlastnosti: Vynikající chemická odolnost, pouze omezená odolnost vůči mastnotám či oleji

Popis: Speciální podložky pod stroje a zařízení s vibrací (zamezení nežádoucího se chvění strojů). Prodejní jednotkou kus, údaj (m²) slouží jen k rychlé orientaci pro pokrytí plochy.

TLOUŠŤKA (mm)	SHORE (°)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
8	45°	500	500	0,25	ks	AV45-008/050-45102
8	45°	1000	1000	1	ks	AV45-008/100-45102
8	70°	500	500	0,25	ks	AV70-008/050-70102
8	70°	1000	1000	1	ks	AV70-008/100-70102
10	45°	500	500	0,25	ks	AV45-010/050-45102
10	45°	1000	1000	1	ks	AV45-010/100-45102
10	70°	500	500	0,25	ks	AV70-010/050-70102
10	70°	1000	1000	1	ks	AV70-010/100-70102



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM8-003/120-70171
4	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM8-004/120-70171
3	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GM8-003/120-70671

Barva: černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 35 kg/cm² (3,5 MPa)

Tažnost: 120%



Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Nejrozšířenější podlahová pryž používaná u vozidel přepravujících osoby nebo v průmyslu všeobecně.

S 8 ALFA

Penízková pryžová podlahovina

20061



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1450	10 000	14,5	m ²	S8A-003/145-75185
3	Modrá	1450	10 000	14,5	m ²	S8A-003/145-75385
3	Červená-cihla	1450	10 000	14,5	m ²	S8A-003/145-75485
3	Zelená	1450	10 000	14,5	m ²	S8A-003/145-75585
3	Šedá	1450	10 000	14,5	m ²	S8A-003/145-75685
3	Hnědá	1450	10 000	14,5	m ²	S8A-003/145-75885

Barva: černá, šedá, zelená, červená, modrá, hnědá

Tvrdość: 75° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +60°C


Vlastnosti: Těžkohořlavá

Popis: Nejrozšířenější podlahová pryž (těžkohořlavá) používaná u vozidel přepravujících osoby nebo v průmyslu všeobecně.

S 8 ČERNÁ

Penízková pryžová podlahovina

20164



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	Černá	1230	10 000	12	m ²	S8B-010/123-80147

Barva: černá

Tvrdość: 80° Shore A

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Penízková pryž tloušťky 10 mm.



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1200	10 000	12	m ²	GM8-003/120-761272
3	Modrá	1000	10 000	10	m ²	GM8-003/100-733272
3	Modrá	1200	10 000	12	m ²	GM8-003/120-733272
3	Šedá	1200	10 000	12	m ²	GM8-003/120-766272
3	Hnědá	1000	10 000	10	m ²	GM8-003/100-788272
3	Hnědá	1200	10 000	12	m ²	GM8-003/120-788272
4,5	Černá	1000	10 000	10	m ²	GM8-4,5/100-761272

Barva: Černá

Pevnost: 35 kg/cm² (3,5 Mpa) dle DIN 53504

Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250 % dle DIN 53504

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Trvalá deformace: Dle DIN 53517: 70°C 22hod. ~40%

Popis: Nejrozšířenější podlahová pryž používaná u vozidel přepravujících osoby nebo v průmyslu všeobecně. Řada GM 8Z se dodává pouze po balení.



Specifická hmotnost: Hustota: cca 0,90 g/cm³ (900 Kg/m³)

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Pevnost: 0,6 N/mm² dle DIN EN ISO 1798

Tažnost: 60 %

Norma výrobku: VDI 2700 (proti skluzu a stlačení), DIN EN ISO 1798

Teplotní odolnost: -30°C až +100°C

Použití: Podlahovina s protiskluzovými vlastnostmi

Poznámka: Koeficient tření při skluzu - min. 0,81; činitel tření - dřevěná paleta, perforovaná podlaha

Popis: Porézní podlahovina tvořená z recyklovaných materiálů - drcená pryž promíchaná s kvalitním polyuretanovým lepidlem a slisovaná do tvaru desky, vynikající protiskluzové vlastnosti i při nízkých teplotách. Chrání životní prostředí. Odolnost vůči vodě, páře, povětrnostním podmínkám, slabým kyselinám a zásadám, roztoku soli. Tlumí vibrace, hluk, dobré tepelně izolační vlastnosti. Pro venkovní i vnitřní plochy dětská hřiště, obrubníky, chodníky, terasy, posilovny, dlažba, u strojního zařízení, na stavbách. Porézní struktura, tvořená z materiálů s různou tvrdostí. Povolená zatížení: pro tloušťku 3 a 4 mm = 125 tun/m², pro tloušťku 5 a 6 mm = 170 tun/m², pro tloušťku 8 a 10 mm = 200 tun/m².

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1250	20 000	3,38	25	m ²	003/125-S0055-181
4	1250	15 000	4,50	18,75	m ²	004/125-S0055-181
5	1250	12 000	5,63	15	m ²	005/125-S0055-181
6	1250	10 000	6,75	12,5	m ²	006/125-S0055-181
8	1250	8 000	9,00	10	m ²	008/125-S0055-181
10	1250	6 000	11,25	7,5	m ²	010/125-S0055-181
12	1250	5 000	13,50	6,25	m ²	012/125-S0055-181
15	1250	4 000	18,90	5	m ²	015/125-S0055-181

RECYKL SPECIÁL PLUS



Barva: Černá

Specifická hmotnost: Hustota: cca 1,00 g/cm³ (1000 Kg/m³)

Pevnost: 0,6 N/mm² dle DIN EN ISO 1798

Tažnost: <=60% dle DIN EN ISO 1798

Norma výrobku: VDI 2700 test

Teplotní odolnost: -30°C až +100°C

Použití: Protismyková podlahovina s vysokým koeficientem tření

Popis: Vynikající protiskluzová podlahovina pro široké spektrum použití jako: ložné plochy kamionů nebo přepravních prostředků (atest), podložky ve stavebním nebo obalovém průmyslu. Maximální zatížení pro plochu u rozměru: šíře 3 mm = 180 tun/m², šíře 8 mm = 290 tun/m². Kinetický koeficient tření: 0,81, podle (VDI 2700 list 14).

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1250	20 000	3,75	25	m ²	003/125-S0060-181
4	1250	15 000	5,00	18,75	m ²	004/125-S0060-181
5	1250	12 000	6,25	15	m ²	005/125-S0060-181
6	1250	10 000	7,50	12,5	m ²	006/125-S0060-181
8	1250	8 000	10,0	10	m ²	008/125-S0060-181
10	1250	6 000	12,5	7,5	m ²	010/125-S0060-181
12	1250	5 000	15,0	6,25	m ²	012/125-S0060-181
15	1250	4 000	18,7	5	m ²	015/125-S0060-181

RECYKL TOP



Barva: Černá

Specifická hmotnost: Hustota: cca 0,81 g/cm³ (810 Kg/m³)

Pevnost: 0,3 N/mm²

Tažnost: <=40%

Norma výrobku: DIN 18195 část 10, DIN EN ISO 3386-2

Teplotní odolnost: -30°C až +120°C

Použití: Podlahovina nízké hmotnosti

Popis: Recyklovaná pryž o velikosti částic 1 - 3 mm, které jsou lepené polyuretanem RECYKL TOP poskytuje spolehlivou a účinnou ochranu hydroizolace - ploché střechy, stavby mostů, podzemní garáže, izolace podlah a podzemních staveb, zahradních staveb a izolace - podložka terénních úprav. Odolnost proti nárazu: dle EN 12691. Pro tloušťky od 6 mm < 2500 mm stlačitelnost při dopravním zatížení: 10 % cca 40 t/m² až 20% 90 t/m² DIN EN ISO 3386-2 Teplotní roztažnost DIN EN 13471: 10 x 10-5/°C (~ 1 mm změny délky na 1000 mm pro delta T = 10°Kelvina) RECYKL TOP distribuujeme pouze v celých rolích dle balení.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1250	20 000	3	25	m ²	003/125-S0060-181
4	1250	15 000	4	18,75	m ²	004/125-S0060-181
5	1250	12 000	5	15	m ²	005/125-S0060-181
6	1250	10 000	6	12,5	m ²	006/125-S0060-181
8	1250	8 000	8	10	m ²	008/125-S0060-181
10	1250	6 000	10	7,5	m ²	010/125-S0060-181
12	1250	5 000	12	6,25	m ²	012/125-S0060-181
15	1250	4 000	15	5	m ²	015/125-S0060-181



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1250	20 000	4,2	12,5	m ²	003/125-S0055-681
5	1250	15 000	5,5	12,5	m ²	005/125-S0055-681
6	1250	10 000	6,5	12,5	m ²	006/125-S0055-681
8	1250	8 000	8,4	10	m ²	008/125-S0055-681
10	1250	6 000	10,2	7,5	m ²	010/125-S0055-681

Specifická hmotnost: Hustota: cca 1,05 g/cm³ (1050 Kg/m³)

Pevnost: 0,8 N/mm² dle DIN EN ISO 1798

Tažnost: 120%

Norma výrobku: VDI 2700 (proti skluzu a stlačení)

Teplotní odolnost: -30°C až +100°C

Vlastnosti: Výborný vzhled s výbornými vlastnostmi jako podlahovina

Použití: Podlahovina s protiskluzovými vlastnostmi


Poznámka: Koeficient tření při skluzu - min. 0,92, činitel tření - dřevěná paleta, perforovaná podlaha

Popis: Porézní podlahovina tvořená z recyklovaných materiálů. Standardní formáty: šíře 1250 mm (x 8 m), 1000 nebo 2000 mm (x 1 m). Standardní tloušťky: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 a 20 mm. Porézní struktura, tvořená z materiálů s různou tvrdostí. Vynikající protiskluzové vlastnosti i při nízkých teplotách. Maximální plošná zatížení pro tloušťky 3 a 10 mm = 270 tun/m².

RECYKL GF 730

Recyklovaná protismyková pryž

20165



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1050	20 000	2,28	21	m ²	003/105-S0063-181

Barva: Černo-šedá

Specifická hmotnost: Hustota: 1,25 g/cm³ (1250 Kg/m³)

Tvrdost: 55° Shore B

Pevnost: 0,6 N/mm² dle DIN EN ISO 1798

Tažnost: ≤ 60 % dle DIN EN ISO 1798

Norma výrobku: Třída hořlavosti Efl, E (v souladu s ČSN EN 13501-1:2003)

Teplotní odolnost: -40°C až +80°C, krátkodobě +110°C

Vlastnosti: Odolnost proti slabým kyselinám a zásadám podmíněná odolnost proti olejům

Použití: Dilatační pásy nebo jako podkladní pryž

Popis: Recyklovaná protiskluzová pryž šíře 1050 mm. Pryžový podkladní pás pro lité PU podlahy Protihluková a antivibrační izolace cca 750 kg/m³ (ČSN EN ISO 845), modul pružnosti 9,60 MPa, protiskluzový koeficient 0,6μ (GS-V-28). Odolnost proti slabým kyselinám a zásadám podmíněná odolnost proti olejům. Stanovení tepelné vodivosti, z = 0.14 W/m K (DIN 52612).



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
23	400	600	1,70	0,24	ks	MAS-023/1X1-65182
23	500	1000	6,35	0,50	ks	MAS-023/4X6-65182
23	600	800	9,00	0,48	ks	MAS-023/1X5-65182
23	750	1000	11,00	0,75	ks	MAS-023/6X8-65182
23	800	1200	19,05	0,96	ks	MAS-023/7X1-65182
23	1000	1500	12,00	1,50	ks	MAS-023/8X1-65182

Barva: Černá

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C

Použití: Protiskluzová rohož

Popis: Protiskluzová rohož, ochrana proti smeknutí v prostředí s vlhkými a klzkými podlahami. Ochrana proti poškození předmětů pokládaných na podlahu.

Pro spojování rohoží je možno dodat speciální spojky.

SPOJKA MASTER

Přyzová spojka pro rohož Master

20128



ŠÍŘKA (mm)	Kóta B - výška (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
70	18	0,027	1	ks	MAS-014/006-65182

Barva: Černá

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C


Použití: Protiskluzová rohož

Popis: Slouží ke spojování rohoží MASTER. Ke spojení např. dvou rohoží je zapotřebí minimálně 2 kusů. Spojky se podvléknou ze spod např. v rozích rohože, zatlačením na rohož se zajistí.

ROHOŽ SBR/G13 S NÁBĚHY

Protiúnavová venkovní rohož, 1500x900 mm

20203




TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
13	1500	900	8,2		ks	G13-012/0.9x1.5-1272

Teplotní odolnost: -30°C až +80°C

Použití: Speciální rohož s náběhy ke dveřím či vratům

Popis: Náběhy rohože eliminují osobám "zakopnout o rohož"



Barva: Černá

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Tvrдость: 75° Shore A (+/-5°)

Vodivost: Dielektrikum

Norma výrobku: VDI 2700 test

Tepelná odolnost: -25°C až +60°C

Použití: Rozvaděče vysokého napětí

Popis: Jmenovité napětí 26,5 kV, zkušební napětí 30 kV, maximální (výdržné) napětí 40 kV

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5	1300	10 000	7,69	13	m ²	S1I-005/130-75147
5	1200	10 000	7,69	12	m ²	S1I-005/120-75126

G550 IZOLANT (50kV)

Dielektrický koberec do 50 kV (třída 4)

20071



Barva: Černá

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Tažnost: 250%


Vodivost: Dielektrikum

Specifická hmotnost: 1,56 g/cm³ (+/-0,05)

Použití: Dielektrický koberec do 50 kV

Popis: Obrušitelnost dle DIN ISO 4649 (5 N) = 200 mm³. Norma výrobce - potisk po délce IEC EN 60243-1: tloušťka 4,5 mm = 50 kV

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5	1000	10 000	7,5	10	m ²	G5I-005/100-65596
5	1200	10 000	6,5	12	m ²	G5I-005/120-65596




PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ BÍLÝ
Kód: 20079

ROZMĚR d (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1			0,01	50	m	001/000-Q0015-259
2			0,01	50	m	002/000-Q0015-259
3			0,01	50	m	003/000-Q0015-259
4			0,01	50	m	004/000-Q0015-259
5			0,01	25	m	005/000-Q0015-259
6			0,02	25	m	006/000-Q0015-259
7			0,02	25	m	007/000-Q0015-259
8			0,02	25	m	008/000-Q0015-259
10			0,03	25	m	010/000-Q0015-259
15			0,05	25	m	015/000-Q0015-259
20			0,10	20	m	020/000-Q0015-259
30			0,15	25	m	030/000-Q0015-259
50			0,30	10	m	050/000-Q0015-259



PROFIL SILIKONOVÝ ČTVERCOVÝ BÍLÝ
Kód: 20078

ROZMĚR a (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5			0,02	25	m	005/005-Q0015-259
8			0,02	25	m	008/008-Q0015-259
10			0,03	25	m	010/010-Q0015-259
12			0,03	25	m	012/012-Q0015-259
15			0,04	25	m	015/015-Q0015-259
20			0,18	25	m	020/020-Q0015-259
25			0,12	25	m	025/025-Q0015-259
30			0,20	25	m	030/030-Q0015-259



PROFIL SILIKONOVÝ OBDÉLNÍK BÍLÝ
Kód: 20080

ROZMĚR a (mm)	ROZMĚR b (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	3		0,02	25	m	010/003-Q0015-259
10	5		0,03	25	m	010/005-Q0015-259
12	10		0,04	25	m	012/010-Q0015-259
15	3		0,07	25	m	015/003-Q0015-259
15	5		0,02	25	m	015/005-Q0015-259
15	10		0,07	25	m	015/010-Q0015-259
15	12		0,07	25	m	015/012-Q0015-259
20	5		0,10	25	m	020/005-Q0015-259
20	10		0,10	25	m	020/010-Q0015-259
20	15		0,12	25	m	020/015-Q0015-259
25	10		0,02	25	m	025/010-Q0015-259
25	15		0,11	25	m	025/015-Q0015-259
30	5		0,11	25	m	030/005-Q0015-259
30	10		0,13	25	m	030/010-Q0015-259
30	10		0,13	25	m	030/010-Q1015-259
30	15		0,14	25	m	030/015-Q0015-259
30	20		0,12	25	m	030/020-Q0015-259
30	25		0,14	25	m	030/025-Q0015-259
40	5		0,20	25	m	040/005-Q0015-259
40	10		0,14	25	m	040/010-Q0015-259
40	20		0,17	25	m	040/020-Q0015-259
40	30		0,20	25	m	040/030-Q0015-259
50	5		0,20	25	m	050/005-Q0015-259
50	20		0,30	25	m	050/020-Q0015-259

Barva: Bílá

Tvrdost: 15° Shore

Tažnost: 200%

Norma: BS 6920, KTW / DVGW

Teplotní odolnost: -60°C až +230°C

Použití: Profily ze silikonu

Popis: Silikon má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity, výborná odolnost vysokým teplotám, chemikáliím. Bílý obdélníkový profil expandovaný ze silikonu 15°shore. Pro výrobu jednostranně lepících profilů je potřeba objednat balení alespoň 25 metrů.



PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ BÍLÝ
Kód: 20076



PROFIL SILIKONOVÝ KRUHOVÝ TRANSPARENTNÍ
Kód: 20115



PROFIL SILIKONOVÝ ČTVERCOVÝ BÍLÝ
Kód: 20075



PROFIL SILIKONOVÝ OBDÉLNÍK BÍLÝ
Kód: 20077

Barva: Bílá

Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 360%

Pevnost: 70 kg/cm² (7 MPa)

Norma: FDA CFR 21 §177.2600, BfR XV (ehm. BGVV XV, WRAS 0605527, ehem. WRC 9903529 - konform KTW / NSF 51

Teplotní odolnost: -40°C až +200°C

Použití: Profily ze silikonu

Popis: Silikon má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity, výborná odolnost vysokým teplotám, chemikáliím. Odolnost: proti stárnutí, povětrnostním vlivům, UV záření, ozónu, radioaktivita, rentgeny, netoxické, nealergenní.

ROZMĚR d (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1			0,01	25	m	001/000-Q0060-259
1,5			0,01	25	m	1,5/000-Q0060-259
2			0,01	25	m	002/000-Q0060-259
2,5			0,01	25	m	2,5/000-Q0060-259
3			0,01	25	m	003/000-Q0060-259
4			0,02	25	m	004/000-Q0060-259
5			0,03	25	m	005/000-Q0060-259
6			0,05	25	m	006/000-Q0060-259
7			0,06	25	m	007/000-Q0060-259
8			0,10	25	m	008/000-Q0060-259
10			0,20	25	m	010/000-Q0060-259
12			0,30	25	m	012/000-Q0060-259
15			0,40	25	m	015/000-Q0060-259
20			0,45	25	m	020/000-Q0060-259
25			0,50	25	m	025/000-Q0060-259
30			0,94	25	m	030/000-Q0060-259

ROZMĚR d (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3,5			0,010	25	m	3,5/000-Q0060-059
4			0,010	25	m	004/000-Q0060-059
5			0,018	25	m	005/000-Q0060-059
6			0,020	25	m	006/000-Q0060-059
7			0,020	25	m	007/000-Q0060-059
8			0,025	25	m	008/000-Q0060-059
10			0,030	25	m	010/000-Q0060-059
15			0,040	25	m	015/000-Q0060-059
18			0,040	25	m	018/000-Q0060-059
20			0,040	25	m	020/000-Q0060-059

ROZMĚR a (mm)	ROZMĚR b (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5			0,03	25	m	005/005-Q0060-259
6			0,07	25	m	006/005-Q0060-259
8			0,08	25	m	008/005-Q0060-259
10			0,09	10	m	010/005-Q0060-259
12			0,10	10	m	012/005-Q0060-259
15			0,20	10	m	015/005-Q0060-259
16			0,30	10	m	016/005-Q0060-259
20			0,40	10	m	020/005-Q0060-259
25			0,50	10	m	025/005-Q0060-259
30			1,05	10	m	030/005-Q0060-259

ROZMĚR a (mm)	ROZMĚR b (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4	2		0,1	25	m	004/002-Q0060-259
6	4		0,1	25	m	006/004-Q0060-259
10	6		0,1	25	m	010/006-Q0060-259
10	8		0,1	25	m	010/008-Q0060-259
11	4		0,1	25	m	011/004-Q0060-259
12	3		0,1	25	m	012/003-Q0060-259
12	8		0,1	25	m	012/008-Q0060-259
14	3		0,18	25	m	014/003-Q0060-259
14	10		0,1	25	m	014/010-Q0060-259
15	10		0,1	25	m	015/010-Q0060-259
16	9		0,1	25	m	016/009-Q0060-259
16	10		0,1	25	m	016/010-Q0060-259
16	12		0,1	25	m	016/012-Q0060-259
16	14		0,1	25	m	016/014-Q0060-259
20	3		0,1	25	m	020/003-Q0060-259
20	5		0,2	25	m	020/005-Q0060-259
20	8		0,2	25	m	020/008-Q0060-259
20	10		0,2	25	m	020/010-Q0060-259
20	15		0,3	25	m	020/015-Q0060-259
25	5		0,2	25	m	025/005-Q0060-259
25	8		0,2	25	m	025/008-Q0060-259
25	15		0,2	50	m	025/015-Q0060-259
30	10		0,2	25	m	030/010-Q0060-259
30	15		0,3	25	m	030/015-Q0060-259



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3		0,038	1/50	m	003/000-K0030-1168
4		0,039	1/50	m	004/000-K0030-1168
5		0,042	1/50	m	005/000-K0030-1168
6		0,042	1/50	m	006/000-K0030-1168
8		0,048	1/50	m	008/000-K0030-1168
10		0,050	1/25	m	010/000-K0030-1168
12		0,052	1/25	m	012/000-K0030-1168
15		0,072	1/25	m	015/000-K0030-1168
18		0,010	1/25	m	018/000-K0030-1168
20		0,095	1/20	m	020/000-K0030-1168
22		0,150	1/15	m	022/000-K0030-1168
25		0,180	1/10	m	025/000-K0030-1168
30		0,225	1/10	m	030/000-K0030-1168

Barva: Černá

Tvrlost: 30° Shore

Teplotní odolnost: -40°C až +200°C, krátkodobě +300°C

Použití: Těsnící šňůra kruhového profilu

Popis: Měkčený Vitonový profil střední pórovitosti Kvalitní pórovitá, mechová pryž z porového kaučuku s uzavřeným povrchem, výchozí materiál je fluorokaučuk vysokých parametrů, který zaručuje dlouhou životnost, nestárne působením ozónu či povětrnostních podmínek. Slouží pro výrobu o-kroužků lepením, jako těsnící, zvukovo izolační nebo tlumící prvek. Má vynikající parametry vůči bobtnavosti v toluenu, metanolu či sodném louhu.



TLOUŠŤKA (mm)	TOLERANCE (mm)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,78	(+)- 0,3	0,018	50	m	1,78/000-K0075-1168
2,00	(+)- 0,3	0,022	50	m	2,00/000-K0075-1168
2,40	(+)- 0,3	0,028	50	m	2,40/000-K0075-1168
2,50	(+)- 0,4	0,033	50	m	2,50/000-K0075-1168
2,62	(+)- 0,4	0,035	50	m	2,62/000-K0075-1168
3,00	(+)- 0,4	0,038	50	m	3,00/000-K0075-1168
3,53	(+)- 0,5	0,038	50	m	3,53/000-K0075-1168
4,00	(+)- 0,5	0,08	50	m	4,00/000-K0075-1168
4,50	(+)- 0,5	0,10	50	m	4,50/000-K0075-1168
5,00	(+)- 0,5	0,12	50	m	5,00/000-K0075-1168
5,33	(+)- 0,5	0,14	50	m	5,33/000-K0075-1168
5,50	(+)- 0,5	0,16	50	m	5,50/000-K0075-1168
5,70	(+)- 0,5	0,18	50	m	5,70/000-K0075-1168
6,00	(+)- 0,5	0,19	50	m	6,00/000-K0075-1168
6,50	(+)- 0,5	0,21	50	m	6,50/000-K0075-1168
7,00	(+)- 0,7	0,24	50	m	7,00/000-K0075-1168
7,50	(+)- 0,7	0,28	50	m	7,50/000-K0075-1168
8,00	(+)- 0,7	0,28	50	m	8,00/000-K0075-1168
8,50	(+)- 0,7	0,28	50	m	8,50/000-K0075-1168
9,00	(+)- 0,7	0,28	50	m	9,00/000-K0075-1168
9,50	(+)- 0,7	0,28	50	m	9,50/000-K0075-1168
10,00	(+)- 0,8	0,28	50	m	10,0/000-K0075-1168
11,00	(+)- 0,8	0,28	50	m	11,0/000-K0075-1168
12,00	(+)- 0,8	0,30	50	m	12,0/000-K0075-1168
13,00	(+)- 0,8	0,35	25	m	13,0/000-K0075-1168
14,00	(+)- 0,8	0,35	25	m	14,0/000-K0075-1168
15,00	(+)- 0,8	0,40	25	m	15,0/000-K0075-1168
16,00	(+)- 1,0	0,40	25	m	16,0/000-K0075-1168
17,00	(+)- 1,0	0,45	25	m	17,0/000-K0075-1168
18,00	(+)- 1,0	0,50	25	m	18,0/000-K0075-1168
20,00	(+)- 1,0	0,65	25	m	20,0/000-K0075-1168
25,00	(+)- 1,3	0,85	25	m	25,0/000-K0075-1168

Barva: Černá

Tvrlost: 75° Shore

Teplotní odolnost: -40°C až +200°C

Použití: Těsnící šňůra kruhového profilu

Popis: Vitonový plný profil, kulatina o tvrdosti 75°Sh, vyráběná v toleranci ISO 3302-1/E2. Kvalitní materiál ze 100% fluorokaučuku vysokých parametrů, zaručuje dlouhou životnost, nestárne působením ozónu či povětrnostních podmínek. Slouží pro výrobu o-kroužků lepením. Má vynikající parametry vůči bobtnavosti v toluenu, metanolu či sodném louhu.



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	BALENÍ (m ³)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
20	bílá	1000	0,55		ks	20/100-P100-200
20	černá	1000	0,55		ks	20/100-P100-MOS
25	bílá	1000	0,60		ks	25/100-P100-200
25	černá	1000	0,60		ks	25/100-P100-MOS
30	bílá	1000	0,85		ks	30/100-P100-200
30	černá	1000	0,85		ks	30/100-P100-MOS
35	bílá	1000	1,22		ks	35/100-P100-200
35	černá	1000	1,22		ks	35/100-P100-MOS
40	bílá	1000	1,50		ks	40/100-P100-200
40	černá	1000	1,50		ks	40/100-P100-MOS
45	bílá	1000	1,75		ks	45/100-P100-200
45	černá	1000	1,75		ks	45/100-P100-MOS
50	bílá	1000	2,50		ks	50/100-P100-200
50	černá	1000	2,50		ks	50/100-P100-MOS
60	bílá	1000	3,60		ks	60/100-P100-200
60	černá	1000	3,60		ks	60/100-P100-MOS
70	bílá	1000	4,80		ks	70/100-P100-200
70	černá	1000	4,80		ks	70/100-P100-MOS
80	bílá	1000	6,30		ks	80/100-P100-200
80	černá	1000	6,30		ks	80/100-P100-MOS
90	bílá	1000	7,85		ks	90/100-P100-200
90	černá	1000	7,85		ks	90/100-P100-MOS
100	bílá	1000	9,60		ks	100/100-P100-200
100	černá	1000	9,60		ks	100/100-P100-MOS
110	bílá	1000	12,00		ks	110/110-P100-200
120	bílá	1000	14,00		ks	120/120-P100-200
130	bílá	1000	18,20		ks	130/130-P100-200
140	bílá	1000	19,00		ks	140/140-P100-200
150	bílá	1000	22,00		ks	150/150-P100-200
180	bílá	1000	33,00		ks	180/180-P100-200
200	bílá	1000	39,00		ks	200/200-P100-200

Barva: Bílá nebo černá

Tvrđost: 85° Shore D (+/-5°)

Pevnost: 72 N/mm² (7 MPa) v tahu

Specifická hmotnost: 1,15 g/cm³

Norma výrobku: ISO 1183

Vodivost: Dielektrikum

Teplotní odolnost: -70°C až +80°C

Použití: Materiál ke strojnímu obrábění

Poznámka: Modul pružnosti v tahu (E modul) 3200 MPa (ISO 527-1)

Popis: Materiál PA6 - (dříve známé pod názvem silonové tyče) je vhodný pro obrábění na soustruhu nebo frézách díky snadné obrobitelnosti. Izolační vlastnosti - dielektrikum DIN VDE 0303: R>10*14.Z tohoto polyamidu se nejčastěji vyrábějí dorazy, pouzdra, tlumicí prvky nebo se jim nahrazují dřevěné prvky. **Tyč se prodává po ks, 1 ks = 1 m.** Černý materiál je polyamid PA66 je vyztužen 30-ti procenty skleněných vláken pro zvýšenou pevnost, tuhost, odolnost proti tečení a rozměrovou stálost.

EPDM AG 59

Přyzová tyč z EPDM pro strojní obrábění, 85°Shore

20101



TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
20	1000	1,1		ks	020/100-D85-149
25	1000	1,5		ks	025/100-D85-149
30	1000	1,1		ks	030/100-D85-149
35	1000	2,3		ks	035/100-D85-149
40	1000	2,6		ks	040/100-D85-149
50	1000	2,7		ks	050/100-D85-149
60	1000	3,5		ks	060/100-D85-149
70	1000	5,5		ks	070/100-D85-149
80	1000	7,1		ks	080/100-D85-149
90	1000	9,5		ks	090/100-D85-149
100	1000	12,0		ks	100/100-D85-149

Barva: Černá

Tvrđost: 85° Shore A (+/-5°)


Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)

Tažnost: 310%

Teplotní odolnost: -40°C až +140°C

Použití: Přyzová tyč pro strojní obrábění - dorazy, pouzdra, tlumicí prvky apod.

Popis: Extrudované pryžové tyče s vysokou tvrdostí zvláště vhodné pro strojní obrábění, na základě požadavku mohou být tyče vyrobeny z jiných elastomerů CR (NEOPREN), NBR. Použití jako silentbloky, dorazy, pouzdra, tlumicí prvky apod. **Tyč se prodává po ks, 1 ks = 1 m.**



Barva: Černá

Měrná hmotnost: 110 Kg/m³

Tepelná odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Tvrdost: 25-45°Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 160%


Popis: Řezané pásy z Expandované pryže určené pro různé druhy použití zejména jako těsnění. Materiál může přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Balení je pouze po 10 m nebo 20 m, nedá se krátit od 2 mm do 30 mm. Všechny výrobky jsou výrobcem spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na funkci nebo kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	20	20 000	0,012	m	RTLM-2x20/20m-D-00-1
3	10	10 000	0,011	m	RTLM-3x10/10m-D-00-1
3	15	10 000	0,011	m	RTLM-3x15/10m-D-00-1
3	20	10 000	0,016	m	RTLM-3x20/10m-D-00-1
3	25	10 000	0,020	m	RTLM-3x25/10m-D-00-1
3	40	10 000	0,030	m	RTLM-3x40/10m-D-00-1
4	30	10 000	0,028	m	RTLM-4X30/10m-D-00-1
5	10	10 000	0,018	m	RTLM-5x10/10m-D-00-1
5	20	10 000	0,025	m	RTLM-5x20/10m-D-00-1
5	25	10 000	0,030	m	RTLM-5x25/10m-D-00-1
5	30	10 000	0,035	m	RTLM-5x30/10m-D-00-1
5	40	10 000	0,040	m	RTLM-5x40/10m-D-00-1
5	50	10 000	0,045	m	RTLM-5x50/10m-D-00-1
5	60	10 000	0,050	m	RTLM-5x60/10m-D-00-1
6	10	10 000	0,020	m	RTLM-6x10/10m-D-00-1
6	15	10 000	0,026	m	RTLM-6x15/10m-D-00-1
6	20	10 000	0,034	m	RTLM-6x20/10m-D-00-1
6	30	10 000	0,052	m	RTLM-6x30/10m-D-00-1
8	10	10 000	0,030	m	RTLM-8x10/10m-D-00-1
8	15	10 000	0,035	m	RTLM-8x15/10m-D-00-1
10	15	10 000	0,038	m	RTLM-10x15/10m-D-00-1
10	20	10 000	0,043	m	RTLM-10x20/10m-D-00-1
10	30	10 000	0,095	m	RTLM-10x30/10m-D-00-1
10	40	10 000	0,120	m	RTLM-10x40/10m-D-00-1
10	50	10 000	0,13	m	RTLM-10x50/10m-D-00-1

AERSTOP SE29 TLM

Expandované EPDM, obdelník se samolepkou, 10 nebo 20 m

29002



Barva: Černá

Měrná hmotnost: 110 Kg/m³

Tepelná odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Tvrdost: 25-45°Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 160%

Popis: Řezané pásy z Expandované pryže se samolepkou určené pro různé druhy použití zejména jako těsnění. Materiál může přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Balení je pouze po 10 m nebo 20 m, nedá se krátit od 2 mm do 30 mm. Všechny výrobky jsou výrobcem spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na funkci nebo kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	10	10 000	0,012	m	RTLM-2x10/10m-D-0L-1
2	15	10 000	0,015	m	RTLM-2x15/10m-D-0L-1
2	20	10 000	0,020	m	RTLM-2x20/10m-D-0L-1
3	10	10 000	0,015	m	RTLM-3x10/10m-D-0L-1
3	12	10 000	0,017	m	RTLM-3x12/10m-D-0L-1
3	15	10 000	0,020	m	RTLM-3x15/10m-D-0L-1
3	20	10 000	0,025	m	RTLM-3x20/10m-D-0L-1
3	30	10 000	0,035	m	RTLM-3x30/10m-D-0L-1
3	40	10 000	0,050	m	RTLM-3x40/10m-D-0L-1
3	45	10 000	0,060	m	RTLM-3x45/10m-D-0L-1
4	15	10 000	0,020	m	RTLM-4x15/10m-D-0L-1
4	20	10 000	0,025	m	RTLM-4x20/10m-D-0L-1
4	30	10 000	0,030	m	RTLM-4x30/10m-D-0L-1
5	10	10 000	0,025	m	RTLM-5x10/10m-D-0L-1
5	15	10 000	0,030	m	RTLM-5x15/10m-D-0L-1
5	20	10 000	0,040	m	RTLM-5x20/10m-D-0L-1
5	30	10 000	0,050	m	RTLM-5x30/10m-D-0L-1
5	40	10 000	0,060	m	RTLM-5x40/10m-D-0L-1
5	50	10 000	0,080	m	RTLM-5x50/10m-D-0L-1
5	60	10 000	0,100	m	RTLM-5x60/10m-D-0L-1
6	8	10 000	0,020	m	RTLM-6x8/10m-D-0L-1
6	10	10 000	0,030	m	RTLM-6x10/10m-D-0L-1
6	15	10 000	0,040	m	RTLM-6x15/10m-D-0L-1
6	25	10 000	0,050	m	RTLM-6x25/10m-D-0L-1
6	30	10 000	0,060	m	RTLM-6x30/10m-D-0L-1
8	10	10 000	0,030	m	RTLM-8x10/10m-D-0L-1
8	40	10 000	0,090	m	RTLM-8x40/10m-D-0L-1
10	15	10 000	0,040	m	RTLM-10x15/10m-D-0L-1
10	20	10 000	0,050	m	RTLM-10x20/10m-D-0L-1
10	25	10 000	0,070	m	RTLM-10x25/10m-D-0L-1
10	30	10 000	0,080	m	RTLM-10x30/10m-D-0L-1
10	40	10 000	0,100	m	RTLM-10x40/10m-D-0L-1
10	50	10 000	0,120	m	RTLM-10x50/10m-D-0L-1
10	80	10 000	0,180	m	RTLM-10x80/10m-D-0L-1
15	20	10 000	0,060	m	RTLM-15x20/10m-D-0L-1
15	25	10 000	0,080	m	RTLM-15x25/10m-D-0L-1
15	30	10 000	0,090	m	RTLM-15x30/10m-D-0L-1
15	35	10 000	0,110	m	RTLM-15x35/10m-D-0L-1
20	30	10 000	0,120	m	RTLM-20x30/10m-D-0L-1
20	40	10 000	0,140	m	RTLM-20x40/10m-D-0L-1
25	30	10 000	0,016	m	RTLM-25x30/10m-D-0L-1



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	10	10 000	0,014	m	RTLM-10x10/10m-D-00-1
12	12	10 000	0,017	m	RTLM-12x12/10m-D-00-1
14	14	10 000	0,018	m	RTLM-14x14/10m-D-00-1
15	15	10 000	0,019	m	RTLM-15x15/10m-D-00-1
16	16	10 000	0,020	m	RTLM-16x16/10m-D-00-1
20	20	10 000	0,028	m	RTLM-20x20/10m-D-00-1
22	22	10 000	0,032	m	RTLM-22x22/10m-D-00-1
25	25	10 000	0,036	m	RTLM-25x25/10m-D-00-1
30	30	10 000	0,039	m	RTLM-30x30/10m-D-00-1
40	40	10 000	0,056	m	RTLM-40x40/10m-D-00-1

Barva: Černá


Měrná hmotnost: 110 Kg/m³

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Tvrdost: 25-45°Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 160%

Popis: Řezané pásy z Expandované pryže určené pro různé druhy použití zejména jako těsnění. Materiál může přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Balení je pouze po 10 m, nedá se krátit od 10 mm do 40 mm. Všechny výrobky jsou výrobcem spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na funkci nebo kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	10	10 000	0,015	m	RTLM-10x10/10m-D-0L-1
12	12	10 000	0,018	m	RTLM-12x12/10m-D-0L-1
15	15	10 000	0,024	m	RTLM-15x15/10m-D-0L-1
20	20	10 000	0,030	m	RTLM-20x20/10m-D-0L-1
25	25	10 000	0,039	m	RTLM-25x25/10m-D-0L-1
30	30	10 000	0,048	m	RTLM-30x30/10m-D-0L-1

Barva: Černá

Měrná hmotnost: 110 Kg/m³

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Tvrdost: 25-45°Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 160%

Popis: Řezané pásy z Expandované pryže se samolepkou určené pro různé druhy použití zejména jako těsnění. Materiál může přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Balení je pouze po 10 m, nedá se krátit od 10 mm do 30 mm. Všechny výrobky jsou výrobcem spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na funkci nebo kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.

SPECIFIKACE ELASTOMERŮ A POLYMERŮ

Obchodní název	Ozn. dle ASTM	Složení polymeru, elastomerů	Charakteristické vlastnosti	Neuvádět do styku s
Butyl	IIR	Isobutylén - isoprén	Velmi dobrá odolnost venkovním vlivům, nízká porozita, dobré fyzikální vlastnosti, částečná odolnost ropným látkám.	Cyklohexan, heptan, benzín, benzeny
EPDM	EPDM	Etylen - propylen - dien	Všeobecně velmi kvalitní polymer, výborná odolnost vysokým teplotám, ozonu a venkovnímu prostředí. Velmi dobrá odolnost chemikáliím, minimální olejivzdornost.	Minerální oleje, rozpouštědla, aromatické uhlovodíky
EPM (EPR)	EPM	Etylen - propylen (kopolymer)	Vynikající odolnost ozonu, teplotám, chemickým látkám a páře.	Oleje, benzíny, ropné látky
Hypalon®	CSM	Chlorsulfonátový polyetylén	Vynikající odolnost stárnutí, ozonu, vlivům venkovního prostředí a kyselinám, dobrá tepluvzdornost a oteruvzdornost a částečná olejivzdornost.	Koncentrované oxidační kyseliny, estry, ketony, chloridy, aromatické uhlovodíky
Natural	NR	Isoprén kaučuk (přírodní kaučuk)	Vynikající fyzikální vlastnosti, výborná oteruvzdornost, minimální olejivzdornost.	Ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovodíky
Neopren®	CR	Chloroprén	Vynikající odolnost venkovnímu prostředí a stárnutí, dobrá olejivzdornost a fyzikální vlastnosti, ohnivzdorný.	Koncentrované oxidační kyseliny, estry, ketony, chloridy, aromatické uhlovodíky
Nitril (Bunan)	NBR	Nitril - Butadien	Vynikající olejivzdornost, dobré fyzikální vlastnosti.	Ozón, ketony, chloridy, estery, aldehydy
Nylon	PA	Polyamid	Velmi dobrá chemická odolnost, dobrá odolnost nízkým teplotám, limitované fyzikálně - mechanické vlastnosti (pružnost, pevnost).	Chloridy, koncentrované kyseliny
Polyuretan	PU	Polyester - polyuretan	Velmi dobré fyzikální vlastnosti, výborná oteruvzdornost, dobrá olejivzdornost, dobrá tepluvzdornost a odolnost stárnutí.	Koncentrované kyseliny, acetáty, chloridy, aldehydy
PVC	PVC	Polyvinyl chlorid	Dobrá odolnost stárnutí a venkovním vlivům, částečná olejivzdornost a odolnost chemikáliím, minimální tepluvzdornost.	Koncentrované kyseliny, uhlovodíky, ketony, ftaláty, chloridy, acetáty
SBR	SBR	Styren - Butadien kaučuk	Dobré fyzikální vlastnosti, dobrá oteruvzdornost, minimální olejivzdornost a odolnost ozónu.	Ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovodíky
Silikon	VMQ	Silikonový kaučuk	Velmi dobrá odolnost vysokým teplotám. Vynikající odolnost ozónu, stárnutí a vlivům venkovního prostředí, velmi dobré mechanické vlastnosti, menší mech. pevnost.	Aromatické uhlovodíky, chloridy, étery
Síťovaný polyetylén	XLPE	Síťovaný polyetylén	Vynikající odolnost rozpouštědlům, olejům a chemikáliím. Nesmí být zaměňována za standardní PE.	Chlór, fluor, brom, jód, oleum
Teflon	PTFE	Polytetrafluoretylén	Vynikající odolnost chemikáliím a rozpouštědlům, vysoká nesmáčivost povrchu, dobrá tepluvzdornost.	Aromatické uhlovodíky, chloridy, étery, horký louh
Viton®	FKM	Fluorovaný kaučuk	Vynikající tepluvzdornost, zvláště na vzduchu a v oleji, velmi dobrá chemická odolnost, ohnivzdorný.	Estery a ketony
Vysoko- molekulární polyetylén	UHMWPE	Polyetylén s vysokou makromolekulární hmotností	Vynikající odolnost rozpouštědlům, olejům a chemikáliím.	Chlór, fluor, brom, dehet, oleum

Neopren, Hypalon a Viton jsou obchodní názvy registrované U.S. ochrannou známkou pro firmu Du Pont Corporation.